



## Pattex Parquet & Laminate

Vodovzdorné disperzné lepidlo na báze polyvinylacetátu  
na lepenie perodrážkových spojov

### VLASTNOSTI

- na lepenie perodrážkových spojov plávajúcich podláh a dosiek
- vodovzdorné lepenie D3 (EN 204)
- veľmi vysoká pevnosť lepenia
- ihneď použiteľný
- pružná lepená škára
- odoláva starnutiu
- bezfarebný

### OBLASTI POUŽITIA

Na lepenie spojov na pero a drážku pri parketových podlahách z pravého dreva a laminátu. Lepenie stenových a stropných panelov vo vyhotovení na pero a drážku (plošne pripevnených).

### PRÍPRAVA POVRCHU

Plochy, ktoré chcete lepiť, pripravte tak, aby lícovali a boli čisté. Vlhkosť dreva by mala byť okolo 8 až 12%. Parketové dielce pred pokládkou aklimatizujte.

### SPRACOVANIE

Lepidlo nanášajte do drážky priamo z fľaše. Dbajte na to, aby vznikla rovnomerná vrstva. Po nanosení vrstvy lepidla pero zasuniete do drážky a dorazte. Doba spracovania lepidla je cca 15 minút. Počas tejto doby oba lepené diely zložte do seba. Doba tuhnutia je podľa vlhkosti dreva cca 20 minút. Konečná pevnosť sa dosiahne po 24 hodinách. Zo škár vystupujúce lepidlo ihneď odstráňte vlhkou tkaninou. Zaschnuté lepidlo sa dá odstrániť mechanicky alebo s použitím Pattex parketového čističa.

### NEPREHLIADNITE

Pri zbíjaní parketových dielcov používajte príklepovú dosku, aby neprišlo k poškodeniu pera. Pri pokladaní parkiet dodržujte pokyny výrobcu. Pracovné nástroje ihneď po použití očistite vodou. Parketové podlahy alebo panely utrite vlhkou tkaninou. Po vytvrdnutí nespotrebovaného obsahu odložte



na miesto určené obcou na skladovanie odpadu. Obaly určené na recykláciu odovzdávajte len úplne vyprázdnené (vrátane hnacieho plynu).

### BALENIE

Plastová nádoba: 750 g

### SKLADOVANIE

Skladujte 12 mesiacov v riadne uzavretých nádobách na suchom a chladnom mieste pri teplote nad +5°C. Chráňte pred mrazom!

## TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Báza:</b>	polyvinylacetát
<b>Farba:</b>	biela (po vytvrdnutí transparentná)
<b>Hustota:</b>	cca 1,1 g/cm <sup>3</sup>
<b>Teplotná stabilita:</b>	0°C až +80°C
<b>Teplota spracovania:</b>	+15°C až +30°C
<b>Pevnosť lepenia:</b>	spĺňa podmienky podľa EN204, trieda náročnosti D3
<b>Doba spracovania:</b>	D3
<b>Doba tuhnutia:</b>	15 – 20 minút, podľa vlhkosti dreva
<b>Konečná pevnosť:</b>	po 24 hodinách
<b>Spotreba:</b>	
	- pri lepení spojov na pero a drážku cca 15 g/bm
	- jedna fľaša (750 g) vystačí na cca 20 m <sup>2</sup>

### UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

### DISTRIBUTÉR

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.  
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava  
Tel.: 02/ 333 19 111  
[www.pattex.sk](http://www.pattex.sk)