

Pattex Padló

Textil-, linóleum- és PVC-padlóburkolat nedvszívó felületre történő ragasztására

Pattex®

JELLEMZŐI

- Toluolmentes
- Kontakt módon ragaszt
- Profilragasztásra is alkalmas
- Nagyon kiadós
- Székgörgő igénybevételnek ellenáll
- Padlófűtés esetén is alkalmazható

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Habosított és normál hátoldalú textilburkolatok, heterogén és homogén PVC-lapok és tekercsek, valamint egyéb textilhátoldalú burkolatok nedvszívó aljzatra (pl. glettelt betonpadló, cement- és anhidrit-esztrich) történő ragasztására alkalmas. A rendkívül rideg, valamint poliuretán hátoldalú textilburkolatok ragasztására kérjen tanácsot szakembertől.

ALKALMAZÁS

Az aljzat feleljen meg a DIN 18 365 szabvány előírásainak: legyen sima, tartósan száraz, tiszta, repedésmentes, jó húzó- és nyomószilárdságú. A Ceresit Padlapon alapozóval történt alapozás után az egyenlenségeket Ceresit Padlapon Express aljzatkiegyenlítővel szüntessük meg. Tömör aljzatra legalább 3 mm vastagságban hordjuk fel a kiegyenlítő masszát. A kiegyenlített aljzat burkolhatóságára vonatkozó előírásokat vegyék figyelembe!

Textilburkolat (pl. padlószőnyeg) ragasztása: A hátoldal szerkezetétől függően a ragasztót B1 vagy B2 fogazású kenőlappal egyenletesen hordjuk fel az aljzatra. Páraáteresztő burkolat esetén 5-10 perc (tömör, párazáró burkolat esetén kb. 15 perc) szellőzési idő elteltével a textilburkolatot a még nedves ragasztóágyba fektetjük és alaposan bedörzsöljük. Ha szükséges, a burkolatszéleket és végeket 10-20 perc múlva ismételtlen nyomjuk az aljzathoz.

| | | |
|---|--------------------|---------|
|  | Fogköz mélység: | 2,10 mm |
| | Fogköz szélesség: | 2,30 mm |
| | Fogtető szélesség: | 2,70 mm |
|  | Fogköz mélység: | 2,70 mm |
| | Fogköz szélesség: | 2,90 mm |
| | Fogtető szélesség: | 2,10 mm |
|  | Fogköz mélység: | 1,65 mm |
| | Fogköz szélesség: | 1,50 mm |
| | Fogtető szélesség: | 0,50 mm |



KISZERELÉS: 1 KG, 5 KG, 10 KG

PVC-burkolat ragasztása: A burkolatot a ragasztás előtt legalább 8 órával klimatizálni és kiteríteni szükséges. A ragasztót A3 fogazású kenőlappal egyenletesen hordjuk fel az aljzatra. 10-15 perc szellőzési idő után a burkolatot a még nedves ragasztóágyba fektetjük és jól bedörzsöljük vagy hengerezzük. Ügyeljünk arra, hogy légbuborék ne maradjon alatta!

FONTOS TUDNIVALÓK

Burkolást +15°C alatt és 75% relatív páratartalom felett ne végezzünk. A PVC hegesztést legkorábban 24 órával a ragasztás után lehet megkezdeni.

A szellőzési és a nyitott idők a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól függenek. A hőmérséklet növekedése, ill. a csökkenő páratartalom lerövidíti, az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom pedig meghosszabbítja azokat. Amennyiben a tárolás következtében a ragasztó felületén hártya képződne, úgy azt a felhasználás előtt el kell távolítani! A megbontott kannát gondosan vissza kell zárni! A ragasztómaradékot nem szabad a lefolyóba önteni! A ragasztóanyagot a fagytól óvni kell! A burkolóanyag-gyártók használatra vonatkozó utasításait mindenkor vegyék figyelembe!

Műszaki termékismertető
Érvényes: 2011. augusztus 1-től.

Oldószermentes





Ha ragasztás,
akkor Pattex

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|--|---|
| Szín: | Krémfehér |
| Állag: | Pasztaszzerű |
| Szárazanyag-tartalom: | 71-76% |
| Sűrűség:: | 1,45 kg/l |
| Kiadósság | B1 fogazású kenőlappal kb. 400 g/m ² B2 fogazású kenőlappal kb. 550 g/m ² A3 fogazású kenőlappal kb. 300 g/m ² |
| Szellőzési idő: | 5 - 15 perc |
| Nyitott idő: | 20 - 25 perc |
| Terhelhető: | Kb. 24 óra múlva |
| Kötési idő (végső szilárdság elérése): | Kb. 72 óra |
| Székgyörgő igénybevétel: | A DIN 68131 szabvány szerint ellenálló |
| Tárolás: | +5°C felett, száraz és hűvös helyen |
| A ragasztás hőállósága: | +50°C, padlófűtés esetén is alkalmazható |
| Vízállóság: | A leragasztott textilburkolat tisztítógéppel tisztítható |
| Eltarthatóság: | 12 hónap |

A fenti időintervallumok „normál klímára” (+23°C/55% relatív páratartalom) vonatkoznak!

KISZERELÉS

Csomagolás:

1 kg-os műanyag doboz,
5 kg-os műanyag vödör,
10 kg-os műanyag vödör

Gyűjtőcsomagolás:

12 db 1 kg-os műanyag doboz,
1 db 5 kg-os műanyag vödör,
1 db 10 kg-os műanyag vödör

ÖSSZETÉTEL

Ragasztást erősítő, szerves és szervetlen adalékot tartalmazó, poliakrilát vizes diszperzió

MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÁS

☎ 06 30/919-2926

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.