



MOMENT PARQUET & LAMINATE

Adeziv pentru parchet laminat

APLICARE UȘOARĂ ȘI FIXARE RAPIDĂ

CARACTERISTICI

- rezistent la apă
- pentru pardoseli încălzite, rezistă până la temperaturi de +50°C
- se usucă transparent
- lipitură de tip elastic

DOMENII DE UTILIZARE

- lipirea rosturilor parchetului laminat și a plăcilor de PAL, OSB

AMBALARE

- flacoane din plastic 750 g, 12 buc. / bax



PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Suprafața suport trebuie să fie netedă, bine uscată, curată, fără crăpături, cu rezistență corespunzătoare la întindere și compresie.

Suprafețele de lipit (nut și feder) trebuie să fie curate, fără urme de praf și grăsime.

MOD DE APLICARE

Se taie capacul la dimensiunea potrivită și se aplică adezivul direct în nuturi. Se vor potrivi plăcile de parchet și se vor presa ușor. Nu se începe aplicarea parchetului dacă umiditatea relativă a aerului depășește 75% CM, iar temperatura podelei nu atinge +14°C.

RECOMANDĂRI

Adezivul ieșit la suprafață dintre suprafețele lipite trebuie șters imediat cu o cârpă umedă. Uneltele se pot curăța înainte de uscare cu apă. Flaconul desfăcut trebuie închis etanș. Este interzisă vărsarea în rețeaua de canalizare. Adezivul se va feri de îngheț.

DATE TEHNICE

Compoziție	adeziv dispersiv pe bază de acetat polivinilic
Culoare	alb
Stare	foarte vâcos
Valoare pH	4
Densitate	1,1 kg/l
Timp deschis	aprox. 15 minute - în funcție de temperatură și umiditatea aerului
Timp de priză și rezistență la sarcini după lipire	aprox. 24 ore
Rezistență termică - la transport, depozitare	0°C - +50°C - se va feri de îngheț
- după priză	max. + 50°C, se poate utiliza și în cazul podelelor cu încălzire prin pardoseală
Rezistență la apă	Impermeabilitate D3
Clasa de periculozitate	nepericulos
Consum orientativ	aprox. 25 g/metru liniar de rost

Datele de mai sus sunt obținute în condiții atmosferice medii (+ 23°C și umiditate relativă a aerului 55% CM). În cazul unor temperaturi mai scăzute sau a umidității mai ridicate a aerului, timpul de priză poate crește.

DEPOZITARE

În ambalajul original la temperaturi de peste +5°C, la loc uscat și răcoros. Valabilitate 12 luni de la data de fabricație, în condiții de depozitare corespunzătoare.