

Metylan Spezial Grundierung

Weiß – pigmentierte Tapeziergrundierung



EIGENSCHAFTEN

- ▶ Ideal als Grundierung vor dem Tapezieren von Vliestapeten oder anderen durchscheinenden Tapeten
- ▶ Sicherer Ausgleich von Farbtonunterschieden
- ▶ Optimale Verfestigung des Untergrundes
- ▶ Regulierung der Saugfähigkeit
- ▶ Weißpigmentiert mit hoher Deckkraft; sperrt den Untergrund nicht ab!
- ▶ Übertapezierbar nach 6 – 8 Stunden
- ▶ Gebrauchsfertig

VERWENDUNGSZWECK

Gebrauchsfertige, weiße Tapeziergrundierung zur Untergrundvorbereitung vor dem Tapezieren von Vliestapeten sowie anderer durchscheinender Tapetenarten. Verhindert das Durchscheinen von Farbunterschieden des Untergrundes, wie z. B. Spachtelstellen auf Gipskarton und gleicht diese Kontraste zuverlässig aus, ohne den Untergrund abzusperren. Reguliert die Saugfähigkeit optimal. Für alle Innenputzflächen, Beton, Gips(karton)- und Gipsfaserplatten.

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Untergründe müssen glatt, trocken, sauber, saug- und tragfähig sein. Staub, loses Material und andere Verunreinigungen sowie wasserlösliche, nicht tragfähige Anstriche entfernen. Alte Tapeten mit Metylan Tapetenablöser Expert oder Metylan Aktiv Tapetenablöser entfernen.

VERARBEITUNG

Metylan Spezial Grundierung wird unverdünnt mittels Streichroller oder Airlessgerät auf den Untergrund aufgetragen.

Die weiß pigmentierte Tapeziergrundierung schafft einen farblich einheitlichen Untergrund, der bei Vliesta-



peten und anderen durchscheinenden Tapeten und Wandbekleidungen (holzfreie Papiertapeten, Naturwerkstoffe, Textiltapeten) unbedingt erforderlich ist. Untergründe mit verfärbungsauslösenden Faktoren (z. B. Rußverunreinigungen, Kaminversottungen) sind durch geeignete Maßnahmen zu sanieren.

WICHTIGE HINWEISE

Reinigung:

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung:

Produkt gut verschlossen, kühl aber frostfrei lagern.

FACHINFORMATIONEN

Kurzzeichen Versandeinheiten

MPI25	4 Kunststoff Eimer à 3 Liter
MPI5N	1 Kunststoff Eimer à 5 Liter
MPI1	1 Kunststoff Eimer à 10 Liter



PRODUKTSICHERHEIT

Schutzmaßnahmen:

Siehe Sicherheitsdatenblatt. Das Sicherheitsdatenblatt ist unter <http://mysds.henkel.com> erhältlich.

Bei Schleifarbeiten Schutzbrille und Mundschutz tragen. Sprühnebel nicht einatmen. Kontakt mit Augen vermeiden, nötigenfalls (z. B. bei Überkopparbeiten) Schutzbrille tragen.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Produktreste können in kleinen Mengen zum Hausmüll oder hausmüllähnlichen Gewerbeabfall gegeben werden. Verpackung nur restentleert zur Wiederverwertung geben.

Die europäischen Abfallschlüsselnummern (EAK) können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis:	Wasserbasiertes, weißpigmentiertes Grundiermittel auf Basis feinteiliger Kunstharzdispersionen, Konservierungsmittel
Dichte:	1,35 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur:	Nicht unter +10 °C verarbeiten
Trocknungszeit:	Ca. 6 – 8 Stunden, je nach Untergrund- und Umgebungstemperatur
pH-Wert:	ca. 8
Airless:	Wagner SuperFinish, Klasse: 8 (min. oder höher) z. B. PS F 270, Airless, Pistole AG 08, Düsenart TradeTip 2, Düsengröße 419, Pistolenfilter weiß, Einstelldruck (bar) 140, Spritzdruck (bar) 120, Schlauchdurchmesser DN 6, max. Schlauchlänge 30 m
Farbton:	Weiß
Materialbedarf:	ca. 100 ml/m ²
Lagerstabilität:	12 Monate
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke:	Diffusionsoffen nach DIN 4108-3, 3.1.4 Sd [m] ≤ 0,005 Bestimmung nach: DIN EN ISO 12572 (09-2001)

Aufgrund der vorliegenden Eigenschaften und der geringen Trockenschichtstärke von Grundierungen, sind durch diese, keine relevanten Änderungen der Diffusionsfähigkeit eines Bauteils zu erwarten.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Henkel AG & Co. KGaA

Henkelstraße 67 · D-40589 Düsseldorf

Telefon +49 (0) 2 11/797-0 · Telefax +49 (0) 2 11/798 6667

Henkel CEE GmbH · Erdbergstraße 29 · A-1030 Wien · Telefon +43 (0) 1/7 1104-0

Internet: www.metylan.de · E-Mail: produkt-info@henkel.com · malerhotline@henkel.com



Qualität für Handwerker