

LOCTITE

Colle epoxy

Loctite N°1

Instant Power

Seringue 11g



DESTINATION

- multi-usages, rapide, transparent
- ne rétrécit ni ne s'étend pendant le collage
- Comble les jeux
- bonne résistance à l'eau, l'huile et les solvants communs
- Canule auto-mélangeuse

Collage rapide et restauration de la plupart des matériaux tels que le verre, le liège, le bois, la céramique, le métal, le plastique (hors plastique tels que le PP, PE, PTFE...), la pierre, le marbre, le béton...

MISE EN ŒUVRE

Protéger le périmètre de travail. Les surfaces doivent être propres, sèches et dégraissées. Rendre rugueuses les surfaces lisses pour une meilleure Ratio : 1/1 en volume.

Insérer le poussoir, retirer le bouchon de seringue, fixer la canule sur l'ouverture de la seringue et tourner à 90° pour la verrouiller, appuyer sur le poussoir pour faire sortir la colle, faire d'abord sortir 2-3 gouttes de produit puis appliquer Loctite N°1 Instant Power sur une seule des deux surfaces, et serrer fermement jusqu'à la prise.

Application du produit : diffusez le mélange des deux composants sur l'une des deux surfaces et assemblez les deux surfaces ensemble. Le maintien se fait en quelques secondes. Utilisation immédiate, sans serrage. Prise instantanée entre 30 secondes et 1 minute suivant matériaux. Résistance finale en 24h

Attention : Si plusieurs collages doivent être effectués à la suite, la colle peut prendre en masse dans la canule si celle-ci n'est pas utilisée après 1 minute d'attente.

Fermeture : Retirer et jeter la canule. Placer le bouchon au bout de la seringue.

CONDITIONNEMENT

Seringue 11g. Durée de conservation : 24 mois.

CARACTERISTIQUES

Avant séchage :

Technologie	Très fortes performances Epoxy
Couleur	Transparent
Consistance	Gel

Loctite COLLE N° Instant Power 11ml

Poids spécifique 1.1g/ml

Pendant le mélange et le séchage :

Temps d'application Maximum 1 minute après avoir mélangé

Résistance mécanique (après 24h) 280 Kg/cm²

Temps de séchage Sollicitation possible après 1 à 2 minutes
Résistance finale après 24h de séchage

Précaution d'emploi

Utiliser de l'éthanol ou tout autre type de solvant pour nettoyer les restes du produit avant qu'ils durcissent.

Une fois que les restes du produit ont durci, ils peuvent seulement être enlevés mécaniquement.

Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Autres produits EPOXY liquide

LOCTITE EPOXY Universal	Seringue 11 ml et 25 ml
LOCTITE EPOXY Métal	Seringue 25 ml
LOCTITE EPOXY Express	Seringue 11 ml

Elimination des déchets



HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE
161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 09.69.32.09.30 Appel non surtaxe

Mise à jour : Avril 2017



LOCTITE