«Суміш для мурування блоками з газобетону»

СУМІШ ДЛЯ ТОНКОШАРОВОГО МУРУВАННЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ СТІН БЛОКАМИ З НІЗДРЮВАТОГО БЕТОНУ (ТОВЩИНА ШВІВ 1–3 ММ).

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ
- Тонкошарова
- Зменшує втрати тепла
- Для зовнішніх і внутрішніх стін
- Водо- і морозостійка

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Момент «Суміш для мурування блоками з газобетону» застосовують для мурування внутрішніх і зовнішніх стін блоками з ніздрюватого бетону (газобетон, пінобетон, ракушняк тощо). Рекомендується для локального тонкошарового вирівнювання дефектів, заповнення швів, стиків на поверхнях блоків із ніздрюватого бетону всередині та зовні будівель.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи при укладанні блоків здійснюється відповідно до ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути сухою і міцною, без видимих руйнувань. Поверхню блоків перед муруванням необхідно очистити від пилу, бруду та інших речовин, що перешкоджають адгезії, неміцні місця видалити. За високої температури та низької вологості рекомендовано зволожувати поверхню блоків перед муруванням.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Приготування розчинової суміші: в чисту ємність налити воду (температура води від +15 °С до +25 °С) з розрахунку 0,2–0,21 л на 1 кг сухої суміші (5–5,25 л на 25 кг), поступово додати суху суміш та перемішати низькообертовим міксером до отримання однорідної маси без грудок. Витримати розчинову суміш приблизно 5 хвилин, після чого знову перемішати. Використовувати розчинову суміш можна не менше ніж 120 хвилин.
Приготовлену розчинову суміш за допомогою кельми нанести на контактну поверхню блока шаром товщиною від 1 до 3 мм (товщина залежить від типу та якості блоків) і розрівняти зубчастим шпателем із розміром зубців 6 × 6 мм або 8 × 8 мм. Час від початку нанесення розчинової суміші на поверхню до укладання блоків не повинен перевищувати 10 хвилин. Під час мурування блоки не потрібно сильно притискати до поверхні (за необхідності можливе коригування протягом 3–5 хвилин). Час твердіння розчинової суміші залежить від водопоглинання блоків та атмосферних умов. Після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити.

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати в сухих умовах за температури основи від +5 °С до +30 °С. Усі викладені рекомендації ефективні за температури +20 ± 2 °С і відносної вологості повітря 55 ± 5%. В інших умовах технологічні властивості розчинової суміші можуть змінитися. **Момент «Суміш для мурування блоками з газобетону» містить цемент і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи необхідно берегти очі та шкіру. У разі потрапляння розчинової суміші в очі слід промити їх водою і звернутися по допомогу до лікаря.**

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Перший ряд мурування для вирівнювання по горизонталі рекомендується укладати на цементно-піщаний розчин. Окрім наведеної інформації про застосування Момент «Суміші для мурування блоками з газобетону», потрібно керуватися чинною нормативною документацією на виконання мурувальних робіт. Не застосовувати для мурування гіпсовими блоками. У разі використання матеріалу в умовах, не вказаних у технічному описі, потрібно самостійно провести випробування або звернутися за консультацією до виробника.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці в сухих приміщеннях.

СТРОК ПРИДАТНОСТІ
12 місяців від дати виготовлення, вказаної на упаковці.



Маса нетто: 25 кг

Витрата сухої суміші*: 1 мішок прибл. на 1 м³ мурування

Товщина швів: 1–3 мм

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття, а упаковку – як побутові відходи.

УПАКОВКА
Суха суміш фасується в мішки по 25 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад:	суміш цементу з мінеральними наповнювачами та органічними модифікаторами
Витрата води для приготування розчинової суміші:	5,00–5,25 л води на 25 кг сухої суміші
Температура застосування розчинової суміші:	від +5 °С до +30 °С
Границя міцності на стиск через 28 діб:	не менше 5 МПа
Міцність зчеплення з основою (повітряно-сухі умови) через 28 діб:	не менше 0,2 МПа
Час використання розчинової суміші:	не менше 120 хвилин
Морозостійкість:	не менше 25 циклів
Витрата* сухої суміші на 1 м³ мурування:	приблизно 25 кг

*Витрата залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові й не можуть бути підставою для претензій. Продукція торгової марки «Момент» постійно вдосконалюється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього сповіщення.

Момент «Суміш для мурування блоками з газобетону». Група Ц1.МР2. ДСТУ Б В.2.7-126:2011.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність Момент «Суміші для мурування блоками з газобетону» зазначеним технічним характеристикам за умови виконання правил транспортування, зберігання, приготування і нанесення, які наведені в цьому описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання суміші, а також за її застосування в інших цілях і умовах, не передбачених цим технічним описом. Із моменту появи цього технічного опису всі попередні стають недійсними.