



Pattex Praskliny, steny a stropy

Akrylátový trvalo elastický tmel

VLASTNOSTI

- vynikajúca odolnosť proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom
- bez rozpúšťadiel
- bez zápachu
- pretierateľný
- pre interiéry aj exteriéry

OBLASTI POUŽITIA

Pattex Praskliny, steny a stropy je jednozložkový trvalo elastický tmel na báze akrylátovej disperzie. Vhodný na utesňovanie škár a prasklín v stenách, pri oknách a dverách. Príľne ku všetkým stavebným materiálom, k betónu, drevu, eloxovanému hliníku. Pre interiéry a exteriéry. Pattex Praskliny, steny a stropy je pretierateľný farbami na disperznej báze. Produkt je určený na použitie v domácnostiach. Nie je vhodný na utesňovanie škár v sanitárnej oblasti. Nepoužívajte na miestach s nadmerným výskytom prachu, tmel sa môže znečistiť aj vďaka svojmu poréznemu povrchu.

PRÍPRAVA PODKLADU

Škárky musia byť čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty a všetkého, čo by mohlo brániť správne príľnutiu. Na nasiakavé povrchy použite penetračný náter a nechajte zaschnúť (cca 30 minút). Nenasiakavé povrchy očistite pomocou acetónu. Tmel môžete aplikovať aj na vlhké povrchy, pokiaľ nie je proces vytvrdnutia narušený konštantnou vlhkosťou.

SPRACOVANIE

Odrežte špičku kartuše nad závitom a trysku naskrutkujte na kartušu. Špičku trysky je nutné zrezať podľa šírky škáry/spoja. Kartušu zasuniete do aplikačnej pištole. Tmel nanášajte do škár rovnomerne. Povrch tmelu vyhladíte vlhkým drevkom alebo škárovacou stierkou navlhčenou vo vode. Škárky chráňte pred dažďom a nečistotami a nevystavujte ich pôsobeniu tlaku alebo pnutia, kým tmel na povrchu nezaschne. Tmel môže v závislosti od povrchu zmeniť farebný odtieň, preto odporúčame pred aplikáciou vyskúšať kompatibilitu farby. TUBA: Otvorte uzáver. Z tuby vytlačte cca 5-6 cm tmelu, kvôli prípadnej sedimentácii. V prípade potreby zrežte špičku do požadovanej veľkosti.

NEPREHLIADNITE

Materiál spracovávajte pri teplote prostredia od +5 °C do +40 °C. Počas aplikácie a v čase vytvrdzovania teplota nesmie klesnúť pod +5 °C. Ihneď po dokončení práce s tmelom očistite pracovné náradie a znečistené plochy. Po vytvrdnutí nespotrebovaného obsahu odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. Nevytvrdnutý obsah odložte na miesto určené obcou na ukladanie zvláštneho/nebezpečného odpadu. Uchovávajte mimo dosahu



detí. Bližšie informácie o produkte nájdete v karte bezpečnostných údajov.

Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetríte regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí ich vyplachujte pod tečúcou vodou cca 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1-2 poháre vody a vyhľadajte lekára.

BALENIE

50 ml tuba, 280 ml kartuša

SKLADOVANIE

12 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní v originálnom, uzavretom balení na suchom a chladnom mieste. Chráňte pred teplotami nižšími ako +5 °C a vyššími ako +25 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE

NEVYTVRDNUTÝ PRODUKT

Báza	akrylátová disperzia
Hustota	1,64 – 1,68 g/cm ³
Doba zavádznutia*	20-35 min.
Rýchlosť vytvrdzovania	1 mm/24 hod.

VYTVRDNUTÝ PRODUKT

Tepelná odolnosť	cca od -30 °C do +80 °C
Farba	biela
Tvrdosť (Shore A)	30 (+/- 5)
Max. rozťažnosť	200 %

*V závislosti od klimatických podmienok a od materiálu.

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR

Henkel Slovensko, spol. s r.o.

Záhradnícka 91

821 08 Bratislava

Tel.: 02/333 19 113

Fax: 02/50 246 384

e-mail: lepidla@sk.henkel.com

www.pattex.sk