

PATTEX

Click & Fix

Kleben statt Bohren

Technisches Merkblatt
Ausgabe 01.06.2018

Seitenanzahl 3

EIGENSCHAFTEN

- Click & Fix bis zu 20 Montagen
- Für alle saugfähigen und glatten, nicht saugfähigen Materialien
- Schwingungsdämpfende, elastische Klebefuge
- Alterungs-, UV-, witterungs- und Wasserbeständig: Innen und Außen²
- Schleifbar und Überstreichbar³

²Dauerfeuchtigkeits- / Unterwasserbelastung sollte jedoch ausgeschlossen werden.

³Kann nach dem Abbinden insbesondere mit wässrigem Acryllack überstrichen werden.

EINSATZBEREICHE

Kleben und Fixieren von kleinen Objekten auf:

- Steinen, Keramik, Beton
- Trockenbauplatten
- Mauerwerk, Gipsdielen usw.
- Siegelapplikationen* auf Fliesen
- Halterungen in Bad und Küchen
- Mosaike aus Fliesen und Glaselementen
- Hausnummern und Schlüsselbrettern
- Naturstein – Fensterbänke ab 10 mm Dicke
- Hard-PVC (UPVC)

Auf saugenden und nicht saugenden Untergründen einsetzbar.

*Industriequalität DIN EN 3036-1

Nicht geeignet für PE, PP, PMMA, Weich-PVC, PTFE, Kupfer und Messing.



TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis:	Lösemittelfreies, silanvernetzendes Polymer
Farbe:	weiß
Dichte:	1,65 g/cm ³
Offene Zeit/ Verarbeitungszeit	ca. 10 - 15 min
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +40°C
Überbrückungsvermögen	Bis 20 mm
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +80°C Kurzzeitig bis +100°C
Endfestigkeit (DIN EN 205):	ca. 2 N/mm ² , (Scherfestigkeit Holz/Holz)



UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Alle Untergründe müssen sauber, staubfrei, trocken, tragfähig, fettfrei und frei von Trennmitteln sein. Lose Anstriche sowie Tapeten entfernen. Stark saugende und staubige Flächen reinigen, ggf. mit einer Grundierung wie Metylan Tapezier-Grund Universal vorbehandeln. Extrem glatte Oberflächen ggf. anschleifen, Trennmittel mit geeigneten Lösemitteln entfernen. Angrenzende Oberflächen abdecken. Bei Anwendung kritischen Untergründen mit einem Primer grundieren.

VERARBEITUNG

Klebstoffauftrag

Der Klebstoffauftrag erfolgt direkt aus dem Spender. Click& Fix: 1mal Dosieren für einen Klebepunkt, unverdünnt auf das zu verklebende Material oder auf den Untergrund auftragen.

Werkstücke innerhalb von 5 – 10 min zusammendrücken. Bei unter Spannung stehenden oder vom Untergrund abstehenden Objekten abstützen oder zusätzlich fixieren (mind. 24Std.), unbedingt Hebelwirkung der Klebeobjekte beachten. Beim Zusammendrücken und besonders bei nicht saugenden Materialien gut anzudrücken, mindestens 20 Sekunden. Hinterlüftung gewährleisten (Abstand der Klebeteile mind. 0,2mm). Je stärker Objekte aufeinandergedrückt werden, desto höher die Klebekraft. Reicht die Klebekraft nicht einfach weitere Klebepunkte setzen. Bei beschichteten Untergründen und insbesondere bei Pulverbeschichtungen und Buntmetallen sollten Eigenversuche durchgeführt werden. Kann nach dem Abbinden insbesondere mit wässrigem Acryllack überstrichen werden.

Styropor®-verklebung mit thermischer Belastung: Formgeschäumte Dekorplatten können Trennmittelrückstände aufweisen. Zur Verbesserung der Haftung auf Styropor®, insbesondere bei Temperaturbelastung, z.B. Garagentorisolation, hat sich der zusätzliche

Auftrag von Ponal Express als Haftbrücke (in Mischung mit Wasser 1:1) auf dem Styropor® bewährt.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Sofort nach der Arbeit mit Lösemittel reinigen. Trocken abreiben.

BITTE BEACHTEN

Nicht geeignet für die Verklebung von PE, PP, PTFE, Acrylgas und Verklebungen, die dauerhaft Wasser (z.B. unter Wasser) oder Staunässe ausgesetzt sind. Nach Gebrauch Kappe wieder fest auf Spender stecken, um ein Aushärten zu verhindern.

FLECKENTFERNUNG

Klebstoffreste sofort mit einem trockenen Tuch entfernen.

HINWEIS

Der Montage Kleber kann nach dem Abbinden insbesondere mit wässrigem Acryllack überstrichen werden. Bei ölbasiereten- und Alkydharz-Lacken kann es zur Trocknungsverzögerung kommen, ggf. Eigenversuche durchführen.

LAGERUNG

Frostfrei, kühl und trocken lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Im Originalgebinde 12 Monate haltbar.

VERPACKUNG

Artikel-Kurzzeichen Gebindegrößen

PKBCF Spender 20 Klebepunkte



SICHERHEITSHINWEISE

Vor Beginn der Verarbeitung kann sich anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge informieren werden.

Das Sicherheitsdatenblatt ist unter www.mymsds.henkel.com erhältlich.



Informationen für Allergiker unter
Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)

ENTSORGUNGSHINWEIS

Eingetrocknete kleine Mengen können dem Hausmüll/ Gewerbeabfall zugeführt werden. Große Mengen gesondert entsorgen. Leere Verpackung der Wiederverwertung zuführen. Europäische Abfallnummer kann dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit. Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland
Henkelstr. 67 D-40589 Düsseldorf. Postfach. D-40191 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211/ 797-0
www.Pattex.de

