



Tehnisko datu lapa
01.2018.

Universāla līme tūbiņā Moment OneForAll Universal tube Balta 142g

Moment OneForAll Universal ir augstas kvalitātes, balta līme un blīvējuma materiāls visiem jūsu pielietojumiem. Jebkuram materiālam¹, jebkuros apstākļos.

ĪPAŠĪBAS

- Augsts tūlītējs lipīgums
- Sastāvs uz Flextec polimēra pamata
- Cietē reakcijā ar mitrumu
- Pielietošanai iekštelpās un ārā
- Daudziem materiāliem
- Jutīgiem materiāliem
- Elastīgs līmējums
- Nestaipās vai nenopil
- Slāpē skaņu un vibrācijas
- Porainām un neporainām virsmām
- Pēc sacietēšanas var krāsot un slīpēt
- Viegli pielietojama zemā temperatūrā
- Nesatur izocianātus
- Nesatur šķīdinātājus
- Pārklāj plaisas
- Izturīga pret laika apstākļiem un novecošanos
- Koriģējama vairāku minūšu laikā
- Darbojas uz mitrām virsmām²
- Nav rukuma



PIELIETOJUMA JOMAS

- ¹Moment OneForAll Universal tūbiņā ir saderīga ar daudzām pamatnēm, ieskaitot ķieģeļus, keramiku, betonu, kokšķiedras plātnes, ģipškartona plāksnes, finieri, akmeni, vidēja blīvuma kokšķiedru plātnes (MDF), koksni, metālu*, cieto polivinilhlorīdu (UPVC), stiklu, plastmasas*, krāsotas virsmas*, spoguļus**.

* Lai noteiktu piemērotību līmēšanai, daudzu dažādo pamatju dēļ tās iepriekš pārbaudīt. Adhēziju pie putu polistirola var būtiski uzlabot, virsmu iepriekš pārklājot ar atšķaidītu līmi kokam. Līmi kokam samaisīt ar ūdeni aptuvenā attiecībā 1 : 1 un izziest uz pamatnes. Pēc pamata pārklājuma izžūšanas var pielietot Moment OneForAll Universal.

** Spoguļus izmantot saskaņā ar DIN EN 1036-1, par liela mēroga objektiem pieprasiet tehnisko konsultāciju.

- Piemērota visām absorbējošām un neabsorbējošām pamatnēm, izņemot polietilēnu (PE), polipropilēnu (PP), politetrafluoretilēnu (PTFE), akrila stiklu, plastificēto polivinilhlorīdu (PVC), varu un misiņu. Pārklātām pamatnēm ir ieteicama produkta piemērotības pārbaude vai profesionāla konsultācija.
- ²Var līmēt slapjas virsmas, ja tām ir iespēja izžūt. Nav ieteicama pastāvīga saskare ar ūdeni.

STANDARTI

- GOS emisiju klase (Francija): A+
- Atbilst ISO 16938-1 un -2: Piemērota dabiskajam akmenim, neatstāj traipus

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Priekšapstrāde


Salīmējamām virsmām ir jābūt tīrām un bez putekļiem, taukvielām vai eļļas. Uz absorbējošām pamatnēm stāvošs ūdens būtu vispirms jānoņem.



Pamatnēm ir jābūt stabilām. Netīrumus noņemt ar piemērotu šķīdinātāju vai virsmas noslīpēt un pēc tam attīrīt no putekļiem. Pirms pielietošanas, ja nepieciešams, blakus laukumu maskēt ar foliju vai lenti. Pārbaudīt vai krāsa vai pārklājumi stingri turas pie virsmas, ja nē, tos noņemt. Lai līme sacietētu, tai ir nepieciešams uzņemt nelielu daudzumu mitruma (no gaisa un/vai no pamatnes). Adhēziju pie daudzām gludām virsmām var uzlabot ar reaktīvo gruntskrāsu.

Pielietošana

Uznest līmi uz vienas no salīmējamām virsmām: 1) plankumiem, lai nolīdzinātu nelīdzenas virsmas, 2) vilnim līdzīgā formā augstākam sākotnējam lipīgumam pie lielām virsmām vai 3) taisnās līnijās mazākām virsmām. Lietošanai ārpus telpām uznest **vertikālas** līnijas.



Nodrošināt ventilāciju (1 mm minimālo atstarpi).

Svarīgi 2 neabsorbējošu virsmu gadījumā: Līmi nedrīkst uzklāt nepārtrauktā laukumā, jo tās cietēšanai ir nepieciešama saskare ar gaisu. Pēc tam salikt abas virsmas kopā, ja nepieciešams, piekorigēt un pamatīgi saspīst. Pārliecināties, ka līmes joslas nesakrīt.

Smagas detaļas vai detaļas zem spriedzes nepieciešams atbalstīt un nostiprināt vismaz 24 stundas.

Pēc sacietēšanas:

Kad Moment OneForAll Universal ir pilnībā sacietējusi, to var krāsot, īpaši piemērotas ir ūdens bāzes akrila krāsas.

Tā kā krāsas ir daudzas un dažādas, mēs iesakām veikt iepriekšējus izmēģinājumus.

Skābekļa iedarbībā cietējošas krāsas (piemēram, alkīda sveķu) ilgāk žūst / paliek lipīgas.

Divkomponentu epoksīda krāsas slikti izlīdzinās.

TEHNISKIE DATI

Izejmateriāls	Flextec®-Polymer (mitrumā cietējošs silāna pabeigts polimērs (STP))
Blīvums	1,6 - 1,7 g/cm ³
Termiskā izturība	-30 °C līdz +80 °C, 100 °C īslaicīgi
Atklātais laiks	~ 15 min
Pielietošanas temperatūra	+5 °C līdz +40 °C
Patēriņš	250 - 350 g/m ²
Atstarpju savienošanas spēja	Līdz 20 mm
Sākotnējais lipīgums	~ 14 g/cm ²
Galīgā stiprība (DIN EN 205)	1,0 līdz 2,0 N/mm ²
Pagarinājums saplīstot (DIN 53504)	~ 100 %
Cietēšanas ātrums	~ 2 mm / 24h
Rukums	Nav rukuma
Glabāšanas laiks	12 mēneši no ražošanas datuma, ja tiek uzglabāts neatvērtās, oriģinālajās tūbiņās, sausos apstākļos un pasargāts no tiešas saules gaismas, temperatūrās starp +5 °C un +25 °C



IEROBEŽOJUMI

Darbarīku tīrīšana

Nesacietējušas līmes traipus uzreiz noņemt. Darbarīkus tīrīt tieši pēc lietošanas ar sausu audumu un pēc tam ar rūpnieciskajiem šķīdinātājiem, spirtu vai attīrīto benzīnu, neizmantojot ūdeni.

Sacietējis produkts nešķīst visos šķīdinātājos, un to var noņemt tikai mehāniski ar piemērotu darbarīku (skrāpi).

Uzglabāšana

Uzglabāt vēsā, sausā vietā un neatvērtu. Reiz atvērts, pārliecināties, ka vāciņš tiek uzlikts atpakaļ un visu tūbiņas saturu izlietot drīz pēc atvēršanas. Glabāt tālu no karstuma, atklātas liesmas un dzirksteļu avotiem, vēsā un labi vēdināmā vietā. Sasaldēšana produktu nebojā, taču glabāšanas laikā izvairīties no lielām temperatūras izmaiņām. Sargāt no bērniem.

VESELĪBA UN DROŠĪBA

Pirms produkta lietošanas lūdzam skatīt piederīgo drošības datu lapu, kas ir pieejama pēc pieprasījuma.

“Šajā tehnisko datu lapā (TDS) sniegtā informācija, ieskaitot rekomendācijas par produkta izmantošanu un lietošanu, ir pamatota uz mūsu zināšanām un pieredzi par produktu šīs TDS sastādīšanas datumā. Produktam var būt daudzi un dažādi pielietojuma veidi, kā arī atšķirīgi lietošanas un darba apstākļi jūsu vidē, kas ir ārpus mūsu kontroles. Tāpēc Henkel nav atbildīgs par mūsu produkta piemērotību ražošanas procesiem un apstākļiem, kuros jūs to izmantojiet, kā arī paredzēto pielietojumu un rezultātiem. Mēs stingri iesakām jums pašam veikt iepriekšējus izmēģinājumus, lai pārbaudītu šādu mūsu produkta piemērotību.

Jebkāda atbildība attiecībā uz šajā tehnisko datu lapā sniegto informāciju vai jebkuru citu rakstiski vai mutiski dotu rekomendāciju (-ām) par saistīto produktu ir izslēgta, izņemot, ja nav tieši norunāts savādāk un izņemot attiecībā uz nāvi vai miesas bojājumiem, ko ir izraisījusi mūsu nolaidība, un jebkādu atbildību saskaņā ar jebkurām produktam obligāti piemērojamām saistību tiesībām.”

Henkel Balti OÜ

Sõbra 43,

Tartu 50106, Igaunija

Tālrunis: (+372) 7305 800

Internets: www.moment-limes.lv