



Excellence is our passion



Techninių duomenų lapas

08.2016

„Moment 100 %“

Be tirpiklių ir be vandens, universalūs skysti klijai. Pagaminta pagal Henkel Flextec™ technologiją (silano hibridinis jungiamasis polimeras – „hibridinis polimeras“).

SAVYBĖS

- Skystas
- Skaidrus
- Limpa prie daugelio
- skirtingų paviršių
- Atsparus vandeniui
- Tinka naudoti lauke ir patalpose
- Elastingas, atsparus vibracijai
- Tinka tarpeliams užpildyti
- Be tirpiklių, stingdamas nesusitraukia
- Vieno komponento
- Stingsta reaguodamas su drėgme
- Paprastai naudojamas ir saugus



TAIKYMO SRITYS

- Idealiai tinka namų vidaus ir išorės remonto, kūrybiniams ir statybos darbams.
- Įgeriantiems paviršiams klijuoti, pvz., medienai, kamščiamedžiui, betonui, skiediniui, akmeniui, baldams, tekstilei ir kartonui.
- Neįgeriantiems paviršiams klijuoti, tokiems kaip stiklas, veidrodis, keramika, plytelės, plastikas (pvz., PVC, polikarbonatas).
- Netinka polietilenui, polipropilenui, polistirolui, ABS ir teflonui.

NAUDOJIMO NURODYMAI

Naudoti tinkami paviršiai:

Moment 100 % tinkamas įgeriantiems ir neįgeriantiems paviršiams, išskyrus polietileną, polipropileną, polistireną, ABS ir tefloną.

Paviršiaus paruošimas:

Norint užtikrinti gerą sukibimą būtina, kad aplinkoje būtų drėgmės (paviršiuje ir (arba) ore). Paviršius turi būti lygus ir švarus. Pašalinkite teršalus, pvz., dulkes, nešvarumus, tepalus ar rūdis. Valykite alkoholiniu tirpikliu, acetonu ir (arba) švitrinio popieriumi.

Patikrinkite dangos paviršius, pašalinkite atsilupusias dangas. Jeigu reikia, prieš klijuodami uždenkite gretimą plotą folija ar lipniąja juoste.



Excellence is our passion

Pritaikymas:

Nuvalykite ruošiamą klijuoti paviršių. Užtepkite sluoksnį klijų ant vieno iš klijuojamų paviršių. Suspauskite paviršius ir, sutvirtinę juostele ar spaustuvais, laikykite ne trumpiau kaip 30 min. Dviejų neįgeriančių paviršių klijavimas: sudrėkinkite abu paviršius drėgna šluoste. Įsitikinkite, kad yra pakankamai drėgmės klijų stingimo reakcijai. Padenkite klijus plonu sluoksniu. Palaukite 2–3 minutes. Suspauskite paviršius (nespėjus susiformuoti plėvelei) ir sutvirtinkite juostele ar spaustuvais.

Pritaikymas:

Suklijavus paviršius 100 % gali būti padengiamas dažais, ypač vandens pagrindu pagamintu akriliniu laku. Produktas stingsta reaguodamas su drėgme. Butelio dangtelį ir antgalį laikykite švarius.

Dėl egzistuojančios plastikų ir lakų įvairovės prieš naudojant kokią nors medžiagą patartina išbandyti jos sukibimo charakteristikas ir medžiagų suderinamumą.

Sustingęs produktas yra atsparus vandeniui, tačiau netinkamas ilgalaikiam vandens poveikiui (panardinimui).

Veidrodžius klijuokite laikydamiesi DIN 1238 standarto 5.1 punkto ir DIN EN 1036 standarto reikalavimų. Dėl didelių objektų klijavimo kreipkitės techninės konsultacijos.

TECHNINIAI DUOMENYS

Spalva	skaidri
Tankis	apytiksliai 1,1 g/cm ³
Klampus	apytiksliai 15 000 mPa×s (+ 23 °C)
Naudojimo temperatūra	Nuo -5° C iki +40° C
Stingimo laikas	apytiksliai 10 min., priklausomai nuo temperatūros ir aplinkos drėgmės
Klijų išiega	apytiksliai 230 g/m ²
Sukibimo atsparumas	senėjimui, oro sąlygoms ir drėgmei
Atsparumas temperatūrai	nuo - 50 °C iki + 80 °C* (*trumpalaikiam poveikiui)
Tamprumas iki plyšimo	apytiksliai 100 % (plėvelė)
Galiojimo trukmė	12 mėn.
Galutinis paviršiaus atsparumas plėšimui	3–4 N/mm ² (mediena)

SVARBIOS PASTABOS

Įrankių valymas

Klijuoti naudotus įrankius nedelsdami nuvalykite acetonu ar alkoholiniu tirpikliu. Sustingusius klijus pašalinti galima tik mechaniškai.

Laikymas

Laikykite vėsioje, sausoje vietoje. Venkite tiesioginių saulės spindulių. Produktas nejautrus šalčiui.

Prilipusių likučių pašalinimas

Švieži klijai lengvai pašalinami sausa šluoste. Nesustingę likučiai nuvalomi acetonu ar alkoholiniu tirpikliu.



Excellence is our passion

Pastaba. Ant drabužių sustingusių klijų visiškai (100 %) pašalinti neįmanoma. Sustingę klijai netirpsta jokiame tirpiklyje, todėl juos pašalinti galima tik mechaniškai, naudojant tam tinkamą įrankį, pvz., grandiklį.

Apsaugos priemonės:

Papildomos informacijos rasite medžiagos apsaugos duomenų lape (MSDS).

Galiojimo trukmė:

Iki 12 mėnesių, laikant neatidarytoje taroje.

SVEIKATA IR SAUGA

Prieš užsisakydami produktą, perskaitykite saugumo kortelės informaciją.

„Šiame techninių duomenų lape pateikiama informacija, taip pat rekomendacijos dėl produkto taikymo ir naudojimo yra pagrįstos mūsų žiniomis ir patirtimi, turėta šio techninių duomenų lapo išleidimo metu. Produktas gali būti naudojamas įvairiose srityse, įvairiais būdais ir skirtingomis jūsų aplinkos sąlygomis, kurių mes kontroliuoti negalime. Bendrovė „Henkel“ neatsako už savo produkto tinkamumą jūsų gamybos procesams ir sąlygoms, naudojimo paskirčiai ir už gautus rezultatus. Prieš naudojant rekomenduojame patiems atlikti bandymus, kad įsitikintumėte, jog produktas yra tinkamas.

Bendrovė nepriima jokios atsakomybės, susijusios su informacija, pateikta techninių duomenų lape, ar su bet kokiomis kitomis raštu ar žodžiu suteiktomis rekomendacijomis dėl šio produkto, išskyrus atvejus, kai yra aiškiai susitarta kitaip, ir atvejus, susijusius su mirtimi ar kūno sužalojimu dėl mūsų aplaidumo, taip pat išskyrus atsakomybę už gaminius, numatomą teisės aktais.

Henkel Balti OÜ

Sõbra 56B

51013 Tartu, Estonia

Tel. (+372) 7305 800

Internet: www.moment-klijai.lt