

# MOMENT CLICK & FIX

**Click & Fix е еднокомпонентно и гъвкаво монтажно лепило с универсална употреба и с технология Flextec®. За употреба на открито и закрито**



## Характеристики

- Силно и моментално свързва
- Възможност за корекции в рамките на няколко минути
- Втвърдява с помощта на влагата
- Не се свлича и не се свива
- За употреба на закрито и открито
- За многообразие от материали
- Подходящо за чувствителни материали
- Образува гъвкава лепилна връзка
- За абсорбиращи и неабсорбиращи повърхности
- Не съдържа изоцианат
- Без разтворители
- Не е необходимо повърхностите да са идеално гладки
- Шумоизолира и намалява вибрациите
- Устойчиво на метеорологични въздействия и стареене
- Залепва и върху влажни повърхности
- Не се свива



## Приложения

Click & Fix е многофункционално лепило - подходящо за залепване на: тухли, керамични плочки, бетон, фазер, гипсокартон, шперплат, камък, MDF, дърво, метал, UPVC, стъкло, пластмаса\*, боядисани повърхности\* и огледала\*\*.

Лепилото е подходящо за всички попиващи и непопиващи повърхности, с изключение на: PE, PP, PTFE, акрилно стъкло, пластифицирано PVC, мед и месинг. Преди лепене върху повърхности с

покритие се препоръчва проверка за пригодност или съвет от професионалист. Може да се използва за залепване върху влажна повърхност, ако се остави възможност за съхнене. Продуктът не е подходящ за лепене под вода.

Лепене

Продуктът е подходящ за залепване на естествен камък (гранит, мрамор) е възможно, ако дебелината му е минимум 10 мм.

\*Поради различните видове материали, направете предварителен тест, за да определите дали продуктът е

подходящ за залепването. Здравината на залепването на Click&Fix върху пенополистирол може да бъде значително подобрена чрез грундиране на повърхността с разрежено лепило за дърво. Смесете лепило за дърво с вода в съотношение 1:1 и го нанесете върху повърхността. След като грундът изсъхне, можете да нанесете Click & Fix.

\*\*Използвайте за залепване на огледала според БДС EN 1036-1. При залепване на по-големи обекти, потърсете съвета на специалист.

## Инструкции за употреба

### Подготовка на основата

Повърхностите, които ще се лепят, трябва да бъдат почистени, без масла, мазнини, прах и разхлабени части. Те трябва да бъдат сухи. Ако има останала вода, тя трябва да бъде премахната.

В случай на замърсени повърхности премахнете замърсяването с подходящ препарат или механично и след това я почистете от прах. Преди използване, облепете съседните повърхности с фолио или лента, ако е необходимо. Проверете дали боята или покритието на материалите са прикрепени здраво. В противен случай ги премахнете. В случай на непознати материали или критични задачи, е препоръчително да се направи тест за залепване. За да изсъхне, лепилото има нужда да поеме малко количество влага (или от атмосферния въздух и/или

от основата).

Употреба:



Само натиснете и фиксирайте (Click&Fix)!

- 1. Махнете предпазната капачка и алуминиевото фолио. След това натиснете устройството, докато чуете щракване.
- 2. Фиксирайте материала за залепване върху основата. Възможността за корекции е няколко минути и всичко е готово!

След премахване на алуминиевото фолио, продуктът може да се използва в рамките на максимум 4 месеца. След употреба поставете обратно капачката, за да предотвратите засъхване.

Важно при употреба върху две неабсорбиращи основи: При лепене на две неабсорбиращи основи се уверете, че нанесеното лепило има контакт с въздуха, за да може да изсъхне.

Почистване:

Остатъци от лепилото могат да се почистят веднага след работа със сапунена вода, спирт или друг почистващ разтворител. Втвърденият продукт може да се премахне само механично.

Технически данни

|                                                                         |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| НЕВТВЪРДЕН ПРОДУКТ                                                      |                                                                                                                                                                                            |
| Суровина                                                                | Flextec® полимер                                                                                                                                                                           |
| Цвят                                                                    | Бял                                                                                                                                                                                        |
| Мирис                                                                   | Умерен, алкохол                                                                                                                                                                            |
| Температура при употреба                                                | +5°C до +40°C<br>(повърхност и околна среда)                                                                                                                                               |
| Консистентност                                                          | Хомогенна паста                                                                                                                                                                            |
| Плътност (ISO 2811-1)                                                   | ~1,65 g/cm³                                                                                                                                                                                |
| Време за образуване на кора<br>(23°C, 50% r. h.)                        | ~10 минути                                                                                                                                                                                 |
| Отворено време                                                          | ~15 минути                                                                                                                                                                                 |
| Време за изсъхване<br>(23°C, 50% r. h.,<br>диаметър на точката 20x10mm) | ~2 mm / 24 часа                                                                                                                                                                            |
| Начална якост                                                           | ~35 g/cm²                                                                                                                                                                                  |
| Запълване на неравности                                                 | до 5 mm (височина на точката)                                                                                                                                                              |
| Срок на годност                                                         | В оригинален неотворен (с непремахнато алумиево фолио): 18 месеца от датата на производство, съхраняван на сухо място далеч от пряка слънчева светлина на температура между +10°C и +25°C. |
| ВТВЪРДЕН ПРОДУКТ                                                        |                                                                                                                                                                                            |
| Твърдост (ISO868)                                                       | ~60                                                                                                                                                                                        |
| Модулна еластичност 100%<br>(DIN 53504, S2)                             | ~1,5 N/mm²                                                                                                                                                                                 |
| Удължаване при скъсване<br>(DIN 53504, S2)                              | ~100%                                                                                                                                                                                      |
| Якост на опън<br>(DIN 53504, S2)                                        | ~1,6 N/mm²                                                                                                                                                                                 |
| Крайна якост<br>(DIN EN 205)                                            | ~2,0 N/mm²<br>(сила на срязване, при залепване дърво/дърво))                                                                                                                               |
| Температура на излагане                                                 | -30°C до +80°C; до 100°C за кратки периоди                                                                                                                                                 |
| Свиване (ISO 10563)                                                     | ~3 %                                                                                                                                                                                       |

Максимално натоварване на една точка лепило

Силата за залепване на една точка лепило зависи от възможността за притискане на двете повърхности една към друга и каква неравност трябва да се покрие от лепилото. Моменталното свързване и крайната якост на една точка лепило зависят от основата и материалът за залепване, както и от гладкостта на двете повърхности.

| Големина на точката | При едно нанасяне | При едно натискане |                 |
|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
|                     |                   | 1 mm неравност     | 2 mm неравност  |
|                     | диаметър 2.0 cm   | диаметър 3.5 cm    | диаметър 2.4 cm |
| Сила                |                   |                    |                 |
| Свързване           | моментално        | 300 g              | 160 g           |
| Крайна якост        | При изсъхване*    | 7 kg               | 3.5 kg          |

Времето за изсъхване зависи от повърхностите, материалите, влажност на въздуха и температура. При абсорбиращи основи и висока влажност на въздуха лепилото може да изсъхне по-бързо.

Броят на точки лепило трябва да бъде различен за различните приложения (зависи от формата, размерите,

тежестта и вида на материалите и основата). Ако свързването не е достатъчно, нанесете още една точка лепило.

## Ограничения

### Съхранение

Съхранявайте на сухо място и пазете от пряка слънчева светлина. Температура на съхранение: между +10°C и +25°C.

### Забележки относно приложението

Преди да използвате Click&Fix за залепване върху боядисани повърхности или преди да боядисате Click&Fix, е препоръчително да тествате съвместимостта на продукта с боята. Боите, които се свързват при реакция с кислород, могат да имат по-дълго време на изсъхване (напр.

алкидни бои), лепливост или оцветяване. Боядисвайте върху продукта, само ако е напълно изсъхнал.

Не използвайте Click&Fix за уплътняване на стъкла, върху битумни основи или върху строителни материали, които отделят масла, пластификатори или разтворители, разяждащи уплътнителя.

Продуктът не е подходящ за употреба при водно налягане или постоянно потопени под вода материали, напр. в плувни басейни и водопроводни тръби. Не използвайте Click&Fix за уплътняване на вани, мивки или покрити с плочки стени и подове в банята.

Продуктът може да бъде използван за залепване на огледала, ако огледалното покритие и защитният лак са в съответствие със стандарта БДС EN 1036-1. В случай че не сте запознати с характеристиките на огледалото, се обърнете за информация към неговия производител.

### Здраве и безопасност

Преди да използвате продукта, моля да се запознаете с Информационния лист за безопасност.

**Хенкел България ЕООД**

Бизнес Парк София, сгр.2, ет.4,

Тел.: 02/806 39 00, [henkel.lepila@henkel.com](mailto:henkel.lepila@henkel.com), [www.moment.bg](http://www.moment.bg)