

MOMENT 88

30 ml

SAVYBĖS

- Didelis pradinis ir galutinis stiprumas
- Didelis šiluminis atsparumas
- Atsparumas senėjimui

NAUDOJIMO SRITIS

- Medinių medžiagų klijavimas su dekoratyviniais laminatais, pvz., „Resopal®“, Formica® ir pan., guma, oda, kamštiena, veltiniu, standžiuoju PVC, minkštomis putomis, metalu ir daugeliu kitų medžiagų.
- Netinka klijuoti polietileną, polipropileną, polistireninį putplastį, sintetinę odą ir plastifikuotą PVC.
- Garso izoliacijos, šilumos izoliacijos ir akustinių plokščių (išskyrus polistireninio putplasčio plokštes), atitinkamų plastikinių plytelių ir įvairių tipų sienų dangų (išskyrus plastifikuoto PVC arba sintetinės odos sienų dangas) tvirtinimas ant sauso, stabilaus paviršiaus.
- Faneros juostoms prie kraštų ir išlinkimų klijuoti.



NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Paviršiaus paruošimas

Klijuojama medžiaga turi būti sausa (mediena turi būti 8–12 proc. drėgnumo), be tepalų ir dulkių. Laminuotus, metalinius ir pan. paviršius nuvalykite tirpikliu, pvz., plovimui skirtu benzinu. Papildomai nušlifavus paviršių padidinamas sukibimo stiprumas. Leiskite medžiagoms pasiekti aplinkos sąlygas pagal gamintojo instrukciją.

Darbinės medžiagas klijuokite tik ant neapdoroto paviršiaus (natūralaus pagrindo). Prieš klijuojant dažytus ar apdorotus paviršius, nuo jų reikia pašalinti dažus ar kitas medžiagas.

Naudojimas

Abu klijuojamus paviršiaus gausiai ir lygiai patepkite klijais – ypač kraštuose. Naudokite dantytąją mentelę arba teptuką trumpais šereliais.

Prieš sujungdami dalis leiskite išgaruoti tirpikliams. Tirpiklių išgaravimo laikas įprastomis kambario temperatūros (18–25 °C) sąlygomis ir maždaug 10–15 min.

Užtikrinkite pastovų vėdinimą. Praėjus tirpiklių išgaravimo laikui, klijuoti galima per 2 val. Skiriant per mažai laiko tirpiklių išgaravimui, ypač neįgeriančioms medžiagoms, gali susilpnėti sukibimas. Išgaravus tirpikliams ant paviršiaus turi likti vientisa, matoma klijų plėvelė. Labai porėtoms arba labai įgeriančioms medžiagoms gali prireikti užtepti kelias klijų dangas. Prieš klijuojant komponentus, klijai turi būti visiškai išdžiuvę. Jie turi nelipti prie pirštų ar būti šiurkštūs.

Klijavimas / suspaudimas:

Pirmiausia kruopščiai sulygiuokite klijuojamas dalis, kadangi padengus dvi klijų dangas, koregavimas nebebus galimas. Tada trumpam dalis suspauskite ($0,5 \text{ N/mm}^2 = 5 \text{ kp/cm}^2$ arba didesniu slėgiu). Reikia pažymėti, kad sukibimo stiprumas priklauso ne nuo suspaudimo trukmės, o nuo suspaudimo stiprumo. Pakanka spausti keletą sekundžių.

Klijuojant didelius plotus, pvz., laminato plokštes, metalus ir pan., suspausti reikėtų naudojant presą. Priklausomai nuo darbinės medžiagos, gali pakakti ir intensyvaus ridenimo voleliu. Spauskite nuo centro į išorę, kad išvengtumėte užsilikusio oro. Atidžiai spauskite kraštuose. Kai naudojami kieti ir neelastingi pagrindai, pakalkite nelanksčiuoju plaktuku.

Tolesnis apdorojimas:

Pradinis sukibimas yra labai stiprus, todėl suklijuotą dalį galima apdoroti iškart po suspaudimo.

TECHNINIAI DUOMENYS

Sudėtis	Polichlorprenas
Tankis	$0,87 \text{ g/cm}^3$
Šiluminis atsparumas	Nuo -40 iki $110 \text{ }^\circ\text{C}$
Naudoti, kai temperatūr	Nuo $+15$ iki $+25 \text{ }^\circ\text{C}$
Sąnaudos	$250\text{--}350 \text{ g/m}^2$
Galutinis stiprumas (DIN)	Priklausomai nuo paviršiaus ir suspaudimo, po 3 dienų
Laikymo trukmė	24 mėn. vėsioomis sąlygomis
Išgaravimo laikas	10–15 min. kambario temperatūroje

APRIBOJIMAI

Įrankių valymas

Įrankius valykite iškart po naudojimo skiedikliu arba plovimui skirtu benzinu.

Laikymas

Pakuotę laikykite sandariai uždarytą kambario temperatūroje. Venkite laikyti žemesnėse kaip $+5 \text{ }^\circ\text{C}$ ir aukštesnėse kaip $+50 \text{ }^\circ\text{C}$ temperatūrose.

Atšalę ar užšaldyti klijai (žemesnėje nei $+5 \text{ }^\circ\text{C}$ temperatūroje) bus visiškai tinkami naudoti vėl, jei bus lėtai atšildyti iki darbinės temperatūros (maždaug $+20 \text{ }^\circ\text{C}$). Klijų kokybė nepablogės. Darbo pertraukų metu klijų talpyklą reikėtų laikyti sandariai uždarytą, kad neišgaruotų tirpikliai.

SVEIKATA IR SAUGA

Prieš naudodami produktą peržiūrėkite atitinkamos Medžiagos saugos duomenų lapą, kuris pateikiamas pagal pageidavimą.

„Šiame techninių duomenų lape pateikiama informacija, taip pat rekomendacijos dėl produkto taikymo ir naudojimo yra pagrįstos mūsų žiniomis ir patirtimi, turėta šio techninių duomenų lapo išleidimo metu. Produktas gali būti naudojamas įvairiose srityse, įvairiais būdais ir skirtingomis jūsų aplinkos sąlygomis, kurių mes kontroliuoti negalime. Bendrovė „Henkel“ neatsako už savo produkto tinkamumą jūsų gamybos procesams ir sąlygoms, naudojimo paskirčiai ir už gautus rezultatus. Prieš naudojant rekomenduojame patiems atlikti bandymus, kad įsitikintumėte, jog produktas yra tinkamas.

Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su informacija, pateikta techninių duomenų lape, ar su bet kokiais kitomis raštu ar žodžiu suteiktomis rekomendacijomis dėl šio produkto, išskyrus atvejus, kai yra aiškiai susitarta kitaip, ir atvejus, susijusius su mirtimi ar kūno sužalojimu dėl mūsų aplaidumo, taip pat išskyrus atsakomybę už gaminius, numatomą teisės aktais.

Henkel Balti OÜ

Sõbra 56B

51013 Tartu, Estonia

Tel. (+372) 7305 800

Internet: www.moment-klijai.lt