



Tehnisko datu lapa

09.2017

MOMENT Rubber

Iepakojums: 30 ml

ĪPAŠĪBAS

- Augsta sākotnējā un galīgā stiprība
- Augsts lipīgums pie gumijas un metāla
- Izturīga pret novecošanos

PIELIETOJUMA JOMAS

- Gumijas salīmēšanai ar metālu, koksni, betonu, cieto polivinilhlorīdu (PVC) un daudziem citiem materiāliem dažādās kombinācijās.
- Nav piemērota polietilēna, polipropilēna, putu polistirola, sintētiskās ādas un plastificētā PVC līmēšanai.

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Priekšapstrāde

Līmējamam materiālam ir jābūt sausam (koksnei 8 % līdz 12 % mitruma), bez taukvielām un putekļiem. Laminātus, metālus un citus notīrīt ar šķīdinātāju (tīrīšanai paredzēto benzīnu). Vispārējā gadījumā papildu abrazīvā apstrāde palielina līmējuma stiprību. Materiāliem ļaut aklimatizēties saskaņā ar to ražotāju instrukcijām.

Darba materiālus līmēt tikai pie neapstrādātām virsmām (dabisks pamats).

Krāsotas vai apstrādātas virsmas iepriekš ir jāatbrīvo no pārklājuma slāņa.

Pielietošana

Līmi uzklāt bagātīgi un vienmērīgi ar roboto lāpstiņu vai īssaru otu uz abām salīmējamām virsmām - īpaši pie malām.

Pirms detaļu savienošanas ļaut šķīdinātājiem iztvaikot. Iztvaikošanas ātrums normālā istabas temperatūrā (18 °C līdz 25 °C) ir apmēram 10 - 15 minūtes.

Nodrošināt pastāvīgu vēdināšanu. Pēc iztvaikošanas laika salīmēšana ir iespējama 2 stundu laikā. Pārāk īss iztvaikošanas laiks, īpaši, uz neabsorbējošiem materiāliem var dot vājākus sākotnējās savienošanas rezultātus. Pēc šķīdinātāju iztvaikošanas, uz virsmas ir jābūt nepārtrauktai, acīmredzamai līmes kārtīgai. Uz lielporainiem vai ļoti absorbējošiem materiāliem var būt nepieciešams uzklāt vairākas līmes kārtas. Pirms detaļas var tikt savienotas, līmei ir jābūt sausai uz tausti. Tā nedrīkst lipt pie pirksta vai būt "staipīga". Savienošana / piespiešana:

Vispirms rūpīgi savietot līmējamās detaļas. Pēc tam, kad divas līmes kārtiņas būs saskārušās, pieregulēšana nebūs iespējama. Pēc tam īslaicīgi saspiest detaļas kopā, bet ar spiedienu ($0,5 \text{ N/mm}^2 = 5 \text{ kp/cm}^2$ spiediens, vai vairāk). Jāatzīmē, ka līmējuma stiprība ir atkarīga nevis no pieliktā spiediena ilguma, bet tā intensitātes. Piespiešana uz dažām sekundēm ir pietiekama.

Lielākām salīmējamām virsmām, piemēram, lamināta paneliem, metāliem un citām, spiediens ir jāpieliek ar presi. Atkarībā no detaļas enerģiska pierullēšana var būt pietiekama. Piespiest no centra uz ārpusi,





lai izvairītos no gaisa ieslēgumiem. Rūpīgi piespiest malas. Ja tiek izmantotas cietas un neelastīgas pamatnes, sist ar neelastīgu āmuru.

Tālākā apstrāde

Sākotnējā līmējuma stiprība ir tik augsta, ka detaļu var apstrādāt tūlīt pēc saspiešanas.

TEHNISKIE DATI

Sastāvs	Polihloroprēns
Blīvums	0,88 g/cm ³
Siltumizturība	no -40 °C līdz 100 °C
Pielietošanas temperatūra	no +15 °C līdz +25 °C
Patēriņš	250 - 350 g/m ²
Galīgā stiprība (DIN EN 205)	Atkarībā no virsmas un saspiešanas, pēc 3 dienām
Glabāšanas laiks	18 mēneši, vēsā vietā
Iztvaikošanas laiks	10 - 15 minūtes, istabas temperatūrā

IEROBEŽOJUMI

Darbarīku tīrīšana

Notīrīt darbarīkus tūlīt pēc lietošanas ar atšķaidītāju vai tīrīšanai paredzēto benzīnu.

Uzglabāšana

Glabāt cieši noslēgtu un istabas temperatūrā. Izvairīties no temperatūrām zem +5 °C un virs +50 °C. Auksta vai sasalusi līme (zem +5 °C) kļūs atkal pilnībā lietojama, ja tiks lēni pielāgota darba temperatūrai (apmēram +20 °C). Nekāds kvalitātes zudums nenotiks. Lai novērstu šķīdinātāju iztvaikošanu, darba pārtraukumos līmes tvertni turēt cieši noslēgtu.

VESELĪBA UN DROŠĪBA

Pirms produkta lietošanas lūdzam iepazīties ar attiecīgo drošības datu lapu, kas ir pieejama pēc pieprasījuma.

“Šajā tehnisko datu lapā (TDS) sniegtā informācija, ieskaitot rekomendācijas par produkta izmantošanu un lietošanu, ir pamatota uz mūsu zināšanām un pieredzi par produktu šīs TDS sastādīšanas datumā. Produktam var būt daudzi un dažādi pielietojuma veidi, kā arī atšķirīgi lietošanas un darba apstākļi jūsu vidē, kas ir ārpus mūsu kontroles. Tāpēc Henkel nav atbildīgs par mūsu produkta piemērotību ražošanas procesiem un apstākļiem, kuros jūs to izmantojiet, kā arī paredzēto pielietojumu un rezultātiem. Mēs stingri iesakām jums pašam veikt iepriekšējus izmēģinājumus, lai pārbaudītu šādu mūsu produkta piemērotību.

Izstrādāts atbilstoši attiecīgajam un šajā tehniskajā datu lapā sniegto informāciju var izmantot citu rakstveidīgi vai mutiski dotu



Henkel Balti OÜ
Sõbra 43
50106 Tartu, Estonia
Tel. (+372) 7305 800
www.moment-limes.lv