

# Pattex Oldószermentes kontakt ragasztó

## Neoprén alapú, oldószermentes kontakt ragasztó



### JELLEMZŐI

- Oldószer- és szagmentes
- A legtöbb anyagot megragasztja
- Nem folyik, nem húz szálát
- Magas kezdeti tapadás
- Felhordható porózus és függőleges felületekre is
- Toluol- és ciklohexánmentes

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

Általános, oldószermentes, magas szilárdságú kontakt ragasztó. Kifejezetten alkalmas függőleges felületen történő felhordásra (pl.: mennyezet). Olyan felületekhez, mint fa, laminált felületek, fém, kemény PVC, kerámia, üveg, porcelán, filc, textil, parafa, bőr, gumi, polisztirol stb.

### FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

A ragasztandó felületeknek tisztának, szilárdnak, egyenletesnek, olajtól, zsíroktól mentesnek és száraznak (max. 8-12% nedvesség fa esetén) kell lennie. Ha szükséges tisztítsa meg a felületeket Pattex Lemosó és Hígító segítségével. A túl sima és fényes felületeket érdesítse. Porózus vagy nedvszívó felületeket alapozzuk vagy előzetesen hordjunk fel vékony ragasztóréteget.

A sikeres ragasztáshoz a ragasztónak és a felhordandó felületnek megegyező hőmérsékletűnek kell lennie (+18°C és +25°C között).



KISZERELÉS: 65 G-OS TUBUSBAN



### FONTOS TUDNIVALÓK

• Figyeljünk az illesztésre, a ragasztott felületeket szétszedni összeillesztés után nem lehetséges.

• Nagy erővel, rövid ideig nyomjuk össze a darabokat.

• A ragasztás szilárdsága az összenyomás erejétől és nem az idejétől függ. A ragasztott darabok az összenyomás után felhasználhatók.



**Ha ragasztás,  
akkor Pattex**

## FELHORDÁS

• Hordjunk fel vékony ragasztóréteget mindkét ragasztandó felületre. Ha szükséges kenőlapát segítségével oszlassuk el.

• Az egyik felületre hosszában, a másikra széltében hordjuk fel a ragasztót.

• Összepréselés előtt hagyjuk 45 percig száradni a ragasztót (ujjal megtapintva a ragasztó legyen száraz).

## KISZERELÉS

65 g-os tubusban

## ELTARTHATÓSÁG

Száraz, hűvös helyen 12 hónapig

## MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÁS

 06-30-190-1268

## MŰSZAKI ADATOK

Szín	sárga
Állag	gél
Anyagszükséglet	200-250 g/m <sup>2</sup> oldalanként
Szellőzési idő	kb. 45 perc (függ a környezettől)
Nyitott idő	kb. 2 óra
Végyszilárdság	kb. 72 óra elteltével
Max. hőállóság	max. 70 °C

A fenti adatok átlagos hőmérsékleti viszonyokra  
(+ 23 °C és 50% relatív páratartalom)  
vonatkoznak.

**Figyelem!** A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörül-mények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.