



## Pattex Sanitární silikon EXPRESS

### CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Pattex Sanitární silikon EXPRESS je rychleschnoucí acetoxy sanitární silikon chráněný proti plísní. Již po 1 hodině od aplikace může spoj přijít do kontaktu s vodou.

### VLASTNOSTI

- voděodolný již po 1 hodině
- odolný vůči vnějším vlivům, ozónu a UV záření
- odolává plísním, stárnutí, smršňování, praskání a blednutí
- vysoká tepelná odolnost
- po vytvrzení zůstává trvale elastický
- bez rozpouštědel
- pro interiér i exteriér

### OBLASTI POUŽITÍ

Na utěsňování spár v sanitární oblasti, sprchových koutů, umyvadel, kuchyní. Vynikající přilnavost ke keramice, sklu, smaltu a obkladům. Nepoužívejte na místech, kde by mohlo dojít ke kontaktu s potravinami a ve zdravotnictví. Nedoporučujeme používat tmel na porézní materiály jako je beton, kámen, mramor nebo žula, na spáry ponořené pod vodou a na spáry vystavené namáhání a odírání. Nepoužívejte na bitumenové povrchy, povrchy na bázi přírodního kaučuku, chloroprenu a EPDM a na stavební materiály, ze kterých by mohly prosakovat oleje, změkčovadla nebo rozpouštědla. Dále nepoužívejte v kontaktu s korodujícími kovovými materiály (měď, olovo, mosaz), na materiály jako jsou beton, cement a malta, protože během vulkanizace se uvolňuje kyselina octová a pro lepení a montáž zrcadel, neboť hrozí koroze stříbrné vrstvy.

### PŘÍPRAVA POVRCHU

Spáry musí být čisté, suché, zbavené prachu a mastnoty. Neporézní materiály (hliník, sklo atd.) by měly být očištěny vhodným rozpouštědlem a poté natřeny penetračním nátěrem pro zlepšení přilnavosti.

### ZPRACOVÁNÍ

Odřízněte vršek kartuše nad závitem a našroubujte trysku na kartuši. Špičku trysky je nutno seříznout podle šířky spáry/spoje. Zasuňte kartuši do aplikační pistole. Tmel nanášejte do spár rovnoměrně. Do 5 až 10 minut



po aplikaci vyhladte povrch silikonu vlhkým dřívkem nebo spárovací stěrkou navlhčenou v mýdlové vodě. Doporučujeme vymežit okraje spáry páskou. Spotřeba silikonu závisí na velikosti spáry.

### NEPŘEHLÉDNĚTE

Materiál zpracováváte při teplotě prostředí od +5 °C do +40°C. Ihned po dokončení práce s tmelem očistěte pracovní nářadí a znečištěné plochy pomocí rozpouštědla. Vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky. Po vytvrzení nespotřebovaného obsahu odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. Nevytvřený obsah odložte na místo určené obcí k ukládání zvláštního/nebezpečného odpadu. Kód druhu odpadu: 080409. Uchovávejte mimo dosah dětí. Během vytvrzování se uvolňuje kyselina octová. Bližší informace o produktu naleznete v bezpečnostním listu.

**První pomoc:** Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře.

## BALENÍ

Kartuše: 280 ml

## SKLADOVÁNÍ

18 měsíců od data výroby při skladování v originálním uzavřeném balení na suchém a chladném místě. Chraňte před teplotami nižšími než +5 °C a vyššími než +25°C.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### NEVYTVRZENÝ PRODUKT

Báze	acetoxysilikon
Hustota (ISO 1183)	cca 1,02 g/cm <sup>3</sup>
Teplota zpracování	+5 až +40 °C
Doba zavadnutí*	14 min
Rychlost vytvrzování*	3 mm/24 hod.

### VYTVRZENÝ PRODUKT

Tepelná odolnost	cca od -30 °C do +120 °C
Barva	bílá
Tvrдость (Shore A, ISO 868)	22
Modul pružnosti při 100% roztažení	0,45 N/mm <sup>2</sup>
Max. roztažení	160 %
Pevnost v tahu	0,55 MPa

### VELIKOST SPOJE/SPÁRY

Min. šířka	6 mm
Max. hloubka	12 mm
Poměr šířky a hloubky pro spáry o šířce nad 12 mm	2:1
Doporučená hloubka pro spáry o šířce 6-12 mm	6 mm

\*Tyto údaje byly stanoveny při teplotě +23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50%

## UPOZORNĚNÍ:

Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace. Uvedením těchto informací pozbývají dříve uvedené informace svojí platností.

## DISTRIBUTOR:

Henkel ČR spol. s r.o.,  
Boudníkova 2514/5, Praha 8, 180 00  
tel: 220 101 101  
[www.pattex.cz](http://www.pattex.cz)