



## Pattex Přírodní kámen

### CHARAKTERISTIKA

Pattex Přírodní kámen je vysokomodulový elastický tmel a lepidlo na bázi Flextec polymeru.

### VLASTNOSTI

- dobrá pružnost – schopnost pohybu 25%
- vynikající přilnavost k široké škále stavebních materiálů bez základního nátěru; zlepšená přilnavost na náročnější podklady z PVC
- velmi dobrá odolnost proti UV záření, povětrnostním vlivům a stárnutí, barevná stálost a odolnost proti stárnutí (nepraská, nežloutne)
- bez rozpouštědel
- tlumí nárazy a vibrace

### OBLASTI POUŽITÍ

Je vhodný k lepení široké škály podkladů. Ideální pro pružné těsnění a lepení pohyblivých spár ve fasádách, spojovacích spár, např. spáry mezi dřevěnými/hliníkovými/PVC okenními nebo dveřními rámy a zdívem, pro schody, balkony, terasy, přírodní kameny (př. mramor, žula), odhlučnění potrubí mezi betonem a opláštěním atd. Vhodný i při vyplňování prasklin.

Není vhodný na následující materiály: PE, PP, PTFE (Teflon®), PMMA (akrylátové sklo). Nepoužívejte na bazény nebo zasklení.

### PŘÍPRAVA POVRCHU

Spáry musí být čisté, suché a zbavené mastnoty. Zejména mastné povrchy musí být očištěny pomocí acetonu, u čištění kovových ploch je možno použít líh. Je-li spoj vyplněn starým těsnícím prostředkem, který by mohl snižovat přilnavost, musí být stará výplň zcela odstraněna a tato plocha vyčištěna.

### ZPRACOVÁNÍ

Odřízněte vršek kartuše nad závitem a našroubujte trysku na kartuši. Špičku trysky je nutno seříznout podle šířky spáry/spoje. Zasuňte kartuši do aplikační pistole. Tmel nanášejte do spár rovnoměrně. Zvláštní pozornost je třeba věnovat adhezi v rozích. Vyhladte povrch silikonu vlhkým dřívkem nebo spárovací stěrkou navlhčenou v mýdlové vodě. Šířka spáry by měla být do 35 mm. Musí být dodržen poměr šířky k hloubce cca 1:0,5.



Spáru vyplňujte tak, aby nedošlo k zachycení vzduchu. Pattex Přírodní kámen musí být pevně přitlačen ke stranám spáry, aby byla zajištěna dobrá přilnavost. Tam, kde jsou požadovány ostré přesné linie spoje nebo výjimečně čisté linie, je třeba použít maskovací pásku. Pásku odstraňte v době, kdy tmel ještě nezasknul.

Úplného vytvrzení dosáhnete po 24 až 48 hodinách při teplotě +23 °C při výšce tmelu 2 až 3 mm.

### NEPŘEHLÉDNĚTE

Materiál zpracováváte při teplotě prostředí od +5 °C do +40 °C a teplotě silikonu min. +20 °C. Při teplotách nižších než +5 °C je možno aplikovat pouze tehdy, když jsou spárované plochy bez kondenzované vody, sněhu a ledu. Ihned po dokončení práce s tmelem očistěte pracovní nářadí a znečištěné plochy ředidlem, než dojde k úplnému vytvrzení. Po vytvrzení nespotřebovaného obsahu odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. Nevytvrzený obsah odložte na místo určené obcí k ukládání zvláštního/nebezpečného odpadu. Kód druhu odpadu: 080410. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při reakci produktu s vlhkostí se uvolňuje ethanol. Bližší informace o produktu naleznete v bezpečnostním listu.

**První pomoc:** Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře.

## BALENÍ

Kartuše: 280 ml

## SKLADOVÁNÍ

12 měsíců od data výroby při skladování v originálním uzavřeném balení na suchém a chladném místě. Chraňte před teplotami nižšími než +10 °C a vyššími než +25°C.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### NEVYTVRZENÝ PRODUKT

Báze	Flextec©-Polymer
Hustota (ISO 2811-1)	1,4 g/cm <sup>3</sup>
Odolnost proti toku (ISO 7390)	0 mm
Doba zavadnutí*	25 min
Rychlost vytvrzování*	cca 2 mm/24 hod.

### VYTVRZENÝ PRODUKT

Tepelná odolnost	cca od -40 °C do +80 °C
Zápach	bez zápachu
Barva	bílá
Tvrdość (Shore A)	30
Modul pružnosti při 100% roztažení	0,60 N/mm <sup>2</sup>
Pevnost v tahu (ISO 8339-A)	0,9 N/mm <sup>2</sup>
Doporučená šířka spoje	10-35 mm

\*Tyto údaje byly stanoveny při teplotě +23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50%

### UPOZORNĚNÍ:

Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace. Uvedením těchto informací pozbývají dříve uvedené informace svoji platností.

**DISTRIBUTOR:**  
Henkel ČR spol. s r.o.,  
Boudníkova 2514/5, Praha 8, 180 00  
tel: 220 101 101  
www.pattex.cz