



## TANGIT ČISTIČ

### Čistiaci prostriedok na lepené spoje z PVC-U\*, PVC-C\*\* a ABS\*\*\*

#### VLASTNOSTI

Čistiaci prostriedok na báze acetónu a tetrahydrofuránu (THF stabilizovaný).

#### OBLASŤ POUŽITIA

Čistiaci prostriedok pre lepené spoje z PVC-U, PVC-C a ABS. Nevhodný pre polyolefinové zvárané spoje.

#### BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Vyhýbajte sa otvorenému ohňu a tvorbe iskier. Elektrické prístroje vypnite. Nádoby uchovávajte na dobre vetranom mieste. Pred procesom zvárania odstráňte pary rozpúšťadiel z potrubného systému, pracovných priestorov a šácht. K tomu účelu naplňte predtým potrubie vodou, prepláchnite ho, resp. prefúkajte. Po dobu schnutia potrubia, ho nechajte otvorené. Pri práci nefajčite. Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal. V prípade kontaktu s očami, ihneď ich vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

#### SKLADOVANIE

Čistič je možné skladovať najmenej 36 mesiacov od dátumu naplnenia. Dátum plnenia a číslo šarže sú vyrazené zo spodu obalu.

#### LIKVIDÁCIA

Na recykláciu odovzdajte len prázdne obaly. Obaly so zvyškami výrobku odovzdajte na zberné miesto špeciálneho/nebezpečného odpadu. Kód druhu odpadu: 140603

#### NEPREHLIADNITE

- Chráňte pred deťmi
- Nádoby skladujte na dobre vetranom mieste
- Chrániť pred zápalnými zdrojmi - nefajčiť
- Pri zasiahnutí očí ich ihneď dôkladne vypláchnite vodou a konzultujte s lekárom
- Pri požití ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukázať balenie alebo etiketu.



- Nevdychovať výpary riedidiel
- Používať len v dobre vetraných priestoroch

#### TECHNICKÉ POZNÁMKY KE SPRACOVANIE

Pred použitím nádoby s čističom, otvorte vrchný kryt a vložené rozprašovacie sitko zatlačte tupým predmetom cez bezpečnostný fóliový uzáver až na doraz do ústia dózy.

##### Postup čistenia:

Lepené plochy sa najprv očisia od hrubých nečistôt.

Pri lepení trubiek platí odporúčanie z technických listov Tangitu PVC-U, PVC-C a ABS. Dočistenie sa robí čističom Tangit. Čistič sa nanesie na biely, nefarbiaci sací papier, napr: krepový, a očistia sa ním suché lepené plochy tak, aby boli bez masntôt, nečistôt a kízavých prostriedkov. Papier je potrebné po každom čistení vymeniť. Plochy očistené čističom Tangit musia byť pred nanosením lepidla usušené. Ľad sa odstráni opatrným zahriatím.

##### Lepenie:

Pri lepení lepidlami Tangit sa riadte pokynmi uvedenými v technických listoch pre PVC-U, PVC-C, ABS.

## BALENIE

Dóza 125 ml, 1 l

## ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI

Vynikajúce čistiace vlastnosti

\* PVC-U = tvrdý PVC

\*\* PVC-C = chlorovaný PVC

\*\*\* ABS = acrylnitril-butadien-styren

## TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Surovinová báza:</b>	acetón, tetrahydrofurán (THF stabilizovaný)																																							
<b>Hustota (špecifická hmotnosť):</b>	Cca 0,8 g/ml																																							
<b>Spotreba:</b>	Na výrobu 100 lepených spojov sú potrebné nasledovné množstvá čističa:																																							
<b>Hrubé rozmery:</b>	<table><thead><tr><th>DN</th><th>da/mm</th><th>Čistič Tangit/kg</th></tr></thead><tbody><tr><td>DN 25</td><td>32</td><td>0,5</td></tr><tr><td>DN 32</td><td>40</td><td>0,7</td></tr><tr><td>DN 40</td><td>50</td><td>0,9</td></tr><tr><td>DN 50</td><td>63</td><td>1,1</td></tr><tr><td>DN 65</td><td>75</td><td>1,3</td></tr><tr><td>DN 80</td><td>90</td><td>1,4</td></tr><tr><td>DN 100</td><td>110</td><td>1,7</td></tr><tr><td>DN 125</td><td>140</td><td>2,1</td></tr><tr><td>DN 150</td><td>160</td><td>2,5</td></tr><tr><td>DN 200</td><td>225</td><td>4,5</td></tr><tr><td>DN 250</td><td>280</td><td>6,5</td></tr><tr><td>DN 300</td><td>280</td><td>10,2</td></tr></tbody></table>	DN	da/mm	Čistič Tangit/kg	DN 25	32	0,5	DN 32	40	0,7	DN 40	50	0,9	DN 50	63	1,1	DN 65	75	1,3	DN 80	90	1,4	DN 100	110	1,7	DN 125	140	2,1	DN 150	160	2,5	DN 200	225	4,5	DN 250	280	6,5	DN 300	280	10,2
DN	da/mm	Čistič Tangit/kg																																						
DN 25	32	0,5																																						
DN 32	40	0,7																																						
DN 40	50	0,9																																						
DN 50	63	1,1																																						
DN 65	75	1,3																																						
DN 80	90	1,4																																						
DN 100	110	1,7																																						
DN 125	140	2,1																																						
DN 150	160	2,5																																						
DN 200	225	4,5																																						
DN 250	280	6,5																																						
DN 300	280	10,2																																						

### UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomne a ústne poradenstvo ako nezáväzne odporúčanie. V prípade pochybnosti a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastne skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

### DISTRIBUTÉR:

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.

Mlynské nivy 55

821 09 Bratislava

Tel.: 02/333 19 113

www.tangit.sk