Tehniline andmeleht
09.2017

Moment Repair Epoxy

3 minuti liim



OMADUSED

- kiiretoimeline (3 minutiga) epoksüliim
- Kahekomponentne, segamissuhe 1:1
- Lahustivaba
- kuivanud liimi saab masinaga töödelda (lihvida, puurida) ja üle värvida

KASUTUSVALDKOND

Enamiku materjalide nagu metalli, puidu, keraamika, kivi, enamiku plastide (välja arvatud PP, PE, teflon jms) liimimiseks ja parandamiseks.

KASUTUSJUHISED

Aluspinna ettevalmistamine

Liimitavad pinnad peavad olema kuivad ning tolmu- ja õlivabad. Parima tulemuse saamiseks tuleb pinnad enne liimimist karestada.

Pealekandmine

Mõlemad komponendid segatakse 1:1 vahekorras läbi, liim kantakse pinnale ja detailid ühendatakse kohe. 3 minutit pärast segamist hakkab liim kuivama.

TEHNILISED ANDMED

Koostis	epoksüvaigust ja kõvendist koosnev süsteem
Tihedus (A- ja B- komponent)	1,16 g/ml, 1,10 g/ml
Kuumakindlus	-30°C kuni 150°C (koormusttaluvate liidete puhul max 70°C)
Avatud aeg	3 minutit
Värvus tahkununa	läbipaistev
Tahkumisaeg	saavutab käitlustugevuse 30 minutiga ja lõpliku tugevuse 24 tunniga.
Lõplik tugevus (EN 1465, RTC)	kuni 24 N/mm^2 (sõltub aluspinnast)
Säilivus	avamata nõus 18 kuud tootmiskuupäevast

PIIRANGUD
Epoksüliim ei sobi pehmete plastide nagu PE, PP või tefloni jaoks.

Tööriistade puhastamine
Kuivanud liimi saab ära ainult mehhaaniliselt (lihvides, kaapides jne). Kuivamata liim tuleb ära etanooli- või mõne muu alkoholi põhise puhastusvahendiga.

Hoidmine
Hoidke toatemperatuuril (10°C kuni 30°C). Liim säilib paremini selle temperatuurivahemiku alumises osas.

TERVISHOID JA OHUTUS
Enne toote kasutuselevõttu tutvuge tellimisel saadaoleva materjali ohutuskaardiga.

"Käesoleval tehnilisel andmelehel (TDS) esitatud teave, sealhulgas toote kasutamise ja pealekandmise alased soovitused põhinevad meie teadmistel ja kogemustel andmelehe väljaandmise kuupäeva seisuga. Toote erineva kasutusotstarve ja meie kontrollile allumatute töötingimuste tõttu ei vastuta Henkel liimi konkreetse rakenduse jaoks sobivuse ega kavatsetud tulemuse saavutamise eest. Soovitame tungivalt toodet sobivuse kindlaksmääramiseks eelnevalt katsetada.

Igasugune vastutus käesoleval tehnilisel andmelehel esitatud või muude kirjalike või suuliste soovituste eest antud toote kohta on välistatud, välja arvatud juhul, kui pole selgesõnaliselt teisiti kokku lepitud või tegemist on meiepoolsest hooletusest põhjustatud surmajuhtumi või kehavigastusega või kehtivast tootevastutuse alasest seadusandlusest tuleneva vastutusega."

Henkel Balti OÜ
Sõbra 43
50106 Tartu, Eesti
Tel. (+372) 7305 800
Internet: www.moment-liimid.ee