

Ceresit



K 188 E



Ngjitës special

Për lidhjen e dyshemesë PVC, CV, poliolefin dhe gome

KARAKTERISTIKAT

- ▶ Ngjitje ekstra e fortë
- ▶ I përshtatshëm për ambiente me lagështi, të ndjeshëm ndaj presionit dhe lidhjen e kontaktit
- ▶ Larje e shkëlqyeshme edhe në mbulesa të vështira
- ▶ Mbulim shumë ekonomik

FUSHA E ZBATIMIT

Ngjitës shpërndarës me emetim shumë të ulët, shkallë të lartë dhe forcë e lartë e lidhjes:

- dysheme PVC, panele homogjene dhe heterogjene, dhe pllaka
- CV e dyshemeve
- pllaka dyshemeje vinil kuarci
- petë poliolefin
- pllaka gome dhe pllaka deri në 2.5 mm të trasha
- dyshemetë e tekstitil me latex, PVC ose PUR
- Nënshartesat e lagështimit të rringullit të Ceresit Floor® në bazamentet absorbuese. I përshtatshëm si një ngjitës i

ndjeshëm ndaj presionit për ngjitje të dyshemesë dhe mbulesave PVC ndaj bazamenteve të papërpunuara jo absorbuese (p.sh. dysheme e vjetër PVC). K 188E është si një ngjitës kontakti për lidhjen e veshjeve në hapa (p.sh. hapa gome në formë) ose mure (p.sh. panele me deflektorë). Ceresit K 188E plotëson kërkesat më të larta për cilësinë e ajrit në ambiente të brendshme dhe pajtueshmëri mjedisore.

PËRGATITJA E SIPËRFAQES

Bazamentet duhet të jenë në përputhje me kërkesat e ATV DIN 18 365 "Punë dyshemeje", BS CP 8203 ose 8204 ose standarde të krahasueshme kombëtare. Në veçanti, ata duhet të jetë të pastër, pa defekte strukturore, të fortë, të thatë dhe të lirë ndaj substancave që mund të dëmtojnë forcën e ngjitjes. Pas trajtimit mekanik (p.sh. bluarje / vakum), përgatitni nënshtrësën me astare të përshtatshme Ceresit dhe komponimet e rrafshimit në mënyrë që të jetë e gatshme të marrë mbulesa dyshemeje. Mbi vargje asfalti mastikë dhe bazamentet jo minerale absorbuese aplikoni të paktën një shtresë me trashësi 2 mm. Pastroni plotësisht mbulesat e vjetra, në mënyrë që të vendosni mbulesa PVC / CV.

APLIKIMI

Aplikoni ngjitësin në mënyrë të barabartë në bazament me një mistri me dhëmbë të përshtatshëm. Kur instaloni CV ose mbulesa tekstile dyshemeje për përdorim banimi, një petëzim i trashë mund të përdoret në mënyrë alternative. Lidhje e lagësht (në bazamente absorbuese): Pas një kohe të shkurtër përafërsisht 10-20 minuta, vendosni materialin mbulues në ngjitësin ende të lagur, duke u kujdesur për të shmangur xhepat e ajrit dhe fshij me kujdes për të siguruar një lagështim të mirë të pjesës së pasme. Materiali mbulues duhet të jetë pa tension dhe të qëndrojë i sheshtë në bazament, përndryshe shtypni poshtë. Shmangni mashtrimin në nyje. Lidhje e ndjeshme ndaj presionit (vetëm për CV dhe Mbulesa PVC në bazamente të pakalueshme): Lejo që ngjitësi të thahet në ajër derisa të marrë një hije të verdhë në ngjyrë transparente (përafërsisht. 30 - 60 minuta). Pastaj provoni me gisht për tu siguruar nëse është e thatë në prekje. Lidhja e kontaktit: Vendosni ngjitësin në pjesën e pasme të mbulesës së dyshemesë me mistri ose me rul ose A5 të theksuar në bazament duke përdorur një mistri të theksuar A4. Pas përfundimit të tharjes (provoni me gisht), vendosni mbulesën e dyshemesë dhe fshij./ provo. Kjo metodë veçanërisht rekomandohet për lidhjen e gomës dhe materialeve PO në bazamente të padepërtueshme. Gjithmonë shtypni dyshemenë e gatshme të shtruar në vend fuqishëm duke e fërkuar ose rrokullisur përsëri. Prisni të paktën 24 orë të tjera përpara se të bashkohen nyjet.

INFORMACION I RËNDËSISHËM

- Cilësia më e mirë e mundshme e ajrit të brendshëm pas instalimit në dysheme, kërkon zbatimin e kushteve të punës sipas standarteve si dhe sipërfaqe të thata, astarë dhe komponimet rrafshuese.
- Kryeni punën vetëm nëse temperatura e dyshemesë është më e lartë se 15°C, temperatura e ajrit mbi 18°C dhe lagështia relative nën 75%.
- Prisni që produkti i aplikuar të thahet plotësisht para se të vazhdoni me hapat e ardhshëm. Për këtë qëllim, siguroni kushte të favorshme klimatike (rekomandohet: 50% lagështia relative, 20°C) dhe qarkullimi i ajrit adekuat.
- Hiqni çdo cipë të ngjitësit të tharë që mund të jenë formuar (p.sh. për shkak të ruajtjes jo të duhur). Mos trazoni brenda
- Hiqni menjëherë njollat e freskëta të ngjitësit me një leckë me lagështi.
- Pastroni mjetet me sapun dhe ujë menjëherë pas përdorimit.

- Mbyllni fort kovat e hapura dhe përdorni ato sa më shpejt të jetë e mundur.
- Koha e hapjes e punës mund të ndryshojnë në varësi të temperaturave, lagështisë relative dhe thithjes së bazamentit. Tharja do të jetë më e shkurtër në temperatura më të larta dhe më e gjatë në lagështi më të ulët.

SIGURIA E PRODUKTIT

Ceresit K 188 E është një produkt pa tretës dhe një alternative e përshtatshme për produktet që përmbajë tretës. Rreziku i mesëm ose lëshimi afatgjatë i përqendrimeve të konsiderueshme të kimikate organike të paqëndrueshme (VOC) në ajrin e ambientit është papërfillshme. Megjithatë siguroni ventilim të mirë gjatë dhe pas aplikimit dhe tharjes. Shmang ushqimin, pirjen e duhanit gjatë përpunimit të këtij produkti. Mbroni sytë dhe lëkurën. Në rast kontakti me sytë ose shpëljajeni lëkurën menjëherë me shumë ujë. Pas syrit kontaktoni gjithashtu të kërkonti këshilla mjekësore. Informacion për personat me alergji në: +49 (0) 211 7970. Mbajeni larg fëmijëve. Për përdoruesit profesionistë. Fletë të dhëna sigurie të disponueshme në www.ceresit.com

Përbërësit: Shpërndarja e kopolimerit akrilate, e modifikuar rrëshirë natyrale, mbushëse inorganike, poli (1,2-propandiol), agjent lagës, trashës, agjent anti-shkumës, mbajtës - vative (benzisothiazolinon)

GISCODE D 1

Marrëveshje tretëshe e lirë e TRGS 610

EMICODE EC 1

emisione shumë të ulëta sipas GEV

INFORMACION TEKNIK

Ndiqui udhëzimet në informacionin e mëposhtëm fletë:

1. Fletët e fakteve të lëshuara nga Technische Kommission Bauklebstoffe (www.klebstoffe.com, shiko më poshtë "Publikime")
2. Udhëzimet për instalimin dhe pastrimin dhe kujdesin e tyre drejtuesi i katit.
3. Rregulla të pranuar në përgjithësi të teknologjisë së instalimit dyshemetë, si dhe standardet e zbatueshme kombëtare.

ASGJËSIMI

Mos lejoni që produkti të arrijë në sistemin e kanalizimit ose rrjedhën e ujit. Mos lejoni të depërtoni në tokë. Vetëm ricikloni paketat plotësisht bosh. Trajtojini mbetjet e produktit si mbetje industriale të ngjashme me mbeturinat shtëpiake ose në enë për mbeturinat komerciale / në ndërtim. Trajtojini mbetjet e produkteve si mbetje të rrezikshme. Numri i kodit evropian të mbetjeve (EWC): 08 04 09

TË DHËNAT TEKNIKE

Ofrohet si:	pastë e bardhë kremoze
Paketimi:	kovë plastike, 13/20 kg
Njësia e transportit:	Kovë 33 x 13 kg / Kovë 24 x 20 kg për paletë
Koha e tharjes së hapur lidhja e lagësht: i ndjeshëm ndaj presionit/ detyrues kontakti:	rreth 15 min rreth 45min
Koha e punës lidhja e lagësht: ndjeshëm ndaj presionit/ lidhja e kontaktit:	përafërsisht. 40 min për PVC përafërsisht 120 min për PV
Kutia e ngarkesës:	pas rreth 24 orësh
Kohë shërimi (forca përfundimtare)	pas rreth 72 orësh
Përshtatshmëria për rrotat në përputhje me DIN EN 12529	
Rezistenca e temperaturës pas shërimit:	deri në max. +50°C, mund të përdoret në ngrohje nën dysheme
për transport	+5°C deri +50°C, mbrojtje nga ngricat
për ruajtje	+10°C deri +30°C
Data e skadencës:	12 muaj, i ftohtë dhe i thatë

Kohët e mësipërme janë matur sipas klimës standarde kushtet (23°C/50% lidhen me lagështinë e ajrit). Ju lutem vini re që në kushte të tjera klimatike tharja mund të përshpejtohet ose ngadalësohet.

KONSUMI

Mbulesë prej rreth 200 g / m ² mbulesë 20 kg / rreth 100 m ²
mistri A1 afërsisht 250 g / m ² mbulesë 20 kg / rreth 80 m ²
mistri A2 përafërsisht 280 g / m ² mbulesë 20 kg / rreth 71 m ²
mistri A3 rreth 300 g / m ² mbulesë 20 kg / rreth 67 m ²
mistri A4 rreth 220 g / m ² mbulesë 20 kg / rreth 91 m ²
mistri A5 rreth 150 g / m ² mbulesë 20 kg / përafërsisht 133 m ²

Informacioni i ofruar, në veçanti rekomandimet për trajtimin e produkteve tona dhe aplikimi i tyre, bazohet në njohuritë dhe përvojën tonë të ekspertëve. Meqenëse materialet dhe kushtet mund të ndryshojnë në secilin aplikacion të synuar dhe për këtë arsye ne nuk kemi ndikim në to, ne rekomandojmë fuqimisht që të kryhen teste të përshtatshme në çdo rast për të verifikuar përshtatshmërinë e produkteve tona për aplikimin dhe përdorimin e synuar. Asnjë përgjegjësi juridike nuk mund të pranohet në bazë të përmbajtjes së kësaj fletë teknike ose këshillave me gojë, përveç nëse ekziston dëshmi i qëllimit tonë ose neglizhencës së rëndë. Kjo fletë e të dhënave zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme të rëndësishme për këtë produkt.