

# CM 22



## S1 MEGA FORMAT FLEXIBLE

### Flexibler, standfester Fliesenkleber für großformatige Fliesen und Platten

#### EIGENSCHAFTEN

- ▶ Flexibel – S1 verifiziert
- ▶ Für den Innen- und Außenbereich
- ▶ Auch auf Terrassen, Heizstrichen oder Verbundabdichtungen
- ▶ Auch für großformatige Fliesen, Platten und Cotto
- ▶ Hochstandfest ideal auch für Wandverlegung
- ▶ Für Kleberschichtdicken bis 20 mm



#### EINSATZBEREICH

Zum Verlegen von Wand- und Bodenbelägen aus keramischen Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich. Zur Sicherstellung eines flexiblen Kleberbettes und zur Vermeidung von Scherspannung auf kritischen Untergründen. Für Reparatur und Ausgleichsspachtelungen vor der Verlegung bei Unebenheiten bis max. 20 mm. Zum Verfugen raten wir zu den Produkten CERESIT CE 40 oder CERESIT CE 43. Für dauerelastische Fugen empfehlen wir CERESIT CS 25.

#### UNTERGRUNDVORBEREITUNG

CERESIT CM 22 haftet auf allen festen, tragfähigen, sauberen und trockenen Untergründen, die frei von trennenden Substanzen sind. Beschichtungen mit unzureichender Tragfähigkeit entfernen. Zum Ausgleichen und Anheben von zementgebundenen Untergründen empfehlen wir CERESIT CN 39 Ausgleichsmörtel oder CERESIT CN 72 Bodenausgleichsmasse. Stark saugende Untergründe sind mit CERESIT CT 17 vorzustreichen. Bei der Verlegung auf bestehenden Keramik- oder Natursteinbelägen empfehlen wir einen vollflächigen Voranstrich mit CERESIT CT 19.

#### Innen:

Kalziumsulfatgebundene Estriche (Gips/Anhydrit mechanisch angeschliffen, entstaubt, Restfeuchte  $\leq 0,5$  CM-%, Heizstrich  $\leq 0,3$  CM-%), Leichtbeton/Porenbeton, Gipsplatten und Gipsputze (Restfeuchte  $\leq 1$  CM-%), Gipskarton- und Faserplatten, Holzspanplatten (Dicke  $\geq 25$  mm) sowie alle stark saugenden Untergründe mit CT 17/CN 94 oder CT 19 grundieren. Bei der Verlegung von Naturstein und keramischen Belägen auf Kalziumsulfatgebundenen Estrichen den Untergrund mit CN 94 im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser grundieren. Nicht saugende Untergründe, Fliesen, Natur-/Kunststeinböden, fest haftende Beschichtungen mit CT 19 SuperGrip grundieren. (Detaillierte technische Hinweise zum Voranstrich mit den CERESIT Grundierungsprodukten sind den entsprechenden technischen Merkblättern zu entnehmen.) Extrudierte Polystyrolplatten (Oberfläche anrauen und entstauben), Fliesenträgerelemente, Fliesenbeläge, Natur- / Kunststeinböden, festhaftende Beschichtungen, Gussasphalt (GE10/GE15, stumpf mit Sand abgerieben mit CT19 grundieren.) Anstriche (nicht kreidend und festhaftend) vor dem Grundieren gründlich anschleifen und entstauben.

### Innen und außen:

Putze der Mörtelgruppen P II/P III (Mindestalter 28 Tage), Zementestriche (Mindestalter 28 Tage, Restfeuchte < 2,5 CM-%, Heizestrich < 1,8 CM-%) und Beton (Mindestalter 3 Monate) können direkt mit Fliesen belegt werden. Bei Bedarf muss der Untergrund vor der Verlegung mechanisch gereinigt und vorbereitet werden.

## VERARBEITUNG


CERESIT CM 22 mit der richtigen Menge an sauberem, klarem Wasser (siehe technische Daten) klumpen- und knotenfrei anrühren. Nach Reifezeit von ca. 5 Minuten den Mörtel nochmals durchmischen. Wählen Sie eine geeignete Zahnung der Kammkelle. Die keramischen Fliesen und Platten sind nur innerhalb der Offenzeit mit angemessener Kraft in den Mörtel einzulegen. Für großformatige Fliesen und Platten und im Außenbereich empfehlen wir die Verlegung im Floating-Buttering-Verfahren. Frische Mörtelreste sind nur mit Wasser, ausgehärtetes Material nur mehr mechanisch zu entfernen.

## HINWEIS/EMPFEHLUNG

Bei heiklen Untergründen (z.B.: Metall), großformatigen Platten (> 1,2 x 1,2 m) empfehlen wir die Verwendung von CERESIT CM77. Bitte beachten Sie die Informationen in der Leistungserklärung. Die Verarbeitung sollte unter trockenen Bedingungen, bei einer Luft- und Untergrundtemperatur von +5 °C bis +30 °C erfolgen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen wird jede Haftung ausgeschlossen. Für Fragen oder weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Fachberater oder an Tel.: +43 1 711 04-0.

## LAGERUNG

Im Originalsack gut verschlossen, bei kühler und trockener Lagerung ca. 12 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

 1487	
<b>Henkel Polska Operations Spółka z o.o., 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41</b>	
<b>16</b> 00045 / 01-07-2016	
<b>EN 12004:2007 + A1:2012 C2-TE-S1</b> Für Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich	
Brandverhalten:	Klasse F
Freisetzung gefährlicher Stoffe:	siehe Sicherheitsdatenblatt
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung:	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung:	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung:	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Haftzugfestigkeit nach Frost-Tauwechsel Lagerung:	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Offene Zeit: Haftzugfestigkeit (nach mind. 30 min):	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Abbrutschen:	≤ 0,5 mm
Verformbarer Mörtel: Durchbiegung	≥ 2,5 mm und < 5 mm

## ENTSORGUNGSHINWEIS

Verpackung nur restentleert zur Wiederverwertung geben. Ausgehärtete Produktreste als hausmüllähnlichen Gewerbeabfall-Baustellenabfall entsorgen. Nicht ausgehärtete Produktreste sind der Schadstoffsammlung zuzuführen. Zusatzinformation für Österreich zur schadlosen Entsorgung: Abfall nach ONORM S 2100: Schlüsselnummer 91206.

Europäische Abfallschlüsselnummer (EAK): 17 01 06.

## TECHNISCHE DATEN

Basis:	Zement mit mineralischen Füllstoffen und modifizierten Additiven
Schüttdichte:	ca. 1,07 kg/dm <sup>3</sup> Pulver
Mischverhältnis:	
-Wand	ca. 8,5 Liter Wasser/25kg
-Boden	ca. 11 Liter Wasser/25kg
Verlängerte offene Zeit: (nach ÖNORM EN 12004)	Haftzugfestigkeit nach mind. 30 min. ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Reifezeit:	ca. 5 Minuten
Verarbeitungszeit (Topfzeit):	ca. 3 Stunden
Begehbar (verfugbar):	nach ca. 24 Stunden
Verarbeitungstemperatur:	+ 5 °C bis +30 °C
Temperaturbeständigkeit:	- 30 °C bis +70 °C
Schichtstärke:	bis 20 mm

Bedarf/Verbrauch (abhängig vom Untergrund, Fliesenformat und Fliesenprägung): Fliesenformat:

Fliesenformat [cm]	Kammkelle [mm]	Bedarfsmenge CM 22 [kg/m <sup>2</sup> ]
bis 30	8	2,7
bis 35	10	3,2
≥ 35	12	3,7
Großformatige Keramik	Kammkelle mit halbrunder Zahnung	6,0

Gebindegröße: 25 kg

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen dieses technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Neben den Angaben in diesem Merkblatt sind auch die entsprechenden Regelwerke und Vorschriften verschiedener Organisationen und Fachverbände sowie die jeweiligen Ö-Normen für die herzustellende Leistung zu beachten. Wenn Sie Detailfragen haben oder von dem vorliegenden Merkblatt abweichende Verhältnisse vorfinden, z.B. keine bauüblichen Untergründe, neue Baustoffe etc., wenden Sie sich bitte an unseren technischen Beratungsdienst.



**Henkel Central Eastern Europe GmbH**  
 Erdbergstraße 29, A-1030 Vienna, Austria  
 Telefon: +43 (0) 1/711 04-0  
 Internet: www.ceresit.at  
 E-mail: ceresit.austria@henkel.com

**Qualität für Profis**