

Adesivo PVA

Cascola Cascorez Cola Taco

- Extra Forte;
- Tecnologia a base d'água;
- Fácil manuseio e limpeza.

1. Composição

Adesivo em dispersão aquosa à base de poliacetato de vinila (PVAc)

2. Campo de Aplicação

Adesivo especialmente indicado para a colagem de pisos de madeiras, como tacos e parquets.

3. IMPORTANTE:

- Cascola Cascorez Cola Taco classifica-se no nível de colagem D-2, conforme "EN-204".

4. Rendimento

Cascola Cascorez Cola Taco, apresenta um rendimento aproximado médio: 1,0 a 1,2 Kg/m²

5. Precauções

A aplicação deve ocorrer em local arejado.

Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.

Para maiores informações de manuseio e segurança deste produto, consulte a Ficha de Informações de Segurança do Produto Químico (FISPQ).



6. Características Técnicas

Aspecto do produto	Líquido creme, viscoso, livre de grumos.
Aspecto filme seco	Opaco
Teor de sólidos (%)	57,0 – 60,0
Viscosidade (25°C)	11000 - 16000
pH	4,0 – 6,0
Validade (meses)	12

7. Modo de Aplicação

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

- Prepare as superfícies a serem coladas, as quais devem estar perfeitamente limpas, planas e secas;
- Para que se obtenha um bom rendimento do adesivo, é importante que o piso esteja perfeitamente desempenado e nivelado;
- Não aplique o Cascola Cascorez Cola Taco em hipótese alguma em contra piso que foi aplicado impermeabilizante;
- Não aplique Cascola Cascorez Cola Taco em hipótese alguma com tacos / parquets que sejam previamente envernizados;
- O contra piso deve estar completamente curado, devendo ser preparado, pelo menos, com 30 dias de antecedência;
- Em pisos antigos, já trabalhados anteriormente, antes da aplicação do adesivo, deve ser efetuada uma boa limpeza no mesmo.

APLICAÇÃO DO ADESIVO:

- Mexa bem o Cascola Cascorez Cola Taco antes de usar;
- Aplicar o adesivo sobre o piso, fazendo uso de uma espátula dentada, em pequenas superfícies por vez (preferencialmente de m^2 em m^2);
- Aplicar o adesivo em uma das superfícies, em camadas uniformes de 1000 a 1200 g/m² e juntar as partes imediatamente (para evitar a secagem precoce do adesivo e, também, comprometer a eficiência da colagem Fazer o assentamento do piso);
- O ideal é que seja deixado um espaço de 01 a 02 mm entre cada taco, para evitar estufamento;
- Repetir este procedimento até que toda a superfície esteja revestida;
- Aplique uma certa pressão (martelo de borracha) para melhor eficiência de colagem e ajustes;
- Mantenha pressão até sua completa secagem e, conseqüentemente, colagem;
- O tempo de secagem deve ser de, no mínimo, 24 horas para regiões quentes e/ou secas e de, no mínimo, 48 horas para regiões frias e/ou úmidas.
- Acabamentos como aplicação de lixadeira, é recomendado realizar somente após 07 dias da aplicação.

8. Recomendações

- Recomendamos que a aplicação seja feita em temperaturas acima de 15°C;
- Não aplicar adesivo em excesso. Isto fará com que haja um maior tempo de secagem da cola;
- Evitar o uso de espátula feita com material ferroso.

9. Embalagens

Adesivo Cascola Cascorez Cola Taco está disponível nas embalagens de: 1Kg.

10. Classificação de Transporte

CASCOLA CASCOREZ COLA TACO não está classificado como perigoso para o transporte conforme a legislação em vigor.

11. Armazenamento

Produto não inflamável. CASCOLA CASCOREZ COLA TACO deve ser armazenado em local coberto e ventilado, protegido de intempéries, sob temperatura entre a 5°C e não superior a 30°C. Faça rotação de estoque.

12. Ficha de Informação de Segurança

A Henkel dispõe da “FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS” (FISPQ), para fornecimento, com detalhes de segurança e proteção individual, relativos à sua linha de produtos, favor entrar em contato com o nosso SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente.

**Para outras informações, entre em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Cliente:
0800-704-2334**

As informações contidas nesta Folha de Dados Técnicos (FDT) incluindo as recomendações de uso e de aplicações são baseadas em nosso conhecimento e experiência sobre este produto na data de criação deste documento. O produto pode ter uma variedade diferente de aplicações de acordo com as condições de seu ambiente de trabalho, as quais estão além do controle da Henkel. A Henkel, portanto, não é responsável pela adequação do produto em referência aos seus processos produtivos e condições no que diz respeito a forma como você o usa, assim como as aplicações pretendidas e resultados. Recomenda-se fortemente que você realize previamente testes para confirmar a adequação deste produto.

A Henkel se exime de qualquer responsabilidade a respeito das informações contidas nesta Folha de Dados Técnicos ou de quaisquer outras recomendações escritas ou orais em relação ao referido produto, exceto se de outra for expressamente acordado e exceto em relação à morte ou lesões causadas por negligência ou qualquer responsabilidade atribuída à Henkel por força de lei.