

Sellantes

Agorex 600 Acrílico

Sellante en base a resinas Acrílicas en dispersión acuosa.

Formulado especialmente para el sellado de Marcos de Puertas y Ventanas

Características

- Excelente adherencia
- Secado rápido
- Elástico, para juntas con pequeños movimientos
- Pintable una vez seco
- Alta resistencia al envejecimiento
- Ideal para reparar grietas

Campo de Aplicación

Agorex Acrílico Puertas y Ventanas 600 es ideal para el sellado de marcos de puertas y ventanas, guardapolvos y juntas entre materiales de construcción. Especialmente formulado para el sellado de interiores y reparaciones de grietas o fisuras en paredes. Es ideal para reparaciones placas de poliestireno expandido.

Agorex Acrílico Puertas y Ventanas 600 sella juntas entre los siguientes materiales: Hormigón, madera, yeso, poliestireno expandido, ladrillos, vidrio, aluminio.

Preparación del Sustrato

Las superficies a sellar deben estar firmes, limpias, secas y libres de polvo, grasa y humedad. Se recomienda colocar cinta.



Aplicación

- Cortar la puntera de acuerdo al ancho del cordón que desee, en ángulo de 45 °.
- Cortar la punta del cartucho y atornillar la puntera. Colocar el cartucho en la pistola de calafateo, y aplique.
- Una vez aplicado puede ser alisado con una herramienta húmeda para darle una mejor terminación. Se recomienda cubrir con cinta adhesiva la puntera del cartucho para conservar el producto en buen estado.
- Eliminar el exceso de producto cortándolo una vez fraguado.
- Lavar las herramientas y manos con agua tibia y jabón.

OBSERVACIONES

No aplicar en tiempo de lluvia. No utilizar en juntas de contacto permanente con agua.

Alisar antes de formación de película.

Información Técnica

Composición	Dispersión acuosa de resinas acrílicas
Densidad	1.62 g/cm ³
Aspecto	Pasta blanca
% sólidos	87%
Deslizamiento	< 2 mm (ISO 7390)
Pérdida de Tack	Seco al tacto en aprox. 30 minutos.
Tiempo de secado	2-3 mm /24 h.(20°C, 55% H.R)
Olor	Sin olor una vez seco
Dureza Shore A	Aprox. 40
Módulo al 100%	Aprox. 0,120 Mpa (NF-P85507)
Elongación a ruptura	> 100% (NF P-85507)
Elongación de servicio	Máx. 10%
Rendimiento	32 m lineales por cartucho con cordón de 3 mm.
Tiempo almacenamiento	24 meses (23°C, 55%HR)
Temperatura de servicio	-20°C a 70°C
Temperatura de almacenamiento	+10°C a 30°C
Temperatura de transporte	+5°C a 50°C
Temperatura de aplicación	+5°C a 35°C

Presentaciones

Cartuchos de 300 ml.



Cuidado y almacenamiento

Limpieza

Limpie las herramientas inmediatamente después de su uso con agua.

Almacenamiento

Guarde y mantenga los envases bien cerrados y a temperatura ambiente. Evite temperaturas inferiores a +10°C y por encima de los 30°C.

Salud y seguridad

La información para la manipulación, disposición y almacenamiento de Agorex 600 se encuentra en la hoja de seguridad de este producto, disponible en www.agorex.cl o llamando al fono del Servicio al Consumidor : 800-223005.

En caso de emergencias llamar al Centro de información toxicológica de la Universidad Católica (CITUC)

Emergencias Químicas : 222473600.
Intoxicaciones: 226353800.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

La información contenida en este documento, es indicativa y producto de ensayos en laboratorio, en particular las recomendaciones de uso de nuestros productos, está basada en conocimientos y experiencia profesional Henkel. Dado que los materiales y condiciones pueden variar con cada aplicación, recomendamos fuertemente que se realicen todas las pruebas necesarias para corroborar que el producto cumple con la intención y uso que se requiere.
No asumiremos responsabilidad legal en base a los contenidos del presente documento técnico o de cualquier consejo verbal, a menos que exista evidencia de negligencia grave de nuestra parte. El presente documento técnico sustituye todas las ediciones previas relativas a este producto

Henkel Chile Ltda.

Avda. Laguna Sur 9551, Parque Industrial Puerto Santiago.
Pudahuel, Santiago, Chile.

Tel: (56) (2) 2381 7200

www.henkel.cl / www.agorex.cl



Excellence is our Passion