

Adhesivo de Revestimiento

Agorex Parquet

Adhesivo para parquet y pisos de madera. Formulado en base a Solución de resinas sintéticas en solventes orgánicos.

Características

- Alto agarre inicial
- Rápido secado
- Alta adherencia inicial
- Muy buena adherencia final
- Adecuado para pisos calefaccionados

Campo de Aplicación

Adhesivo sintético en base solvente para parquet mosaico, parquet de laminillas, maderas exóticas, parquet sólido, láminas de madera, pre-terminados en pequeños formatos, así también pavimentos macizos de madera sobre superficies absorbentes en base a cementos.

Para otros formatos de parquet y/o superficies consultar para mayor información.

Preparación del Sustrato

La superficie debe estar limpia, seca, firme y exenta de fisuras y grietas. Las superficies de hormigón deben ser limpiadas con cepillo de acero y aspiradas. Si esto es insuficiente, la losa debe ser pulida o desgastada.

Las superficies irregulares deben ser niveladas.



Aplicacion

Aplicar homogéneamente el adhesivo con llana dentada de 3 a 6 mm de profundidad, según el tipo de parquet a instalar y las condiciones del piso. Usar solamente la cantidad de adhesivo para instalar parquet hasta máximo 20 minutos. Se debe controlar la cantidad de adhesivo en el respaldo, la que debe ser el suficiente para humectar el parquet. En la instalación dejar una separación, a lo menos de 10 mm del muro. El parquet de mosaicos debe ser empujado de tal manera de lograr una buena alineación de la instalación, para luego ser golpeados suavemente.

Se recomienda que la temperatura ambiente sea sobre 15° C y humedad relativa menor al 75%.

OBSERVACIONES

Cuando se instalan revestimientos en pisos calefaccionados, la calefacción debe haber estado en operación desde 10 días antes. Apagar la calefacción para proceder a la instalación del revestimiento; en invierno debe bajarse a la mitad de la potencia (T° piso 20°C). 72 horas después de finalizada la instalación del revestimiento, la calefacción puede ser puesta a potencia plena.

En el caso de sobre losas nuevas con pisos calefaccionados, el precalentamiento debe ser llevado a cabo de manera que la T° de calentamiento se eleve en 5°C cada día, sin exceder los 35°C.

La calefacción debe ser apagada antes de comenzar la instalación del revestimiento; en tiempos fríos la temperatura debe ser reducida 5°C cada día hasta que la temperatura superficial alcance los 15-18°C. Esta temperatura no debe ser cambiada hasta al menos 3 días después de la instalación del revestimiento o después del tratamiento superficial. Después de esto, se puede incrementar la calefacción en 5°C cada día hasta alcanzar la temperatura deseada.

Observar las instrucciones de instalación del proveedor de parquet.

El tiempo abierto y tiempo de fraguado dependen de la temperatura y humedad relativa.

Información Técnica

Color	Beige
Aspecto	Pasta
Densidad	1.5 g/cm ³
Consumo Mosaico o laminillas Sólido o Laminas	800 – 1000 g/m ² 1200 – 1600 g/m ²
Tiempo de espera	No es necesario
Tiempo de trabajo	20 min (20°C)
Tiempo antes de colocar peso	24 hrs mínimo
Tratamiento después de pegado (pulido)	3 días mínimo
Parquet sólido (espesor superior a 10 mm.)	7 días mínimo
Resistencia a la Temperatura una vez fraguado	Hasta 50°C
Resistencia a la humedad	Buena
Tiempo almacenamiento	24 meses (23°C, 55%HR)
Temperatura de almacenamiento	+10°C a 30°C
Temperatura de aplicación	+5°C – 35°C

Presentaciones

Pote	: 900 g.
Galón	: 5 Kg
Balde	: 15 Kg

Cuidado y almacenamiento

Limpieza

Limpie las herramientas inmediatamente después de su uso con solvente de limpieza.

Almacenamiento

Guarde y mantenga el envases bien cerrado y a temperatura ambiente. Evite temperaturas inferiores a +10°C y por encima de los 30°C.

Cuidados

Adhesivo inflamable.

Mantener lejos del alcance de los niños.

Procurar buena ventilación del ambiente en que se trabaja.

No eliminar el adhesivo por el alcantarillado.

Salud y seguridad

La información para la manipulación, disposición y almacenamiento de Agorex Parquet se encuentra en la hoja de seguridad de este producto, disponible en www.agorex.cl o llamando al fono del Servicio al Consumidor : 800-223005.

En caso de emergencias llamar al Centro de información toxicológica de la Universidad Católica (CITUC)

Emergencias Químicas : 222473600.
Intoxicaciones: 226353800.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

La información contenida en este documento, es indicativa y producto de ensayos en laboratorio, en particular las recomendaciones de uso de nuestros productos, está basada en conocimientos y experiencia profesional Henkel. Dado que los materiales y condiciones pueden variar con cada aplicación, recomendamos fuertemente que se realicen todas las pruebas necesarias para corroborar que el producto cumple con la intención y uso que se requiere.
No asumiremos responsabilidad legal en base a los contenidos del presente documento técnico o de cualquier consejo verbal, a menos que exista evidencia de negligencia grave de nuestra parte. El presente documento técnico sustituye todas las ediciones previas relativas a este producto

Henkel Chile Ltda.

Avda. Laguna Sur 9551, Parque Industrial Puerto Santiago.
Pudahuel, Santiago, Chile.

Tel: (56) (2) 2381 7200

www.henkel.cl / www.agorex.cl