



## Pattex ONE FOR ALL High Tack Montážní lepidlo pro interiér i exteriér

### VLASTNOSTI

- INSTANT TACK®
- vysoká počáteční pevnost 400 kg/m<sup>2</sup> \*
- pro interiér i exteriér
- nestéká
- korekce spoje možná po dobu několika minut
- vytvrzuje vzdušnou vlhkostí
- lepí širokou škálu materiálů
- pro senzitivní povrchy
- flexibilní
- pro savé i nesavé povrchy
- po vytvrzení přetíratelné a brousitelné
- neobsahuje isokyanáty a rozpouštědla
- vyplňuje trhliny
- tlumí zvuk i vibrace
- použitelné i na vlhký podklad
- nepropadá se

\* Měřeno v laboratořích Henkel: 40 g/cm<sup>2</sup>

### OBLASTI POUŽITÍ

Pattex ONE FOR ALL je jednosložkové flexibilní univerzální montážní lepidlo pro interiér i exteriér s recepturou FlexTec®. Je určeno k lepení většiny savých i nesavých materiálů, jako jsou cihla, keramika, beton, dřevovláknité a dřevotřískové desky, sádkokarton, překližka, přírodní kámen (tloušťka min. 10 mm), MDF, dřevo, kov, tvrzené PVC, polystyren, sklo, plasty, lakované povrchy, zrcadla. Dále lze použít k vyplnění spár v kovových i dřevěných konstrukcích, ventilacích a klimatizacích, kde není vyžadován pohyb spoje. Pattex ONE FOR ALL lze nanášet i na vlhké podklady. U přírodního kamene, plastů a povrchově upravených materiálů doporučujeme provést test lepení. Nedoporučujeme použití na PE, PP, PTFE, akrylové sklo, měď, mosaz a měkčené PVC.

### PŘÍPRAVA POVRCHU


Lepený povrch musí být čistý, zbavený prachu a mastnoty. Lze použít i na vlhký podklad, případnou usazenou vodu je nutno nejprve z povrchu setřít. Pomocí vhodného čističe odstraňte z povrchu prach a nečistoty, případně povrch obruste a následně setřete prach. V případě potřeby před aplikací zakryjte plochy kolem spoje fólií nebo páskou. Zkontrolujte přilnavost povrchových nátěrů. Vytvrzení spoje je závislé na přítomnosti vlhkosti (vzdušné nebo z podkladu).

### ZPRACOVÁNÍ

Odřízněte vršek kartuše nad závitem. Našroubujte plastovou špičku (není třeba ji seřezávat) a vložte kartuši do pistole. Naneste lepidlo na jeden z povrchů: ve formě bodů pro vyhlazení



nerovnoměrných povrchů (1); ve formě vlnky pro vyšší počáteční pevnost na širší povrchy (2); nebo jako rovné pruhy na menší povrchy (3). V případě venkovního užití naneste vertikální pruhy.



Po každé aplikaci uvolněte spoušť pistole, aby lepidlo dále nevytékalo.

Lepené díly k sobě přitiskněte, dokud je lepidlo ještě vlhké (do cca 15 minut), v případě potřeby během několika minut upravte polohu lepených povrchů a znovu přitiskněte. Těžké předměty zafixujte po dobu minimálně 24 hodin. Minimální tloušťka vrstvy lepidla je 1 mm. V případě lepení nesavých materiálů nesmí lepidlo tvořit větší souvislé plochy, jednotlivé pruhy lepidla se nesmí spojit.

### Tmelení

Pattex ONE FOR ALL naneste do spáry (max. šířka 20 mm, bez nároků na pohyb spoje). Dbejte na rovnoměrné vyplnění spáry bez vzniku vzduchových bublin a dutin. Během otevřené doby vtačte tmel do spáry vhodným nástrojem. Pro dokonalé uhlazení povrchu spáry použijte zředěný vodní roztok čisticího prostředku (cca 5 % až 7 %). V případě potřeby zakryjte okolí spáry zakrývací páskou. Po aplikaci lepidla odstraňte zakrývací

pásku ještě před jeho zaschnutím na povrchu a vyhladíte povrch roztokem čisticího prostředku. Vytvrzený spoj je přetíratelný barvami. Vhodné jsou akrylátové barvy na bázi vody.

### NEPŘEHLEDNĚTE

Práce provádějte při teplotě od +5 °C do +40 °C. Čerstvé zbytky lepidla ihned odstraňte pomocí vody s velkým množstvím čisticího prostředku, lihem nebo jiným vhodným rozpouštědlovým čistěčem. Vytvrzené lepidlo lze odstranit pouze mechanicky. V případě lepení na lakované a jinak povrchově upravené podklady nebo v případě přetírání vytvrzeného lepidla doporučujeme provést test kompatibility produktů. U barev a laků vytvrzujících vzdušným kyslíkem může dojít při přetírání k prodloužení doby jejich vytvrzení, k barevným odchylkám a lepkavosti jejich povrchu. Vytvrzené lepidlo Pattex ONE FOR ALL přetírejte až po jeho úplném vytvrzení. Nepoužívejte Pattex ONE FOR ALL pro zasklívání, na bitumenové podklady nebo podklady uvolňující oleje, plastifikátory a rozpouštědla. Nevhodné pro použití v trvalém kontaktu s vodou nebo v kontaktu s tlakovou vodou, např. v bazénech, v potrubí apod. Nepoužívejte pro vyplňování spár sanitární techniky a obkladů v koupelnách. Lepidlem Pattex ONE FOR ALL lze lepit zrcadla, která splňují normu EN 1036-1. V případě neznámé kvality zrcadla nebo velkých projektů konzultujte vhodnost použití s výrobcem. Po vytvrzení nespotřebovaného obsahu odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**První pomoc:** Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře.

### SKLADOVÁNÍ

18 měsíců od data výroby při skladování v originálním a nepoškozeném (neotevřeném) balení, v suchém prostředí, při teplotě od +10 °C do +25 °C.

### BALENÍ

Kartuše: 440 g

### TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Báze:</b>	Flextec-Polymer (silanový polymer vytvrzující vzdušnou vlhkostí)
<b>Barva:</b>	bílá
<b>Zápach:</b>	slabý alkoholový
<b>Teplota zpracování:</b>	od +5 °C do +40 °C
<b>Konzistence:</b>	nepropadající se pasta
<b>Hustota:</b>	cca 1,65 g/cm <sup>3</sup> (dle ISO 2811-1)
<b>Otevřená doba:</b>	cca 15 min.*
<b>Doba vytvrzení:</b>	cca 2 mm/24 hod.
<b>Okamžitá přilnavost:</b>	cca 40 g/cm <sup>2</sup> (400 kg/m <sup>2</sup> )
<b>Vyplňuje spáry:</b>	až do 20 mm
<b>Tvrdost (Shore A, ISO 868):</b>	cca 60
<b>100% modul pružnosti (DIN 53504):</b>	cca 1,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Pevnost v tahu (DIN 53504):</b>	cca 1,6 N/mm <sup>2</sup>
<b>Konečná pevnost (DIN EN 205):</b>	cca 2,3 N/mm <sup>2</sup> (23,5 kg/cm <sup>2</sup> )
<b>Teplná odolnost:</b>	cca od -30 °C do +80 °C (krátkodobě až do +100 °C)
<b>Orientační spotřeba:</b>	cca 400 g/m <sup>2</sup>
<b>Smrštění (ISO 10563):</b>	cca -3 %

\*Tyto údaje byly stanoveny při teplotě +23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %.

### UPOZORNĚNÍ:

Veškeré tyto informace vycházejí z našich dlouhodobých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizaci a množství použitých materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství pouze jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme udělat vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Uveřejněním těchto informací o výrobku ztrácí všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.

### DISTRIBUTOR:

Henkel ČR spol. s r.o.,  
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7  
tel: 220 101 101  
www.pattex.cz