



Pattex Crocodile epoksidno ljepilo

Dvokomponentno epoksidno ljepilo

OSOBI NE

- Iznimno brzo (1 minuta)
- Dvije komponente, 1:1 omjer miješanja
- Bez otapala
- Lijepljeni materijal može biti mehanički obrađen (pjeskaren, bušen) i obojen

PODRUČJE PRIMJENE

Brzo lijepljenje i popravljavanje većine materijala kao što su metali, drvo, keramika, kamen, većina plastike (osim PP, PE, Teflona® i ekvivalenata)

PRIPREMA PODLOGE

Površine koje se pričvršćuju moraju biti suhe i bez prašine i ulja. Za najbolje rezultate površine treba ohrapaviti prije lijepljenja.

PRIMJENA

Proizvod se nanosi u omjeru dviju komponenti 1:1. Nanesite ljepljivu smjesu na jednu od površina i odmah spojite. Unutar 1 minute miješanja proizvod se počinje stvrdnjavati.

ČIŠĆENJE ALATA

Jednom otvrdnuto ljepilo se mehanički uklanja (brušenje, struganje itd.). Ne stvrdnuti materijal se može ukloniti etanolom ili drugim sredstvom za čišćenje otapala sa alkoholom.

OGRANIČENJA

Epoksidno ljepilo nije prikladno za upotrebu na mekoj plastici poput PE, PP ili Teflon®.



PREPORUKA

„Podaci navedeni u ovom tehničkom listu (TDS), uključujući preporuke za uporabu i primjenu proizvoda, temelje se na našem znanju i iskustvu proizvoda na dan ovog tehničkog lista. Proizvod može imati mnoštvo različitih primjena, kao i različite uvjete primjene i rada u vašem okruženju koji su izvan naše kontrole. Stoga Henkel nije odgovoran za prikladnost našeg proizvoda za proizvodne procese i uvjete u kojima ih koristite, kao i za namjeravanu primjenu i rezultate. Toplo vam preporučujemo da provedete vlastita prethodna ispitivanja kako biste potvrdili prikladnost našeg proizvoda.

Svaka odgovornost u vezi s informacijama u tehničkom listu ili bilo kojom drugom pismenom ili usmenom preporukom u vezi s proizvodom isključena je, osim ako je izričito dogovoreno drugačije, osim ako je riječ o smrti ili osobnoj ozljedi uzrokovanoj našom nepažnjom i bilo kakvom odgovornošću prema bilo kojem primjenjivom Zakonu o obveznoj odgovornosti za proizvode.”

SKLADIŠTENJE

Proizvod čuvati na sobnoj temperaturi (10°C - 30°C). Za maksimalni rok trajanja čuvajte na donjem kraju raspona temperature.



ZDRAVLJE I SIGURNOST

Prije upotrebe proizvoda pogledajte povezani sigurnosni list materijala koji je dostupan na zahtjev.

TEHNIČKI PODACI

Sastav: epoksidna smola i učvršćivač
Gustoća (Dio A,B): 1.15g/ml, 1.14g/ml
Temperaturna otpornost: -30°C do +150°C (Maks. 70°C za nosive veze)
Otvoreno vrijeme: 40 sekundi
Brzina sušenja: 30 minuta do nosive čvrstoće. Potpuna čvrstoća nakon 24 sata
Boja: Transparentna

Završna čvrstoća: do 21 N/mm²(ovisno o površini)
Rok trajanja: 2 godine, neotvoren
