



# Pattex Crocodile Super Glue

## Trenutačno Ljepilo 10g

### OSOBINE

Pattex Crocodile Super Glue je jednokomponentno trenutačno tekuće ljepilo. Dizajnirano je za kućnu uporabu i formira čvrste veze između širokog spektra uobičajenih materijala. Idealno je za lijepljenje materijala poput plastike, gume, metala, šume, keramike, kože, tkanina, kartona i papira.

**Brzina lijepljenja:** početno prijanjanje u 5 do 30 sekundi, ovisno o podlozi.

**Jačina veze (ISO 4587):** 10 do 20 N / mm<sup>2</sup> (vlačno smicanje) za 12 do 24 sata, ovisno o podlozi.



### UPUTSTVA ZA UPOTREBU

1. Osigurajte da su sve površine koje se lijepe čiste i suhe i dobro prijanjaju.
2. Izbjegavajte kontakt kože s ljepilom.
3. Na jednu od površina koje trebate lijepiti nanosite minimalnu količinu trenutačnog ljepila.
4. Dijelove odmah sastavite i držite pritiskom ruke najmanje 1 minutu.
5. Ostavite neometano 10 minuta ili najbolje preko noći kako bi se omogućila puna čvrstoća vezivanja.
6. Izbjegavajte izlivanje i zaštitite radne površine.
7. Za najbolje rezultate, veze se trebaju pripremati na sobnoj temperaturi (15-30°C) i minimalnoj relativnoj vlažnosti od najmanje 30%.
8. Za optimalno trajanje proizvoda, obrišite vrh maramicom za uklanjanje viška ljepila, vratite poklopac i spremite na hladno i suho mjesto.

### ZDRAVLJE I SIGURNOST

Prije uporabe proizvoda pogledajte povezani sigurnosni list materijala koji je dostupan na zahtjev.

### PREPORUKA

„Podaci navedeni u ovom tehničkom listu (TDS), uključujući preporuke za uporabu i primjenu proizvoda, temelje se na našem znanju i iskustvu proizvoda na dan ovog tehničkog lista. Proizvod može imati mnoštvo različitih primjena, kao i različite uvjete primjene i rada u vašem okruženju koji su izvan naše kontrole. Stoga Henkel nije odgovoran za prikladnost našeg proizvoda za proizvodne procese i uvjete u kojima ih koristite, kao i za namjeravanu primjenu i rezultate. Toplo vam preporučujemo da provedete vlastita prethodna ispitivanja kako biste potvrdili prikladnost našeg proizvoda.

Svaka odgovornost u vezi s informacijama u tehničkom listu ili bilo kojom drugom pismenom ili usmenom preporukom u vezi s proizvodom isključena je, osim ako je izričito dogovoreno drugačije, osim ako je riječ o smrti ili osobnoj ozljedi uzrokovanoj našom nepažnjom i bilo kakvom odgovornošću prema bilo kojem primjenjivom Zakonu o obveznoj odgovornosti za proizvode.”

### SKLADIŠTENJE

Čuvati na hladnom i suhom mjestu, izvan dosega djece.



## OGRANIČENJA

- Ne koristite na prašnjavim, prljavim ili mokrim površinama.
- Nije prikladan za lijepljenje polipropilena, polietilena, PTFE-a, silikonske gume, stakla, glaziranih površina, vrlo mekane kože ili pjene.
- Nikada ne koristite za spajanje spojeva koji će dugo zadržavati vruće tekućine ili predmete izložene visokim temperaturama.
- Optimalni učinak lijepljenja postiže se u suhim uvjetima

## TEHNIČKI PODACI

Sastav: Etil cijanoakrilat

Izgled: Bistra tekućina

Gustoća: 1,08 g / cm<sup>3</sup> pri 20 ° C

Viskoznost: 50 - 300 mPa.s

Pakiranje: 10g bočica

Rok trajanja na 2-8°C: 18 mjesec neotvoren

---