



# Pattex Sanitarni Express silikon

## Sanitarni Express silikon otporan na pljesni

1-komponentni silikon prikladan za sanitarne i građevinske primjene gdje je potrebna otpornost na pljesan.

### OSOBINE

- 100% acetoksi silikon
- Otporan na pljesan
- Jednostavno istiskanje
- Glatko i sjajno nakon nanošenja
- Otporan na ozon, UV zrake, vremenske uvjete i starenje
- Vodootporno
- Otporan na ekstremne temperature
- Visoka snaga
- Izuzetna otpornost na skupljanje, pucanje i diskoloracije
- Prianja na staklo, keramiku, staklene obojane površine, eloksirani aluminij
- Ne sadrži otapala



### PODRUČJE PRIMJENE

- Brtvljenje sanitarnih spojeva
- Brtvljenje spojeva na neupojnim površinama kao staklo, staklene keramičke pločice
- Ostakljivanje na aluminijskim okvirima
- Brtvljenje prozora i vrata
- Građevni spojevi

### PRIPREMA PODLOGE

Pattex Sanitarni Express silikon odmah je spreman za korištenje. Nanosi se uz pomoć pištolja za kartuše. Nije potrebno dodatno tretiranje. Sve površine moraju biti čiste i suhe, bez prašine i masnoće koja može utjecati na prianjanje silikona. Ostatke starog silikona i ostalih materijala kao i pljesan u potpunosti uklonite (ukoliko je potrebno koristite odstranjivač silikona). Za odmašćivanje neupojnih površina (aluminij, staklo) koristite sružnu namočenu otapalom (alkohol ili bijeli špirit) i obrišite čistom krpom. Za najbolje rezultate kod brtvljenja okolna područja zaštite trakom.

Pattex Sanitarni Express silikon prianja na većinu površina, preporuča se upotreba prikladnog predpremaza na pojedinim površinama kako bi se osiguralo snažno prianjanje.

### PRIMJENA

Odrežite vrh kartuše i na navoj postavite mlaznicu. Vrh mlaznice odrežite ukoso (otprilike pod kutom od 45 stupnjeva) ovisno o širini spojnica. Kartuš stavite u pištolj za kartuše. Čvrsto natisnite popunu u spojnicu. Posebno treba voditi računa o prianjanju uz rubove. Zaglađivanje silikona omogućava dobro prianjanje silikona na površinu. Silikon poprskajte vodenom otopinom sapunice i alatom zagladite silikon i uklonite višak materijala. Uklonite traku ukoliko ste ju koristili. Svježi silikon moguće je ukloniti otopinom sapuna i vode; stvrđnuti materijal moguće je ukloniti samo mehaničkim putem ili odstranjivačem silikona.

### NAPOMENA

Pattex sanitarni silikon ne koristite na osjetljivim površinama (npr. bakar, mesing, olov, srebrnina) koje mogu reagirati s octenom kiselinom koja se ispušta za vrijeme sušenja. Ne preporuča se za bitumenske podloge na bazi prirodne gume ili kloroprena. Ne preporuča se za površine koje izljučuju komponente tijekom vremena (butil brtvila, EPDM gume, polikloropren, itd.). Moguće su diskoloracije. Ne koristiti za brtvljenje akvarija. Spojeve nije moguće bojati.

Ne preporuča se za konstrukcijsko staklo. Nije prikladno za površine koje su u kontaktu s hranom ili za medicinsku primjenu. Ne preporuča se za brtvljenje spojeva pod vodom ili gdje je mogući nastanak abrazije.

Ne preporuča se primjena na upojnim površinama (npr. mramor, granit, prirodan kamen). Kod primjene na prirodnom kamenu, koristite specijalni silikon za prirodni kamen. Ne preporuča se za primjenu na PTFE ili polietilenu.

## PREPORUKA

Ovi tehnički podaci opisuju svojstva i primjenu proizvoda, no ne mogu zamijeniti profesionalnu praksu. Prilikom uporabe potrebno se pridržavati svih ostalih zahtjeva struke i mjera sigurnosti i zaštite na radu.

Proizvođač jamči za kvalitetu materijala, ali nema utjecaja na uvjete rada i pravilnu primjenu. Kako uvjeti pri primjeni mogu odstupati i biti različiti od navedenih, preporučamo da napravite probu kako bi se uvjerili da je proizvod pogodan za primjenu u uvjetima gdje radite.

## SKLADIŠTENJE

Ukoliko se proizvod čuva na suhom i hladnom mjestu, u originalnom pakiranju rok trajanja proizvoda je 18 mjeseci. Datum proizvodnje otisnut je na pakiranju.

## PAKIRANJE

Kartuša 280 ml

## TEHNIČKI PODACI

Nestvrđnuti proizvod:

Vrsta silikona: acetoksi

Gustoća: približno 1,02 g/ml

Temperatura primjene: +5°C do +40°C (ovisno o temperaturi podloge i zraka)

Vrijeme formiranja kožice (+23°C/50% rvz): otprilike 14 min

Brzina sušenja: otprilike 3 mm / dan

Boje: bijela, transparentna

Stvrdnuti proizvod:

Čvrstoća: otprilike 22

Promjena volumena: < 10%

Temperaturna otpornost: -30°C do +120°C

Istezanje: otprilike 160%

Vlačna čvrstoća: 0,55 MPa