

Padlopon® Express Universal

»Önterülő aljzatkiegénylítő 3-20 mm«

Kültérben is alkalmazható önterülő aljzatkiegénylítő, nedvszívó aljzatra

JELLEMZŐI

- ▶ gyorskötésű aljzatkiegénylítő
- ▶ kültérben is alkalmazható
- ▶ szálerősített
- ▶ padlófűtés esetén is alkalmazható

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Padlopon® Express Universal önterülő aljzatkiegénylítő lakóépületek és intézmények nedvszívó aljzatának (legalább C 12 szilárdságú aljzatbeton, könnyűbeton, cementesstrich, gipszesstrich) kiegyenlítésére alkalmas, 3-20 mm rétegvastagságban, kül- és beltérben egyaránt. Alkalmas kültéri terasz, erkély stb. cementkötésű aljzatainak kiegyenlítésére is, ha a lejtés ezt megengedi. A burkolhatóság elérése után (24 – 48 óra) a kemény, sima felületet – minden esetben – burkolattal kell ellátni. Ragasztható rá járólap, valamint PVC-, szőnyeg-, linóleumburkolat és parketta. Székgörgő igénybevételnek ellenáll, padlófűtés esetén is alkalmazható.

AZ ALJZAT ELŐKÉSZÍTÉSE

Az aljzatnak tisztának, tartósan száraznak, repedéstől- valamint tapadást gátló anyagoktól mentesnek kell lennie. Az esetlegesen meglévő ragasztó maradványoktól – lehetőség szerint – teljesen meg kell tisztítani. A betonajzat (cementesstrich) felületén lévő laza, puha részeket vagy a lazán tapadó cement maradványokat csiszolással kell eltávolítani. Porelszívás után az aljzatot a vízzel hígított (1 rész alapozó : 3 rész víz) Padlopon® Diszperziós alapozóval kezeljük elő a jobb tapadás érdekében. Az alapozást követő kb. 30 – 40 percen belül, de mindenképpen az alapozó teljes száradása előtt kell a bekevert aljzatkiegénylítőt felhordani ("nedves a nedvesre" technológia). A gipszesstrich alapozását – az adalékszemcsékig történő lecsiszolás és porelszívás után – a vízzel 1:1 arányban hígított Padlopon® Tunoprén alapozóval végezzük el. Az alapozó száradási ideje ebben az esetben min. 2 óra!

FELHORDÁS

A Padlopon® Express Universal önterülő aljzatkiegénylítő elkészítésekor kb. 5,5 liter hideg vízhez 25 kg (1 zsák) poranyagot adagolunk folyamatosan, miközben elektromos keverőgéppel (max. 600 ford./perc) csomómentesre keverjük (2-3 perc). Az így kapott masszát 1-2 percig pihentetjük, majd ismét alaposan átkeverjük. A bekevert aljzatkiegénylítőt 20-25 percen belül fel kell hasz-



nálni úgy, hogy azt folyamatosan és egyenletesen az aljzatra felöntjük, majd rozsdamentes acél glettvass segítségével a felületen szétterítjük. A termék alkalmas gépi felhordásra is. A kötés és a szilárdulás üteme a környezeti tényezőktől erősen függ: a magasabb hőmérséklet gyorsítja a kötést, az alacsonyabb lassítja azt. A túl gyors száradás káros következményei miatt az aljzatot a direkt napsugárzástól és a huzattól óvni kell.

FONTOS TUDNIVALÓK

A Padlopon® Express Universal önterülő aljzatkiegénylítő csak +15°C és +30°C közötti aljzat és léghőmérséklet esetén alkalmazható. Felhasználáskor a poranyagokra illetve a cement-habarcokra vonatkozó előírásokat be kell tartani. Az aljzatkiegénylítő elkészítésekor (vízadagolás) lúgossá válik, ezért bőrre és szembe kerülésétől óvakodjunk. Ha ez mégis megtörténne, alaposan mossuk meg az érintett testrészét. Szükség esetén hívjunk orvost. A szerszámról a friss aljzatkiegénylítő vízzel lemosható, a megkötött anyag csak mechanikus úton távolítható el.

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	Hidraulikus kötőanyagokat, kvarchomokot, ásványi töltőanyagot, speciális műanyag pordiszperziót és területét javító adalékanyagot tartalmaz
Sűrűség:	kb. 1400 kg/m ³
Keverési arány:	kb. 5,5 liter víz 25 kg poranyaghoz
Bedolgozhatóság:	kb. 20 – 25 perc
Felhasználható:	+15°C – +30°C (aljzat és levegő hőmérséklet)
Járható:	3 óra múlva
Burkolható:	
- hidegburkolat:	24 óra múlva – rétegvastagságtól függetlenül
- melegburkolat:	24 óra múlva – 5 mm rétegvastagságig 48 óra múlva – 5 mm rétegvastagság felett
Tapadószilárdság*:	min. 2,0 N/mm ²
Nyomószilárdság*:	min. 30,0 N/mm ²
Hajlítószilárdság*:	min. 7,0 N/mm ²
Anyagszükséglet:	1,7 kg poranyag/m ² /mm

A fenti adatok normál klímára (+23°C és 55% relatív páratartalom) vonatkoznak.

*A szilárdsági értékek 28 napos korra vonatkoznak!

KISZERELÉS

25 kg papírzsákban.

TÁROLÁS

Eredeti, jól zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen.

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 9 hónapig.

HULLADÉK MEGSEMMISÍTÉSE

A papírzsákot csak akkor tegyük a papírhulladékgyűjtőbe, ha teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A megkeményedett termék-maradványokat az építőipari hulladék-gyűjtőben helyezzük el. A maradék anyagot nem szabad talajba, természetes vizekbe és csatornába juttatni.

A megadott információk mellett a vonatkozó szakmai irányelveket, szabályozásokat, valamint szabványokat (DIN) is figyelembe kell venni. A közölt termék tulajdonságok a gyakorlati tapasztalatainkon és vizsgáldatainkon alapulnak. Az adatlapon nem szereplő alkalmazási lehetőségek, körülmények esetén, a kivitelezés sikerességére vonatkozóan garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok +23°C és 50% relatív páratartalom esetén érvényesek, kivéve ha ezt külön jelezzük. Ettől eltérő körülmények esetén gyorsabb vagy lassabb kötési idővel kell számolni.

A közölt információ, különösen a termék kezelésére és felhasználására vonatkozóan, szakmai tapasztalatainkon alapulnak. Az anyagok és a körülmények változatossága miatt, valamint mivel ezekre nincs hatásunk, kifejezetten javasoljuk az alkalmazhatóságra vonatkozó, előzetes tesztek elvégzését. Az adatlap tartalmára vagy szóbeli közlésre vonatkozóan jogi felelősségvállalásra irányuló igényt nem tudunk elfogadni, kivéve a nekünk felróható súlyos hanyagság esetén. A jelen műszaki adatlap hatálytalanít minden korábban kiadott változatot.



Henkel Magyarország Kft.
1113 Budapest, Dávid F. u.6.,
T.: 1-372-5555
www.ceresit.hu

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Padlopon® Express Universal csak a termék-ismeretőben feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg.

A Padlopon® Express Universal önterülő aljzat-kiegénylítő megfelel az SR EN 13813:2002 szabvány szerinti CT-C30-F7-B2,0 kategóriának.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:

Tel.: (+36-30) 919-2926

 1803	Éghetőség:	A2fl-S1
	Veszélyes anyag kibocsátás:	CT
Henkel România Operations S.R.L. Str. Ionită Vornicul nr. 1-7 020325, Sector 2, București, România	Vízáteresztő képesség:	NPD
	Páraáteresztő képesség:	NPD
EN 13813:2002	Nyomószilárdság:	C30
	Hajlító-húzószilárdság:	F7
12 01439	Tapadó szilárdság:	B 2,0
	Kopásállóság:	NPD
EN 13813 CT-C30-F7 Polimerrel módosított, cementtartalmú padozati anyag épületen belüli és kültéri használatra	Hangszigetelés:	NPD
	Hangelnyelő képesség:	NPD
	Hőállóság:	NPD
	Vegyszerállóság:	NPD



Veszély

Cement, portland, kémiai úton előállított.
Bőrirritáló hatású. Súlyos szemkárosodást okoz.
Gyermekektől elzárva tartandó. Az anyag porát nem szabad belélegezni. Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontakt-lencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. Orvosi ellátást kell kérni.

Minőség a Mestereknek