

LOCTITE 60sec. Universal

Najbrže Loctite univerzalno ljepilo

OSOBINE

LOCTITE 60 sec. Universal Glue je brzo, univerzalno, jednokomponentno univerzalno ljepilo koje stvara snažne veze između širokog izbora materijala. Ljepilo je idealno za kućnu upotrebu u gel formuli koja ne kaplje i stoga se može koristiti za vertikalne površine. Idealno je za lijepljenje materijala kao što su plastika, guma, metal, drvo, porculan, koža, tekstil, karton i papir. Nije nužno da je barem jedna od površina upojna.

LOCTITE 60 sec. Universal Glue je otporno na udarce i savršeno za primjene gdje je potrebno malo fleksibilnosti. Proizvod je formuliran tako da omogućuje repozicioniranje za vrijeme lijepljenja. LOCTITE 60sec. odgovara standardima EN204 D3 za ljepila za drvo čineći ga vodootpornim, ali neprikladnim za konstantnu izloženost vlaži.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

1. Osigurajte da su sve površine koje se lijepe čiste, suhe i dobro prianjajuće.
2. Izbjegavajte kontakt kože s ljepilom.
3. Laganim pritiskom tubice nanesite minimalnu količinu ljepila (1 kap na 6.5 cm²) LOCTITE 60 sec. Universal Glue na jednu od površina koje se lijepe.
4. Odmah spojite dijelove i držite spojenima bez prekidanja najmanje jednu minutu.
5. Ostavite 10 minuta ili po mogućnosti preko noći kako bi se postigla potpuna snaga lijepljenja.
6. Izbjegavajte razливanje ljepila i zaštitite radnu površinu. Stvrđnute ostatke ljepila uklonite odstranjivačem ljepila.
7. Za najbolje rezultate, radove lijepljenja izvodite pri sobnoj temperaturi (15-25°C) i minimalnoj relativnoj vlažnosti zraka od 30%. Pri hladnim i/ili suhim uvjetima, vrijeme lijepljenja se može povećati.
8. Za optimalan rok trajanja, koristite minimalnu količinu ljepila, obrišite vrh ljepila papirnatim ručnikom kako biste uklonili višak ljepila, vratite poklopac i pohranite na suho i hladno mjesto.



PREPORUKA

Informacije sadržane u ovome listu, osobite preporuke za rukovanje i korištenje našim proizvoda, temelje se na našem profesionalnom iskustvu. Kako materijali i uvjeti mogu varirati pri primjenama, i stoga su izvan našeg utjecaja, preporučamo probno testiranje kako biste provjerili prikladnost naših proizvoda. Pravna odgovornost ne može biti prihvaćena na osnovu sadržaja ovoga lista, osim ako postoji slučaj nepažnje s naše strane. Ovaj tehnički list zamjenjuje sva prethodna izdanja relevantna za ovaj proizvod.

Prije upotrebe proizvoda pogledajte Sigurnosno-tehnički list. Sigurnosno-tehnički list je dostupan na zahtjev.

SKLADIŠTENJE

Pobrinite se da je vrh ljepila očišćen i zatvoren poklopcom nakon korištenja.
Skladištiti na suhom i hladnom mjestu izvan dohvata djece.

ZDRAVLJE I SIGURNOST

Prije upotrebe proizvoda pogledajte povezani sigurnosni list materijala koji je dostupan na zahtjev.

OGRANIČENJA

- Ne koristiti na prašnjavim, prljavim ili mokrim površinama.
- Nije prikladno za lijepljenje polipropilena, polietilena, PTFE, silikonske gume, stakla ili pjene.
- Nikada ne koristiti za lijepljenje predmeta koji će držati vruću tekućinu.
- Nije prikladno za lijepljenje predmeta koji imaju pukotine.

TEHNIČKI PODACI

Kompozicija: Etil cijanoacrilat

Pojava: Prozirni gel

Gustoča: 1.1 g/cm³ pri 20 °C

Viskoznost: Ne-kapajuća gel formula

Pakiranje: 20g aluminij tubica

Rok trajanja pri 2-8 °C: 18 mjeseci u neotvorenom pakiranju

