

LOCTITE Super Bond

Brush 5 g

Trenutni tečni lepak

KARAKTERISTIKE

LOCTITE Super Bond Brush je jednokomponentan trenutni tečni lepak sa posebnim aplikatorom. Namenjen je za kućnu upotrebu i formira čvrste veze između širokog spektra standardnih materijala. Lepak je idealan za lepljenje materijala poput plastike, gume, metala, drva, keramike, kože, tkanine, kartona i papira.

Brzina lepljenja: početno prianjanje od 5 do 30 sekundi, u zavisnosti od podloge.

Čvrstoća lepljenja: (ISO 4587): 10 to 20 N/mm² (vučno pomeranje) za 12 do 24 sata, u zavisnosti od podloge.

Trostruka otpornost:

- Temperaturna: podnosi niske temperature čak do -50°C i može se kratkotrajno izlagati visokim temperaturama do +120°C.
- Vodootporan: Otporan je na vodu prema normi EN 204-D3, a keramičke veze mogu izdržati >100 ciklusa mašine za pranje sudova (u kontrolisanim laboratorijskim uslovima).
- Otpornost na udarce: Spojevi sa aluminijem mogu podneti preko 50 kapljica po metru kvadratnom na betonskim podlogama.



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- Osigurajte da su sve površine koje se lepe suve, čiste i dobro prianjaju.
- Izbegavajte kontakt lepka sa kožom.
- Nanesite minimalnu količinu lepka Loctite Brush na jednu od površina koje se lepe.
- Odmah spojite delove i držite pritiskom ruke otprilike 1 minut.
- Ostavite neometano 10 minuta ili najbolje celu noć kako bi se omogućila puna čvrstoća vezivanja.
- Izbegavajte izlivanje i zaštitite radne površine. Stvrdnuti lepak moguće je ukloniti samo mehanički ili uz pomoć prikladnog odstranjivača lepka.
- Za najbolje rezultate, radove lepljenja izvodite pri sobnoj temperaturi (15-30°C) i minimalnoj relativnoj vlažnosti vazduha od 30%.
- Za optimalan rok trajanja, koristite minimalnu količinu lepka, obrinite vrh lepka papirnom maramicom kako biste uklonili višak lepka, vratite poklopac i odložite na suvo i hladno mesto.

OGRANIČENJA

- Ne koristite na prašnjavim, prljavim ili mokrim površinama.
- Nije prikladan za lepljenje polipropilena, polietilena, PTFE-a, silikonske gume, stakla, glaziranih površina, vrlo mekane kože ili pene.
- Nikada ne koristite za lepljenje spojeva koji će zadržavati vruće tečnosti.
- Optimalni učinak lepljenja postiže se u suvim uslovima.

TEHNIČKI PODACI

Sastav	Etil cijanoakrilat
Izgled	Transparentan lepak
Gustina	1.08 g/cm ³ pri 20°C
Viskoznost	50 - 300 mPa.s
Pakovanje	5 g boca sa četkicom
Sigurnost	Vidi SDS
Rok trajanja na 2-8°C	18 meseci neotvoreno

ZDRAVLJE I SIGURNOST

Pre upotrebe proizvoda pogledati adekvatan sigurnosni list koji je dostupan na zahtev.

SKLADIŠTENJE

Čuvati na hladnom i suvom mestu, van domaćaja dece.

Informacije navedene u ovom tehničkom listu koje uključuju preporuke za rukovanje i upotrebu proizvoda, temelje se na našem znanju i iskustvu. Budući da se materijali i uslovi mogu razlikovati u zavisnosti od namenjivane primene, što je izvan naše sfere uticaja, preporučujemo da se u svakom slučaju napravi dovoljno ispitivanja kako bi se proverila prikladnost naših proizvoda za njihovu nameravanu upotrebu. Pravna odgovornost se ne može prihvati na osnovu sadržaja ovog tehničkog lista ili bilo kojeg usmenog saveta, osim ako s naše strane ne postoji slučaj namernog kršenja zakona, nepažnje ili ako se ne dogodi povreda, smrt ili slučaj odgovaranja prema bilo kom važećem obaveznom zakonu o odgovornosti za proizvode.

