

LOCTITE Super Bond

MINI TRIO

univerzalno, uvijek svježe ljepilo - manja pakiranja

OSOBINE

LOCTITE Super Bond Mini Trio je jednokomponentno trenutačno tekuće ljepilo. Namijenjeno je za kućnu upotrebu te formira čvrste veze između širokog spektra uobičajenih materijala. Ljepilo je idealno za lijepljenje materijala poput plastike, gume, metala, drva, keramike, kože, tkanina, kartona i papira.

Brzina lijepljenja: početno prianjanje od 5 do 30 sekundi, ovisno o podlozi.

Čvrstoća lijepljenja (ISO 4587): 10 do 20 N/ mm² (vučno pomicanje) za 12 do 24 sata, ovisno o podlozi.

UPUTE ZA UPOTREBU

- Osigurajte da su sve površine koje se lijepe čiste i suhe i dobro prianjavaju.
- Izbjegavajte kontakt kože s ljepilom.
- Nanесите minimalnu količinu Loctite Mini Trio ljepila na jednu od površina koje se lijepe.
- Dijelove odmah spojite i držite pritiskom ruke najmanje 1 minutu.
- Ostavite neometano 10 minuta ili po mogućnosti cijelu noć kako bi se omogućila puna čvrstoća vezivanja.
- Izbjegavajte izljevanje i zaštitite radne površine. Stvrdnuto ljepilo moguće je ukloniti samo mehanički ili uz pomoć prikladnog odstranjivača ljepila.
- Za najbolje rezultate, radove lijepljenja izvodite pri sobnoj temperaturi (15-25°C) i minimalnoj relativnoj vlažnosti zraka od 30%.
- Za optimalni vijek proizvoda, obrišite vrh maramicom kako biste uklonili viška ljepila, vratite poklopac i spremite na hladnom i suhom mjestu.



OGRANIČENJA

- Ne koristite na prašnjavim, prljavim ili mokrim površinama.
- Nije prikladan za lijepljenje polipropilena, polietilena, PTFE-a, silikonske gume, stakla, glaziranih površina, vrlo mekane kože ili pjene.
- Nikada ne koristite za lijepljenje spojeva koji će zadržavati vruće tekućine.
- Optimalni učinak lijepljenja postiže se u suhim uvjetima.

ZDRAVLJE I SIGURNOST

Prije upotrebe proizvoda pogledajte adekvatan sigurnosni list koji je dostupan na zahtjev.

SKLADIŠTENJE

Čuvati na hladnom i suhom mjestu, izvan dosega djece.

Informacije navedene u ovom tehničkom listu koje uključuju preporuke za rukovanje i upotrebu proizvoda, temelje se na našem znanju i iskustvu. Budući da se materijali i uvjeti mogu razlikovati ovisno o namjeravanoj primjeni, što je izvan naše sfere utjecaja, preporučujemo da se u svakom slučaju napravi dovoljno ispitivanja kako bi se provjerila prikladnost naših proizvoda za njihovu namjeravanu upotrebu. Pravna odgovornost se ne može prihvatiti na osnovu sadržaja ovog tehničkog lista ili bilo kojeg usmenog savjeta, osim ako s naše strane ne postoji slučaj namjernog kršenja zakona, nepažnje ili ako se ne dogodi povreda, smrt ili slučaj odgovaranja prema Zakonu o općoj sigurnosti proizvoda.

TEHNIČKI PODATCI

Sastav: Etil cijanoakrilat

Izgled: Transparentni gel

Gustoća: 1,01 g/ cm³ pri 20° C

Viskoznost: 25-100 mPa

Pakiranje: 3 x 1g tuba

Sigurnost: Vidi STL

Rok trajanja na 20°C: 16 mjeseci neotvoren

