

# „Moment Home&Construction“

Daugiafunkcis naujas neutralus silikonas

## SAVYBĖS

„**Moment Home&Construction**“ yra mažo modulio, vienkomentis, paruoštas naudoti, naujas neutralus kietėjantis silikoninis sandariklis, kuriame yra fungicido, tinkamo naudoti sanitarinėse patalpose ir dažniausiai atliekamiems sandarinimo darbams.

„**Home&Construction**“ būdingos geros sukibimo savybės, neutralumas ir ilga galiojimo trukmė.

„**Moment Home&Construction**“ yra naujos kartos neutralūs silikonai, kuriems būdingi ir oksimo (labai geros darbinės savybės, ilgas galiojimo laikas) ir alkoxi (tvarus ir nekenksmingas sveikatai) grupių pranašumai.

- mažas modulis
- 12,5% paslankumas
- lengva užtepti ir išlyginti
- lygi ir blizgi išorinė išvaizda
- puikus atsparumas UV spinduliams, klimato poveikiui ir senėjimui
- nelaidus vandeniui
- geras sukibimas su daugeliu net negruntuoto pagrindo rūšių, tokių kaip stiklas, plytelės, keramika, oksiduotas arba grynas aliuminis, plienas, nerūdijantis plienas, mediena (dažyta arba kitokia), poliesteris, PC, PVC, klinkerio plytelės (glazūruotos ir neglazūruotos), betonas ir kiti akyti pagrindai
- jokio liekamojo lipnumo
- neardo (neėsdina) metalų
- tepant beveik bekvapis
- Be MEKO ir oksimo grupių
- atsparus grybų veisimuisi
- geras atsparumas įprastoms valymo priemonėms ir daugeliui chemikalų



## DENGIMAS

„**Moment Home&Construction**“ galima naudoti šioms reikmėms:

- jungiamosioms ir kompensuojamosioms siūlėms sandarinti statybų pramonėje
- sandarinimo darbams sanitarinėse patalpose, pvz., vonios kambariuose ir virtuvėse
- perimetro siūlėms sandarinti
- lauko ir vidaus apdailai

## STANDARTAI

EN 15651-1 (CE ženklas)	gaminio tipas F-EXT-INT: fasado sandariklis skirtas naudoti fasadų išorinėje ir vidinėje pusėje, pritaikytas šaltam klimatui
EN 15651-2 (CE ženklas)	gaminio tipas G-CC: sandariklis skirtas naudoti ant stiklo, pritaikytas šaltam klimatui
EN 15651-3 (CE ženklas)	gaminio tipas S: sandariklis santechnikos įrenginiams
EN 13501-1	Degumas: E klasė
ISO 846-B	mikrobiologinis dauginimasis: 0 lygmuo
ISO 11600	Klasė F-12,5E
LOJ (Prancūzija)	klasė A+

## TECHNINIAI DUOMENYS

<b>Prieš kietėjant</b>	
Silikono tipas	Neutralus
Agregatinis būvis	Pasta
Tankis (ISO 2811-1)	~ 0,99 g/ml
Hidraulinė varža (ISO 7390)	~ 1 mm

<b>Kietėjimas</b>	
Plutos formavimosi laikas (+23 °C / 50% RH)	~ 15–30 min.
Kietėjimo greitis (+23°C, 50% RH, 20x10mm siūlės skerspjūvis)	~ 2–2,5 mm / diena
Darbui tinkama temperatūra	+ 5 iki + 40°C

<b>Sukietėjus</b>	
A kietis pagal Šorą (ISO 868)	~ 12
Paslankumas (ISO 11600)	12,5%
Didž. siūlės plotis	30 mm
Apimties pokytis (ISO 10563)	< 25%
Atsparumas temperatūrai	- 30 iki + 120°C

<b>Mechaninės savybės</b>	
Elastingumo atkūrimas (su oksiduotu aliuminiu - ISO 7389-A)	~ 75%
Modulis, kai pailgėjimas 100 % (su oksiduotu aliuminiu - ISO 8339-A)	~ > 0,25 N/mm <sup>2</sup>
Trūkstamasis pailgėjimas (trūkstamoji ištisa) (su oksiduotu aliuminiu - ISO 8339-A)	~ 200%

## NAUDOJIMO NURODYMAI

„Moment Home&Construction“ tiekiamas paruoštas naudoti. Jį galima tepti tiesiai iš originalios pakuotės be specialaus paruošiamojo apdorojimo.

### Paviršiaus paruošimas

Visi paviršiai turi būti švarūs ir sausi, be dulkių, riebalų ir kitų medžiagų, galinčių pakenkti tinkamam sandariklio sukibimui.

Seno sandariklio ar kitų medžiagų likučius, taip pat pelėsius reikia visiškai pašalinti nuo pagrindo (jei reikia, naudokite silikono valiklį).

Riebalus galima pašalinti tirpiklyje (spirite arba vaitspirite) suvilgytu diskeliu ir po to paviršių reikia nuvalyti švaria šluoste.

Dulkes galima nupūsti aliejaus neturintčio suslėgto oro srove.

Siekiant geriausių sandarinimo rezultatų, prieš užtepant sandariklio masę, rekomenduojama siūlių kraštus užklijuoti apsaugine juosta.

### **Siūlės matmenys**

Būtina atsižvelgti į sandariklio paslankumą ir į vietos reglamentus.

Paprastai siūlės gylis turi būti > 10 mm ir <35 mm, o siūlės plotis – dvigubai didesnis nei gylis.

### **Gruntavimas**

„**Home&Construction**“ galima naudoti ant negruntuotų dažniausiai naudojamų pagrindų. Rekomenduojama naudoti specialų gruntą, išskyrus panardinimo į vandenį atvejus, ypač ant aktyvų pagrindų.

### **Sandariklio naudojimas**

Užtepus sandariklio pagrindo medžiagą (uždarųjų akučių polietileno putų arba atvirųjų akučių poliuretano putų), reikia iškart užtepti ir sandariklį tam, kad visiškai užsipildytų jam skirta ertmė. Lyginant užteptą sandariklį, užtikrinamas geras sandariklio ir jungiamųjų paviršių sąlytis.

Užtepę iškart apipurškite siūlę švelniu ploviklio tirpalu (muiluotu vandeniui) ir išlyginkite tinkamu įrankiu.

Bet kokias apsaugines juostas reikia nuplėšti dar prieš susidarant plutai sandariklio paviršiuje. Nedelsdami išlyginkite visus nelygius sandariklio kraštus.

### **Valymo priemonės**

Šviežiai sandarikliu suteptas vietas galima valyti sausu arba tirpikliu suvilgytu diskeliu.

Bet kokį sukietėjusį sandariklį galima pašalinti grandant (pvz., skustuvo peiliukais) arba naudojant specialų silikono šalinimo valiklį.

### **Atkreipkite dėmesį**

Siūlę reikia reguliariai valyti ir prižiūrėti.

Patalpoje, kurioje naudojamas sandariklis, užtikrinkite gerą nuolatinę oro apytaką.

Kietėjimo greitis priklauso nuo temperatūros, oro drėgmės ir siūlės matmenų. Esant žemai temperatūrai, mažam oro drėgnumui ar dideliems siūlės matmenims, kietėjimas vyksta lėčiau ir trunka ilgiau.

## **APRIBOJIMAI**

- Tepdami ant jautrių paviršių (pvz., veidrodžiai), iš anksto patikrinkite jų suderinamumą su sandarikliu.
- Nerekomenduojama „**Moment Home&Construction**“ naudoti siūlėms, kurios tiesiogiai liečiasi su maistu.
- Nerekomenduojama „**Moment Home&Construction**“ naudoti konstrukciniam stiklinimui.
- „**Moment Home&Construction**“ neturi būti naudojamas kaip antrinis sandariklis stiklo paketuose ir negali turėti sąlyčio su stiklo paketo kraštų sandarikliu.
- „**Moment Home&Construction**“ negali turėti sąlyčio su beskeveldrio (nedūžtamo) stiklo tarpsluoksniu.

- Nerekomenduojama „**Moment Home&Construction**“ naudoti baseinų siūlėms, akvariumo siūlėms ar naudoti po vandeniu.
- „**Moment Home&Construction**“ užsandarintų siūlių negalima uždažyti (prastas dažų dengiamumas ir sukibimas).
- Prieš tepant „**Moment Home&Construction**“ ant dažyto pagrindo, dažai turi būti visiškai išdžiūvę ir sukietėję. Turint omenyje milžinišką dažų įvairovę, rekomenduojama iš anksto atlikti dažų suderinamumo bandymą, ypač jei dažai alkidiniai.
- Nerekomenduojama „**Moment Home&Construction**“ sandarinti medžiagų, kurios laikui bėgant gali išskirti tam tikrus komponentus (butiliniam sandarikliui, EPDM gumai, polichloroprenui, bitumui ir kt.). Gali pakisti spalva arba suprastėti sukibimo savybės.
- Nerekomenduojama „**Home&Construction**“ naudoti ant natūralaus akmens (pvz., marmuro, granito). Natūraliam akmeniui reikia naudoti specialų natūralaus akmens silikoną.
- Nerekomenduojama „**Moment Home&Construction**“ naudoti su PMMA (Plexiglass®), švinu, PTFE (Teflon®), polietilenu ir polipropilenu.

## BENDROJI INFORMACIJA

### Sandėliavimas

Laikykite „**Moment Home&Construction**“ sausoje patalpoje nuo 5 °C iki 25 °C temperatūroje. Galiojimo trukmė yra 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikant originalioje gamintojo pakuotėje (galiojimo laikas nurodytas ant pakuotės).

### Pakuotės

Plastmasinės (PE) kasetės

### Spalvos

Skaidri

## SVEIKATA IR SAUGA

Prieš naudodami produktą, perskaitykite jo medžiagos saugos duomenų lapą, kurį galima gauti pateikus prašymą.

„Šiame Techninių duomenų lape (TDL) pateikta informacija, įskaitant naudojimo rekomendacijas ir produkto taikymą, paremta mūsų žiniomis ir praktine produkto naudojimo patirtimi nuo šio TDL išleidimo datos. Produktą galima naudoti skirtingoms paskirtims, taip pat įvairiomis naudojimo ir darbinėmis aplinkos sąlygomis, kurių mes kontroliuoti negalime. Todėl „Henkel“ neatsako už mūsų produkto tinkamumą gamybos procesams ir sąlygoms, kurioms esant naudojate produktą, taip pat už paskirtį ir rezultatus. Primygtinai rekomenduojame patiems atlikti bandymus, kad nustatytumėte produkto tinkamumą.

Bet kokia atsakomybė dėl informacijos, pateiktos techninių duomenų lape ar kitoje rašytinėje ar žodinėje rekomendacijoje (-ose) dėl susijusio produkto, neįtraukta, išskyrus atvejus, kai aiškiai susitarta kitaip, ir išskyrus mirties ar kūno sužalojimo atvejus dėl mūsų aplaidumo, ir bet kokia atsakomybė pagal bet kurį taikomą privalomą įstatymą dėl atsakomybės už gaminius.“



**„Henkel Balti OÜ“**

Sõbra 61

Tartu 50106, Estija

Telefonas (+372) 7305 800

Svetainē [www.moment-klijai.lt](http://www.moment-klijai.lt)