

„Moment Universal“

Pelėsiams atsparus sanitarinis silikono sandariklis

SAVYBĖS

„Moment Universal“ yra mažo modulio, vienkomponeinis, paruoštas naudoti, silikoninis sandariklis (acetoksi grupės), kuriame yra fungicido, skirto bendrosioms sanitarinio sandarinimo reikmėms.

- mažas modulis
- 12,5% paslankumas
- lengva išspausti
- lygios ir blizgios išvaizdos, papildančios poliruotos sanitarinės įrangos ir keraminių plytelių išvaizdą
- puikus atsparumas UV spinduliams, klimato poveikiui ir senėjimui
- nelaidus vandeniui
- sukimba su negruntuotu stiklu, keramika, įstiklintais paviršiais ir oksiduotu aliuminiu
- geras atsparumas įprastoms valymo priemonėms ir daugeliui chemikalų



DENGIMAS

„Moment Universal“ gali būti naudojamas:

- siūlėms santechnikos ir panašiuose įrenginiuose sandarinti
- vonioms, praustuvams, dušo kabinoms, virtuvei, tualetui, aliuminio profiliams, plytelėms ir kt. sandarinti
- siūlėms drėkstančiose patalpose ir vietose sandarinti

STANDARTAI

| | |
|-------------------------|---|
| EN 15651-1 (CE ženklas) | Gaminio tipas F-EXT-INT: fasado sandariklis skirtas naudoti fasadų išorinėje ir vidinėje pusėje |
| EN 15651-2 (CE ženklas) | Gaminio tipas G: sandariklis įstiklinimui |
| EN 15651-3 (CE ženklas) | Gaminio tipas S: sandariklis santechnikos įrenginiams |
| EN 15301-1 | Degumas: E klasė |
| ISO 846-B | Mikrobiologinis dauginimasis: 1 lygmuo |
| ISO 1600 | Klasė F-12,5E |

TECHNINIAI DUOMENYS

| Prieš kietėjant | |
|-----------------------------|-------------|
| Silikono tipas | Acetoksi |
| Agregatinis būvis | Pasta |
| Tankis (pagal ISO 2811-1) | ~ 0,99 g/ml |
| Hidraulinė varža (ISO 7390) | ~ 0 mm |

| Kietėjimas | |
|---|----------------|
| Plutos formavimosi laikas (+23 °C / 50% RH) | ~ 15 min. |
| Kietėjimo greitis (+23°C, 50% RH, 20x10mm siūlės skerspjūvis) | ~ 2 mm / diena |
| Darbui tinkama temperatūra | + 5 iki + 40°C |

| Sukietėjus | |
|-------------------------------|------------------|
| A kietis pagal Šorą (ISO 868) | ~ 20 |
| Paslankumas (ISO 11600) | 12,5% |
| Didž. siūlės plotis | 30 mm |
| Apimties pokytis (ISO 10563) | ~ 20% |
| Atsparumas temperatūrai | - 30 iki + 120°C |

| Mechaninės savybės | |
|---|---------------------------|
| Tamprioji grįžtis (ISO 7389-A) | ~ 95 % |
| Modulis, kai pailgėjimas 100 % (ISO 8339-A) | ~ > 0,4 N/mm ² |
| Pailgėjimas trūkio momentu (ISO 8339-A) | ~ 100% |

NAUDOJIMO NURODYMAI

„Moment Universal“ tiekiamas paruoštas naudoti. Jį galima tepti tiesiai iš originalios pakuotės be specialaus paruošiamojo apdorojimo.

Paviršiaus paruošimas

Visi paviršiai turi būti švarūs ir sausi, be dulkių, riebalų ir kitų medžiagų, galinčių pakenkti tinkamam sandariklio sukibimui.

Seno sandariklio ar kitų medžiagų likučius, taip pat pelėsius reikia visiškai pašalinti nuo pagrindo (jei reikia, naudokite silikono valiklį).

Riebalus galima pašalinti tirpiklyje (spirite arba vaitspirte) suvilgytu diskeliu ir po to paviršių reikia nuvalyti švaria šluoste.

Dulkes galima nupūsti aliejaus neturinčio suslėgto oro srove.

Siekiant geriausių sandarinimo rezultatų, prieš užtepant sandariklio masę, rekomenduojama siūlių kraštus užklijuoti apsaugine juosta.

Gruntavimas

Nors „Moment Universal“ gerai sukimba su daugeliu paviršių, tačiau norint užtikrinti tvirtą ir tolygų sukibimą, rekomenduojama tam tikrus pagrindus gruntuoti.

Siūlės matmenys

Būtina atsižvelgti į sandariklio paslankumą ir į vietos reglamentus.

Paprastai siūlės gylis turi būti > 10 mm ir <35 mm, o siūlės plotis – dvigubai didesnis nei gylis.

Stačiakampių sanitarinių sandūrų atveju būtina išlaikyti minimalų 5 mm gylį.
Esant trikampėms sandūroms, abu sąlyčio paviršiai turi būti mažiausiai 5 mm pločio.

Sandariklio naudojimas

Užtepęs sandariklio pagrindo medžiagą (uždarytų akučių polietileno putų su paviršiuje esančia pluta arba atvirųjų akučių poliuretano putų), reikia iškart užtepti ir sandariklį tam, kad visiškai užsipildytų jam skirta ertmė. Lyginant užteptą sandariklį, užtikrinamas geras sandariklio ir jungiamųjų paviršių sąlytis.

Užtepę iškart apipurškite siūlę švelniu ploviklio tirpalu (muiluotu vandeniui) ir išlyginkite tinkamu įrankiu.

Bet kokias apsaugines juostas reikia nuplėšti dar prieš susidarant plutai sandariklio paviršiuje. Nedelsdami išlyginkite visus nelygius sandariklio kraštus.

Valymo priemonės

Šviežiai sandarikliu suteptas vietas galima valyti sausu arba tirpiu suvilgytu diskeliu.

Bet kokią sukietėjusį sandariklį galima pašalinti grandant (pvz., skustuvo peiliukais) arba naudojant specialų silikono šalinimo ploviklį.

Atkreipkite dėmesį

Siūlę reikia reguliariai valyti ir prižiūrėti.

Patalpoje, kurioje naudojamas sandariklis, užtikrinkite gerą nuolatinę oro apytaką.

Kietėjimo greitis priklauso nuo temperatūros, oro drėgmės ir siūlės matmenų. Esant žemai temperatūrai, mažam oro drėgnumui ar dideliems siūlės matmenims, kietėjimas vyksta lėčiau ir trunka ilgiau.

APRIBOJIMAI

Negalima „**Moment Universal**“ naudoti ant jautrių paviršių, nes galimos acto rūgšties reakcijos, kurios išsiskiria kietėjant.

Nerekomenduojama „**Moment Universal**“ naudoti konstrukciniam stiklinimui.

Nerekomenduojama „**Moment Universal**“ naudoti siūlėms, kurios tiesiogiai liečiasi su maistu.

Nerekomenduojama „**Moment Universal**“ naudoti baseinų siūlėms, akvariumo siūlėms ar naudoti po vandeniu.

Sandarikliu „**Moment Universal**“ užsandarintų siūlių negalima uždažyti (prastas dažų dengiamumas ir sukibimas).

Prieš tepant „**Moment Universal**“ ant dažyto pagrindo, dažai turi būti visiškai išdžiūvę ir sukietėję. Turint omenyje milžinišką dažų įvairovę, rekomenduojama iš anksto atlikti dažų suderinamumo bandymą.

Nerekomenduojama „**Moment Universal**“ sandarinti medžiagų, kurios laikui bėgant gali išskirti tam tikrus komponentus (butiliniam sandarikliui, EPDM gumai, polichloroprenui, bitumui ir kt.). Gali pakisti spalva arba suprastėti sukibimo savybės

Nerekomenduojama „**Moment Universal**“ naudoti ant natūralaus akmens (pvz., marmuro, granito). Natūraliam akmeniui reikia naudoti specialų natūralaus akmens silikoną.

Nerekomenduojama „**Moment Universal**“ tepti ant PMMA (Plexiglass®), švino, PTFE (Teflon®), polietileno ir polipropileno.

Tepdami ant jautrių paviršių, pirmiausia atlikite preliminarius bandymus, kad patikrintumėte, ar sandariklis jiems nepakenks.

BENDROJI INFORMACIJA

Sandėliavimas

Laikykite „**Moment Universal**“ sausoje patalpoje nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje.

Galiojimo trukmė yra 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikant originalioje gamintojo pakuotėje (galiojimo laikas nurodytas ant pakuotės).

Pakuotės

Plastmasinės (PE) kasetės

Spalvos

Balta

SVEIKATA IR SAUGA

Prieš naudodami produktą, perskaitykite jo medžiagos saugos duomenų lapą, kurį galima gauti pateikus prašymą.

„Šiame Techninių duomenų lape (TDL) pateikta informacija, įskaitant naudojimo rekomendacijas ir produkto taikymą, paremta mūsų žiniomis ir praktine produkto naudojimo patirtimi nuo šio TDL išleidimo datos. Produktą galima naudoti skirtingoms paskirtims, taip pat įvairiomis naudojimo ir darbinėmis aplinkos sąlygomis, kurių mes kontroliuoti negalime. Todėl „Henkel“ neatsako už mūsų produkto tinkamumą gamybos procesams ir sąlygoms, kurioms esant naudojate produktą, taip pat už paskirtį ir rezultatus. Primygtinai rekomenduojame patiems atlikti bandymus, kad nustatytumėte produkto tinkamumą.

Bet kokia atsakomybė dėl informacijos, pateiktos techninių duomenų lape ar kitoje rašytinėje ar žodinėje rekomendacijoje (-ose) dėl susijusio produkto, neįtraukta, išskyrus atvejus, kai aiškiai susitarta kitaip, ir išskyrus mirties ar kūno sužalojimo atvejus dėl mūsų aplaidumo, ir bet kokia atsakomybė pagal bet kurį taikomą privalomą įstatymą dėl atsakomybės už gaminius.“

„Henkel Balti OÜ“

Sõbra 61

Tartu 50106, Estija

Telefonas (+372) 7305 800

Svetainė www.moment-klijai.lt