



Pattex Parquet tmel

Tmel na parketové mezery

VLASTNOSTI

- jednosložkový
- plasticko-elastický
- v barvě dřeva
- brousitelný
- lakovatelný
- brání průniku vody, mikroorganismů a nečistot
- do mezer a pod parkety

POUŽITÍ

Pattex Parquet tmel je speciální jednosložkový parketový tmel na bázi polyakrylátu pro dřevěné parkety, laminátové podlahy, obložení stěn a dřevěné konstrukce s malou rozpínavostí. Slouží k vyplňování spár mezi jednotlivými parketami, k utěsnění spár v oblasti přechodů (např. mezi lištou a stěnou) a dveřních stupňů (např. mezi zárubní a prahem).

PŘÍPRAVA POVRCHU

Lepené povrchy musí být suché, nosné, zbavené prachu a mastnoty. U hlubokých mezer nad 10 mm je nutné použít vhodný podkladový plnicí materiál (např. šňůra z pěnové hmoty).

ZPRACOVÁNÍ

Kartuši seříznete nad závitem, našroubujete plastovou trysku a seříznete ji na odpovídající velikost mezery. Kartuši potom vložte do pistole a rovnoměrně vsťikujte do mezery. Pokud jde o vodnatý produkt, je třeba brát ohled na úbytek, t.j. mezera se nesmí plnit do roviny, ale těsnicí hmota musí přečnívat. Těsnicí tmel je možné v mokřem stavu (cca do 15 minut) vyhladit špachtlí navlhčenou ve vodě. Po uplynutí doby vytvrzení, nejdříve po 24 hodinách, je možné mezeru brousit. Přitom dbejte na to, aby jste vynaložili jen velmi malý brusný tlak.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Materiál zpracováváte při teplotě od +5 °C do +40 °C. Ihned po dokončení práce s tmelem očistěte pracovní nářadí vodou. Po vytvrzení nespotebovaného obsahu odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. Více informací naleznete v bezpečnostním listu produktu.

BALENÍ

Kartuše: 310 ml

SKLADOVÁNÍ

12 měsíců od data výroby při skladování v originálním uzavřeném balení v suchém a chladném prostředí. Chraňte před teplotami pod +5 °C.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Báze	akrylátová disperze	
Barva	dub, borovice/bříza, buk/jasan, buk/tm. třešeň, buk/sv. třešeň, tmavý dub, mahagon	
Specifická hmotnost	1,75 g/cm ³ (+0,05 g/cm ³)	
Tepelná odolnost	od -20 °C do +80 °C	
Teplota zpracování	od +5 °C do +40 °C	
Tvorba povlaku	10–20 minut	
Možnost brousit a lakovat	po 18–24 hodinách	
Úbytek objemu	cca 18 %	
Maximální přípustná celková deformace	cca 10 %	
Spotřeba:	velikost spáry	spotřeba
10x10 mm	100 ml/bm	kartuše/3 m
10x15 mm	150 ml/bm	kartuše/2 m

UPOZORNĚNÍ:

Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace. Uvedením těchto informací pozbývají dříve uvedené informace svoji platnost.

DISTRIBUTOR:

HENKEL ČR, spol. s r.o.
Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8
tel: 220 101 101
www.pattex.cz