

Pattex Sanitarni Express silikon

Sanitarni Express silikon odporen na plesni

KARAKTERISTIKE

- 100% acetoksi silikon
- Enostavno iztiskanje
- Gladko in sijajno po nanosu
- Odporen na ozon, UV žarke, vremenske razmere in staranje
- Vodoodporno
- Prijemanje na steklo, keramiko, steklene obarvane površine, eloksiran aluminij
- Odporen na nastanek plesni
- Izjemna odpornost proti krčenju, razpokanju in razbarvanju
- Ne vsebuje topil
- Visoka moč

PODROČJE UPORABE

- Tesnjenje sanitarnih spojev in podobnih aplikacij
- Tesnjenje spojev na nevpojnih površinah kot so steklo, steklene keramične ploščice
- Zasteklitev na aluminijastih okvirjih
- Tesnjenje oken in vrat
- Gradbeni spoji

PRIPRAVA POVRŠINE

Pattex Sanitarni Express silikon je takoj pripravljen za uporabo. Uporablja se s pomočjo pištote za kartušo. Vse površine morajo biti čiste, suhe, brez prahu in maščobe, ki lahko vpliva na oprijem silikona. Ostanke starih silikonov in drugih materialov kot so plesen, popolnoma odstranite (v kolikor je potrebno, uporabite odstranjevalec silikonov). Za razmaščevanje uporabite gobo namočeno v topilo (alkohol) in obrišite s čisto krpo. Za najboljše rezultate tesnjenja, zaščitite okolico z zaščitnim trakom.

Pattex Sanitarni Express silikon lahko uporabljamo na večini površin. Priporočamo, da na določenih površinah predhodno uporabite primeren predmaz, da zagotovite močan oprijem.



UPORABA

Odrežite zgornjo konico kartuše nad vijačnim navojem. Privijte plastični nastavek in diagonalno odrežite konico nastavka (pod kotom 45°C). Vstavite kartušo v pištolo. Posebno pozornost je potrebno nameniti tesnjenju ob robovih. Glajenje silikona omogoča dobro oprijemljivost silikona na površino. Na silikon razpršimo vodo z milom, ga speremo ter odstranimo presežne materiale. Če ste uporabljali trak, ga odstranite. Sveži silikon lahko odstranimo z milom in vodo; strjen material pa samo mehansko ali s silikonskim odstranjevalcem.

OPOZORILO

Pattex sanitarni silikon ne uporabljajte na občutljivih površinah (npr. baker, medenina, svinec, srebro), ki lahko reagirajo z očetno kislino, ki se sprosti med sušenjem. Ne priporoča se za bitumenske podlage na bazi naravne gume ali kloroprena. Ne priporoča se za površine, ki skozi čas izločajo komponente (butilna tesnila, EPDM gume, polikloropren itd.). Možna so razbarvanja. Ne uporabljajte za tesnjenje akvarija. Spoje ni možno barvati. Ne priporoča se za konstrukcijsko steklo. Ni primerno za površine, ki so v kontaktu s hrano ali za medicinsko uporabo. Ne priporoča se za tesnjenje spojev pod vodo ali tam, kjer je mogoč nastanek abrazije. Ne priporoča se uporaba na vpojnih površinah (npr. marmor, granit, naravni kamen). Pri uporabi na naravnem kamnu, uporabite posebni silikon za naravni kamen. Ne priporoča se za uporabo na PTFE ali polietilenu.

PRIPOROČILO

Ti tehnični podatki opisujejo lastnosti in uporabo izdelka, vendar ne morejo nadomestiti strokovne prakse. Pri uporabi je potrebno upoštevati vse ostale zahteve in ukrepe na področju zdravja in varnosti pri delu.

Proizvajalec zagotavlja kvaliteto materiala, vendar ne vpliva na delovne pogoje in pravilno uporabo. Ker se lahko pogoji uporabe lahko razlikujejo in so drugačni od navedenih, priporočamo, da pred uporabo preizkusite izdelek, da se prepričate ali je primeren za uporabo v pogojih v katerih delate.

SKLADIŠČENJE

18 mesecev od datuma proizvodnje, pri skladiščenju v suhem in hladnem prostoru in v originalnem pakiranju. Datum proizvodnje je odtisnjen na embalaži.

PAKIRANJE

Kartuša 280 ml

TEHNIČNI PODATKI

Nestrjen izdelek:

Vrsta silikona: acetoksi

Gostota: približno 1,02 g/ml

Temperatura nanašanja: +5°C do +40°C (odvisno od podlage in temperature zraka)

Čas nastanka kože (+23°C/50% relativna vlažnost): približno 14 min

Hitrost sušenja: približno 3 mm na dan

Barve: bela, prozorna

Strjen izdelek:

Trdnost: približno 22

Sprememba volumna: < 10%

Temperaturna odpornost: -30°C do +120°C

Razteznost: približno 160%

Vlečna trdnost: 0,55 MPa
