

# Pattex Sanitarni silikon

## Sanitarni silikon odporen na plesni

### KARAKTERISTIKE

- Nizko modularni
- Enostavno iztiskanje
- Gladko in sijajno po nanosu
- Odporen na ozon, UV žarke, vremenske razmere in staranje
- Vodoodporno
- Prijemanje na steklo, keramiko, steklene obarvane površine, eloksiran aluminij
- Odporen na nastanek plesni
- Dobra odpornost na običajna čistilna sredstva in večino kemikalij
- Odličen oprijem na večino neprepustnih površin kot so steklo, glazura in aluminij

### PODROČJE UPORABE

- Tesnjenje sanitarnih spojev in podobnih aplikacij
- Tesnjenje spojev okoli kopalnih kadi, umivalnikov, tuš kabin, v kuhinjah, na straniščih, aluminijastih profilih, ploščicah itd..
- Tesnjenje spojev v vlažnih prostorih

### PRIPRAVA POVRŠINE

Pattex Sanitarni silikon je takoj pripravljen za uporabo. Uporablja se s kartušo. Vse površine morajo biti suhe, brez prahu in maščobe, ki lahko vpliva na oprijem silikona. Ostanke starih silikonov in drugih materialov kot so plesen, popolnoma odstranite (v kolikor je potrebno, uporabite odstranjevalec silikonov). Za razmaščevanje uporabite gobo namočeno v topilo (alkohol) in obrišite s čisto krpo. Za najboljše rezultate tesnjenja, zaščitite okolico z zaščitnim trakom. Pattex Sanitarni silikon lahko uporabljamo na večini površin. Priporočamo, da na določenih površinah predhodno uporabite primeren predpremaz, da zagotovite močan oprijem.



### UPORABA

Odrežite zgornjo konico kartuše nad vijačnim navojem. Privijte plastični nastavek in diagonalno odrežite konico nastavka (pod kotom 45°C). Vstavite kartušo v pištolo. Posebno pozornost je potrebno nameniti tesnjenju ob robovih. Glajenje silikona omogoča dobro oprijemljivost silikona na površino. Na silikon razpršimo vodo z milom, ga speremo ter odstranimo presežne materiale. Če ste uporabljali trak, ga odstranite. Sveži silikon lahko odstranimo z milom in vodo; strjen material pa samo mehansko ali s silikonskim odstranjevalcem

### OPOZORILO

Pattex sanitarni silikon ne uporabljajte na občutljivih površinah (npr. baker, medenina, svinec, srebro), ki lahko reagirajo z očetno kislino, ki se sprosti med sušenjem. Ni priporočljivo za strukturno steklo. Ni primerno za površine, ki so v stiku s hrano ali za medicinsko uporabo. Ne priporoča se za bazene, akvarije ali za uporabo pod vodo. Spoje ni mogoče barvati. Pred nanosom Pattex Sanitarnega silikona, morejo biti barvane površine popolnoma suhe. Priporoča se testiranje podlage pred samim nanosom. Ne priporoča se za površine, ki skozi čas izločajo komponente (butilna tesnila, EPDM gume, polikloropren itd.) Pri nanosu na naravni kamen uporabljajte poseben silikon za naravni kamen. Ne priporočljivo za uporabo na PTFE ali polietilenu.

## PRIPOROČILO

Ti tehnični podatki opisujejo lastnosti in uporabo izdelka, vendar ne morejo nadomestiti strokovne prakse. Pri uporabi je potrebno upoštevati vse ostale zahteve in ukrepe na področju zdravja in varnosti pri delu.

Proizvajalec zagotavlja kvaliteto materiala, vendar ne vpliva na delovne pogoje in pravilno uporabo. Ker se lahko pogoji uporabe lahko razlikujejo in so drugačni od navedenih, priporočamo, da pred uporabo preizkusite izdelek, da se prepričate ali je primeren za uporabo v pogojih v katerih delate.

## SKLADIŠČENJE

18 mesecev od datuma proizvodnje, pri skladiščanju v suhem in hladnem prostoru in v originalnem pakiranju. Datum proizvodnje je odtisnjen na embalaži.

## PAKIRANJE

Kartuša 280 ml

## TEHNIČNI PODATKI

Nestrjen izdelek:

Vrsta silikona: acetoksi

Gostota: približno 0,95 – 0,98 g/ml

Temperatura nanašanja: +5°C do +40°C (odvisno od podlage in temperature zraka)

Čas nastanka kože (+23°C/50% relativna vlažnost): približno 15 min

Hitrost sušenja: približno 2 mm na dan

Barve: bela, prozorna

Strjen izdelek:

Trdnost: približno 17

Sprememba volumna: približno 30%

Temperaturna odpornost: -30°C do +120°C

Razteznost: približno 150%

Elastičnost: približno 95%

---