

Loctite Super Bond Original

CARACTERISTICI

LOCTITE® Super Bond Original este un adeziv instant, lichid, monocomponent. Este destinat pentru uz casnic și formează lipituri rezistente între materiale uzuale dintr-o gamă largă. Este adezivul ideal pentru lipirea materialelor precum plastic, cauciuc, metale, lemn, ceramică, piele, țesături, carton și hârtie.

Viteza de lipire: Aderență inițială în 5 până la 30 de secunde, în funcție de substrat.

Rezistența lipiturii (ISO 4587): 10 până la 20 N/mm2 (tracțiune și forfecare) în 12 până la 24 de ore, în funcție de substrat.

Rezistență triplă:

Temperatură: rezistă la temperaturi joase de până la -50°C și, în caz de expunere de scurtă durată, până la +120°C.

Apă: Este rezistent la apă conform standardului EN204-D3, iar lipiturile ceramice pot rezista la >100 cicluri în mașina de spălat vase (în condiții de laborator controlate).

Șocuri: Lipiturile pe aluminiu rezistă la peste 50 x căderi de la 1 metru pe o suprafață de beton.



DATE TEHNICE

Compoziție	Cianoacrilat de etil
Aspect	Lichid transparent
Densitate	1,05 g/cm3 @ 20 °C
Vâscozitate	30 - 300 mPa.s
Pachet	Tub de 4g, 2 x 4g
Siguranță	A se vedea SDS (fișa cu date pentru siguranță) 1972612
Termen de valabilitate dacă este păstrat la 2-8 °C	36 de luni fără a fi deschis

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- ▶ Asigurați-vă ca toate suprafețele care trebuie lipite să fie curate, uscate și bine potrivite.
- ▶ Evitați contactul adezivului cu pielea.
- ▶ Aplicați o cantitate minimă de LOCTITE® Bond Original pe una dintre suprafețele care trebuie să fie lipite.
- ▶ Puneți imediat piesele împreună și mențineți o presiune manuală timp de cel puțin 1 minut.
- ▶ Lăsați piesele nesolicitate timp de 10 minute sau, de preferință, lăsați-le așa peste noapte, pentru a permite să se obțină rezistența completă a lipiturii.
- ▶ Evitați scurgerile și protejați suprafețele de lucru.
- ▶ Pentru cele mai bune rezultate, lipiturile trebuie să fie realizate la temperatura camerei (15-30°C) și la minimum 30% umiditate relativă.
- ▶ Pentru o durată de folosință optimă a produsului, ștergeți duza cu un șervețel pentru a îndepărta adezivul în exces, puneți la loc capacul și păstrați pachetul într-un loc răcoros și uscat.

LIMITĂRI

- ▶ Nu utilizați pe suprafețe prăfuite, murdare sau umede.
- ▶ Nu este adecvat pentru a lipi polipropilenă, polietilenă, PTFE, cauciuc siliconic, sticlă, suprafețe vitrate, piele foarte moale sau materiale din spumă.
- ▶ Nu utilizați niciodată pentru a lipi ansambluri care vor conține lichide fierbinți sau obiecte care sunt expuse la temperaturi ridicate pentru perioade lungi de timp.
- ▶ Performanța optimă de lipire este atinsă într-un mediu uscat.

DEPOZITARE

A se păstra într-un loc răcoros și uscat, ferit de accesul copiilor.

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ

Înainte de a utiliza produsul, consultați fișa tehnică de securitate aferentă materialului, disponibilă la cerere.