LOCTITE®

Super Bond creative

Perfect Pen



CARACTERISTICI

LOCTITE® Super Bond Creative - Perfect Pen este un adeziv instant, de tip gel, monocomponent, pus într-un pachet convenabil ca un stilou care se poate presa, pentru o dozare precisă. Această formulă fără prelingere poate fi utilizată pe suprafețe verticale sau deasupra capului. Este destinat pentru uz casnic și formează lipituri rezistente între materiale uzuale dintr-o gamă largă. Este adezivul ideal pentru lipirea materialelor precum plastic*, cauciuc, metale, lemn, ceramică, piele, țesături, carton și hârtie.
* În afară de: PE, PP, PTFE.
Viteza de lipire: Aderență inițială în 5 până la 30 de secunde, în funcție de substrat.
Rezistența lipiturii (ISO 4587): 10 până la 20 N/mm2 (tracțiune și forfecare) în 12 până la 24 de ore, în funcție de substrat. Este rezistent la apă conform standardului EN204-D3, iar lipiturile ceramice pot rezista la >50 cicluri în mașina de spălat vase (în condiții de laborator controlate).

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Asigurați-vă ca toate suprafețele care trebuie lipite să fie curate, uscate și bine potrivite.
- Evitați contactul adezivului cu pielea.
- Înșurubați în bază piesa de închidere a duzei prin rotire în sensul acelor de ceasornic, până când sunetul clic se oprește. Scoateți capacul.
- Apăsați ușor cele două plăcuțe de presare din cauciuc de pe stilou pentru a aplica o cantitate minimă de LOCTITE® Super Bond Creative - Perfect Pen pe una dintre suprafețele care trebuie să fie lipite.
- Puneți imediat piesele împreună și mențineți o presiune manuală timp de cel puțin 1 minut.
- Lăsați piesele nesolicitate timp de 10 minute sau, de preferință, lăsați-le așa peste noapte, pentru a permite să se obțină rezistența completă a lipiturii.
- Evitați scurgerile și protejați suprafețele de lucru.
- Pentru cele mai bune rezultate, lipiturile trebuie să fie realizate la temperatura camerei (15-30°C) și la minimum 30% umiditate relativă.
- Pentru o durată de folosință optimă a produsului, ștergeți duza cu un șervețel pentru a îndepărta adezivul în exces, puneți la loc capacul și păstrați pachetul într-un loc răcoros și uscat.

DATE TEHNICE

Compoziție	Cianoacrilat de etil
Aspect	Lichid transparent
Densitate	1,1 g/cm3 @ 20 °C
Vâscozitate	Gel fără prelingere
Pachet	Ca un stilou care se poate strânge, de 3g / 4g
Siguranță	A se vedea SDS (fișa cu date pentru siguranță) 1590823
Termen de valabilitate dacă este păstrat la 2-8 °C	30 de luni fără a fi deschis

LIMITĂRI

- Nu utilizați pe suprafețe prăfuite, murdare sau umede.
- Nu este adecvat pentru a lipi polipropilenă, polietilenă, PTFE, cauciuc siliconic, sticlă, suprafețe vitrate, piele foarte moale sau materiale din spumă.
- Nu utilizați niciodată pentru a lipi ansambluri care vor conține lichide fierbinți.
- Performanța optimă de lipire este atinsă într-un mediu uscat.

DEPOZITARE

A se păstra într-un loc răcoros și uscat, ferit de accesul copiilor.

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ

Înainte de a utiliza produsul, consultați fișa tehnică de securitate aferentă materialului, disponibilă la cerere.

Henkel