


CM 77 ULTRAFLEX

Adeziv multifuncțional pe bază de silan modificat pentru aplicări flexibile ale placajelor ceramice și ale altor placaje, pe toate suporturile dificile



CARACTERISTICI

- ▶ durată de viață mare, aderență maximă
- ▶ lipire flexibilă permanentă
- ▶ nu necesită amorsare pe majoritatea suprafețelor suport
- ▶ gata de utilizare
- ▶ adeziv multifuncțional pentru aplicarea tuturor tipurilor de materiale
- ▶ timp de întărire ajustabil
- ▶ rezistent la acțiuni ale substanțelor chimice
- ▶ fără solvent și fără apă
- ▶ fonoizolant până la 10 dB



DOMENII DE UTILIZARE

Ceresit CM 77 este utilizat la montarea plăcilor ceramice, pentru lipirea dalelor de marmură, pietrei naturale și clincher și pentru plăcile de PAL și OSB tratate corespunzător.

De asemenea, poate fi utilizat pentru lipirea elementelor structurale, a elementelor prefabricate, secțiunilor și profilelor. Se poate utiliza atât la interior, cât și la exterior.

Ceresit CM 77 asigură o lipire durabilă pe toate suprafețele dificile, în special când este utilizat pe suprafețe expuse vibrațiilor.

Se poate folosi, fără grunduire prealabilă, pentru lipiri pe suprafețe de metal, lemn, beton, tencuieli pe bază de ciment, șape pe bază de ciment (vechi de cel puțin 28 zile), plăci din fibrociment, plăci de PAL, OSB, placaje ceramice existente și placaje din piatră artificială pe pardoseli încălzite. De asemenea, Ceresit CM 77 este utilizabil pe beton proaspăt sau șape proaspete.

În acest caz este important să se aplice pe suprafață, amorsa Ceresit R755, înainte de aplicarea adezivului. Ceresit CM 77 este recomandat pentru zone cu expunere la substanțe chimice, în spații permanent umede cum ar fi spălătorii auto, centre spa, bucătării comerciale, berării, silozuri, curățătorii, grajduri, bazine de înot și laboratoare. Ceresit CM 77 este un adeziv perfect pentru construcții vechi și noi, pentru interior și exterior.



PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Ceresit CM 77 aderă pe toate suprafețele compacte, cu capacitate portantă, curate, uscate și fără substanțe ce ar putea împiedica aderența. Suprafețele trebuie să fie perfect plane, fără denivelări, iar golurile trebuie umplute cu min. 12 ore înainte de aplicarea adezivului.

MOD DE APLICARE

Aplicați Ceresit CM 77 folosind metoda "în pat subțire". Pulverizați stratul de adeziv cu cantități mici de apă, pentru a accelera procesul de întărire. Important: Apa nu trebuie să bălăască în urmele lăsate de mistria de aplicare. Dacă lucrul este întrerupt pentru un timp mai îndelungat, închideți găleata. Acoperiți adezivul în găleată cu o folie de plastic dacă acesta va fi depozitat pentru o perioadă mai lungă. Adezivul rămas trebuie aplicat în decurs de maxim 3 săptămâni de la deschiderea găleții. Când se aplică placaje ceramice care vor fi utilizate în condiții dificile, de exemplu în centre spa, bazine de înot, sau spații tehnice este necesar să se etanșeze toată suprafața cu hidroizolație epoxidică - Ceresit CL 72 sau cu membrană de hidroizolație Ceresit CL 69. În zonele de muchii, colțuri și rosturi de dilatație înglobați

banda de etanșare Ceresit CL 152 și manșetele speciale pentru colțuri și străpungeri Ceresit CL 86/CL 87.

Excesul de adeziv în stare proaspătă poate fi îndepărtat cu șervețele speciale Tangit. A nu se utiliza apă pentru curățare. După întărire, adezivul poate fi îndepărtat numai mecanic. Imediat după utilizare, curățați uneltele cu o cârpă uscată, dacă este necesar și cu puțin ulei. Îervețelele speciale Tangit pot fi utilizate și pentru curățarea uneltelor de lucru. Rosturile pot fi chituite după 24 ore.

RECOMANDĂRI

Ceresit CM 77 este un adeziv pe bază de silan al cărui proces de întărire are loc în contact cu apa. De aceea nu este posibilă curățarea uneltelor și a suprafețelor cu apă.

Curățați suprafețele înainte cu cârpe uscate. Reziduurile de adeziv pot fi îndepărtate cu alcool, ulei sau diluant de vopsea. Îndepărtați pelicula întărită de adeziv care s-ar putea forma în ambalaj din cauza depozitării necorespunzătoare.

Nu o mixați împreună cu restul de adeziv.

Închideți bine găleata după utilizare. În timpul și după aplicare, în perioada procesului de întărire, se va asigura o ventilație corespunzătoare în încăperi. Trebuie evitat consumul de alimente și fumatul în timpul aplicării.

DEPOZITARE

12 luni dacă ambalajul este bine închis în spații răcoroase și uscate. Închideți bine găleata după utilizare.

AMBALARE

Găleți din plastic de 8 kg.

DATE TEHNICE

Bază:	adeziv pe bază de rășini reactive, în amestec cu materiale de umplură și aditivi
Culoare:	alb
Densitate:	1,6 kg/ dm ³
Temperatură de aplicare:	de la +5°C până la +35°C
Timp deschis:	aprox. 45 minute
Alunecare pe verticală:	≤ 0,2 mm
Gata de chituit:	după 24 ore
Rezistență la agenți chimici:	după 7 zile
Rezistență la temperatură când este total întărit:	de la -30°C până la +60°C
Aderență:	≥ 2 N/mm ² în orice condiții de încercare
Fonoizolant:	până la 10 dB

Consum orientativ:

Dimensiune dinți mistrie (mm)	Consum (kg/m ²)
3	1,3
4	1,4
6	3,0
8	3,4