

CS 11

Etanșant acrilic pentru reparații

CARACTERISTICI

- ▶ după aplicare se poate vopsi
- ▶ conține apă, fără solvent inflamabil
- ▶ plastico - elastic
- ▶ aderă și pe suprafețe umede, absorbante

DOMENII DE UTILIZARE

Ceresit Acryl CS 11 este recomandat pentru a etanșa:

- ▶ Închiderea rosturilor la tocurele de ferestre și uși
- ▶ Etanșarea tocurelor, jaluzelelor, a pervazurilor și a treptelor de scări
- ▶ Chituirea fisurilor din tencuială și zidărie, atât în interior, cât și în exterior
- ▶ Închiderea rosturilor din beton
- ▶ Îmbinarea colțurilor
- ▶ Peste acesta se poate gletui și se poate vopsi cu orice vopsele sau lacuri

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Suprafețele de contact trebuie să fie curățate de praf, rugină, ulei sau alte impurități. Fără amorsă, poate fi aplicat pe suprafețe de aluminiu eloxat. Se poate aplica și pe suprafețe puțin umede. În cazul lacurilor, al materialelor plastice sau al altor suprafețe decât cele amintite mai sus, se vor face testări preliminare.

MOD DE APLICARE

Se recomandă folosirea pistolului manual sau a celui cu aer comprimat. În cazul rosturilor de la racordurile care nu sunt expuse la mișcări sau deplasări, se recomandă o etanșeizare de minimum 5 mm. Rosturile se vor umple complet și fără incluziuni de aer. Denivelările se pot corecta cu șpaclu sau pensula. Fie sculele, fie suprafețele se vor umezi în prealabil. Rostul proaspăt umplut va fi protejat de apă sau ploaie până când suprafața se va întări. Produsul nu se va folosi la rosturile expuse în permanență la acțiunea apei: bazine de înot, recipiente de apă. Pentru spălarea resturilor proaspete se va utiliza apă. Vom avea grijă ca produsul din rost să nu fie spălat cu apă. Sculele se vor spăla imediat după utilizare, cu apă.

RECOMANDĂRI

Ceresit Acryl CS 11 nu se va utiliza pentru: rosturile de dilatare la construcțiile supratere, subacvatice, expuse în permanență la apă (de ex. domeniul sanitar, pavele în exterior). Prepararea nu se va face la o temperatură de sub +5°C. Sculele utilizate se vor spăla imediat cu apă. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În caz de contact cu pielea spălați



cu multă apă și cu săpun. Tratați pielea afectată cu o cremă regeneratoare. În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă. Dacă este necesar, solicitați îngrijire medicală.

DATE TEHNICE

Duritate:	Shore A: cca. 30
Densitate:	cca. 1,60 g/cm ³
Rezistența la temperatură:	-30°C până la +80°C (după întărire)
Temperatura optimă de aplicare:	de la +5°C până la +40°C
Formarea peliculei:	cca. 25 min.
Timp de întărire:	2,5 mm/zi

Consum orientativ:

Dimensiunea rostului:	ml	Metru liniar
Rost 3 X 5 mm	15	20
Rost 3 X 5 mm	36	8
Rost 3 X 5 mm	100	3
Rost 3 X 5 mm	200	1,5

DEPOZITARE

Temperatura minimă este de +2°C. Produsul se va păstra în locuri răcoroase și uscate. Termen de valabilitate 18 luni de la data înscrisă pe flacon.

CULORI

Alb.

AMBALARE

Cartuș de 280 ml.



Calitate pentru profesioniști