

# CT 126

CE

## Glet pentru interior

**Pe bază de ipsos aditivat pentru denivelări de la 2 la 10 mm. Se folosește pentru egalizarea suprafetelor și umplerea denivelărilor între 2 și 10 mm și obținerea de suprafete netede pe pereti și plafoane în interiorul clădirilor**

### CARACTERISTICI

- permite realizarea de straturi de până la 10 mm
- rezistență mare, în timp scurt
- grad mare de aderență
- finisaj alb mat, de foarte bună calitate
- rezistență la fisurare în strat gros

### DOMENII DE UTILIZARE

Gletul Ceresit CT 126 este destinat acoperirii suprafetelor tencuite în mod tradițional și a suprafetelor betoanelor. Finisarea se poate face în mod tradițional prin șlefuire cu glasspapier sau prin netezire cu fierul de glet, cu puțin timp înainte de întărirea materialului aplicat pe perete. Ceresit CT 126 permite egalizarea suprafetelor prin încărcări de până la 10 mm într-un singur strat. Suprafața gletuită cu Ceresit CT 126 va deveni perfect netedă și de un alb mat. Dacă se dorește, gletul poate fi vopsit după uscare cu vopseluri de dispersie sau pe bază de solventi organici. Ceresit CT 126 se pretează, de asemenea, la lipirea plăcilor de gips carton, a pâslei, a elementelor decorative din ipsos sau a materialelor spongioase. Acest glet poate fi folosit în interiorul clădirilor în locuri uscate, fără umiditate permanentă.

### PREGĂTIREA SUPRAFETEI DE BAZĂ

CT 126 poate fi utilizat pe suprafete uscate, dense, rugoase și curate, lipsite de substanțe antiaderente (grăsimi, bitumuri, praf). Se aplică pe beton, tencuială tradițională, vopseluri de dispersie (rezistente), plăci de gips-carton. Straturile superficiale, nerezistente, vor fi înlăturate. Zugrăvelile pe bază de cleuri sau var vor fi obligatoriu înlăturate în totalitate, vor fi răzuite după o udare prealabilă și apoi spălate cu apă. Suprafetele din beton și tencuiala tradițională pot fi reparate cu mortarul Ceresit CT 29. Suprafetele lucioase pe care au fost aplicate vopseluri de ulei vor fi asperzate cu glasspapier și apoi desprăfuite. Suprafetele absorbante (ipsos, BCA, tencuiala pe bază de var-ciment) vor fi grunduite cu Ceresit CT 7.



### MOD DE APLICARE

Ceresit CT 126 se va introduce în cantitatea măsurată de apă rece și curată și se va amesteca cu ajutorul unui mixer electric până la obținerea unei mase uniforme, fără aglomerări. După 3-5 minute se va amesteca din nou. Nu se vor folosi recipiente și ustensile ruginute, murdare sau cu urme de alte substanțe (vopsea, glet întărit, diluanți etc.).

Astfel preparat, gletul Ceresit CT 126 se va aplica în strat uniform pe suport, cu ajutorul fierului de glet. Suprafața gletuită se poate finisa prin lisare sau după uscare cu fierul de glet cu puțin timp înainte ca materialul să facă priză. După uscare, suprafața poate fi șlefuită cu glasspapier. Praful care se va aşeza pe suprafață va fi măturat cu o măturică moale. Se va executa chituirea finală a eventualelor neregularități cu gletul Ceresit CT 127 și apoi șlefuirea zonelor chituite.

Pentru realizarea unui finisaj final de mare finețe se poate folosi gletul Ceresit CT 127 pentru obținerea de suprafete de un alb imaculat.

În cazul utilizării Ceresit CT 126 în scopul fixării plăcilor sau a elementelor decorative, masa preparată se va aplica punctat

pe perimetru suprafeteelor de montare. Elementul respectiv se va așeza pe locul dorit apoi, se va apăsa tare, după care se va curăța surplusul de material.

Atât instrumentele, cât și locurile care au fost murdărite cu acest glet se vor spăla cu apă, iar resturile întărite vor fi înlăturate mecanic. Masa pregătită trebuie utilizată într-un interval de aprox. 40 - 60 minute de la preparare.

Notă:

Lucrările se vor face în condiții lipsite de umezeală, la o temperatură a aerului și a suportului cuprinsă între 5°C și 30°C. Toate datele tehnice prezentate se referă la condiții de temperatură de 20°C și umiditate relativă a aerului de 60%. În alte condiții, parametrii materialului pot suferi modificări. În cazul contactului materialului cu ochii, aceștia se vor clăti din abundență cu apă și se va solicita sfatul medicului.

## RECOMANDĂRI

Producătorul garantează calitatea produsului, dar nu poate influența condițiile și modul lui de utilizare. În cazul unor situații neclare (atipice) se recomandă efectuarea unor încercări proprii de utilizare a produsului.

## DEPOZITARE

În spații uscate se poate păstra timp de 12 luni.

## AMBALARE

Saci din hârtie 5 kg și 20 kg.

## DATE TEHNICE

Compoziție:	amestec de ipsos cu compuși minerali și aditivi
Densitate:	0,9 kg/dm <sup>3</sup>
Proporția amestecului:	cca. 1,8 litri apă/5 kg CT 126 cca. 7 litri apă/20 kg CT 126
Timp de punere în operă:	40 - 60 minute
Temperatură de punere în operă:	+5°C până la +30°C
Consum orientativ:	1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm
Aderență la suport:	≥ 0,4 N/mm <sup>2</sup>
Rezistență la încovoiere:	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
Rezistență la compresiune:	≥ 2 N/mm <sup>2</sup>
Timp de uscare:	cca. 24 ore/strat de 5 mm



**1803**

**HENKEL ROMÂNIA S.R.L.,**  
Str. Ioniță Vornicul nr. 1-7, sector 2,  
020325, București, România

**07**

**EN 13279-1**

**00313**

Tencuială de uz general pe bază de ipsos pentru utilizare la interior

**EN 13279 : B2/20/2**

Izolare la sunetul aerian direct

**NPD**

Rezistență la compresiune, N/mm<sup>2</sup>

**≥ 2,0**

Rezistență la încovoiere, N/mm<sup>2</sup>

**≥ 1,0**

Rezistență termică

**NPD**

Reacție la foc

**A1**



Calitate pentru profesioniști