

P 625

Adeziv poliuretanic bicomponent pentru parchet

Adeziv premium, bicomponent poliuretanic pentru lipirea parchetului

CARACTERISTICI

- ▶ fără solvent
- ▶ întărire rapidă
- ▶ lipire cu rezistență mare
- ▶ certificat conform GEV EMICODE EC1, emisii poluante scăzute
- ▶ recomandat pentru toate tipurile de parchet
- ▶ recomandat pentru esențe exotice

DOMENII DE UTILIZARE

Adeziv bicomponent poliuretanic pentru lipirea parchetului masiv, a podelelor laminate (laminatului) și a blocurilor din lemn. Ceresit P 625 se folosește pentru lipirea parchetului pe suprafețe absorbante sau neabsorbante, indiferent de esență sau dimensiuni.

ALTE INFORMAȚII

Fără solvenți, bicomponent poliuretanic. Produs certificat GEV EMICODE EC1 (emisii poluante scăzute). Ușor de amestecat și aplicat. Întărire rapidă cu rezistență finală mare.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Pentru toate suporturile minerale trebuie măsurată umiditatea. Dacă umiditatea este prea mare (>2% CM), este necesară o membrană Ceresit pentru hidroizolație (în funcție de umiditatea din suport putem folosi R 740 sau R 755, întotdeauna în dublu strat). Suportul trebuie să nu aibă defecte structurale, să nu sune a gol, să aibă rezistență la compresiune (>30 N/mmp) și smulgere (>1,5 N mmp), să fie uscat (permanent), fără lapte de ciment și praf, fără contaminări sau tratamente care ar slăbi aderența. Suprafețele se șlefuiesc (mecanizat) cu monodiscul (buferul) la care discul are granulația abrazivului de 24 (sau 40). După șlefuire se aspiră suprafața.

Dacă lipirea se face pe șapă autonivelantă, nu este nevoie de amorsare; dacă avem însă șapă grosieră ce corespunde din punct de vedere tehnic, suprafața trebuie tratată cu amorsă (contactați serviciul tehnic).

MOD DE APLICARE

Adezivul Ceresit P 625 trebuie aplicat pe suport cu spatula potrivită. Alegerea lamei spatulei depinde de tipul parchetului. Asigurați-vă că întinderea adezivului este potrivită. Lipiți parchetul conform cu recomandările producătorului. Aplicați Ceresit P 625 în condiții ambientale minime și conform prescrierilor din standardele europene și naționale. Ceresit P 625 este livrat



în 2 găleți separate (componenta A și componenta B). Turnați componenta B (întăritorul) în componenta A (rășina). Amestecați cu un mixer cele 2 componente (400-600 rot/min). Nu amestecați manual. Aplicați adezivul pe suport cu spatula potrivită (B11 sau B15). Aplicați parchetul imediat pe patul de adeziv proaspăt, asigurând transfer total de adeziv. Asigurați-vă că lemnul are contact total cu adezivul atât în timpul lipirii, cât și pe timpul întăririi adezivului. Timpul de lucru la Ceresit P 625 este de aproximativ 60 de minute (în cazul unor temperaturi ridicate acesta scade drastic). Adezivul întărit nu mai poate fi folosit pentru altă lipire. Parchetul poate fi rașchetat după 24 (48) ore.

INFORMAȚII UTILE

Xn=Periculos, conține 4.4' - Metil- difenildiisocianat. Nu înghițiți. Dacă produsul a intrat în contact cu ochii clătiți cu multă apă și consultați un medic imediat. Nu inhalați vapori. Purtați echipament de protecție adecvat: mănuși, ochelari de protecție, îmbrăcăminte etc. Pentru alte sfaturi, vă rugăm să citiți fișele de siguranță Ceresit, disponibile la cerere.

DEPOZITARE

În ambalajul original la temperaturi de peste 0°C, în loc uscat și răcoros.

TERMEN DE VALABILITATE

În ambalajul original, 12 luni de la data fabricației, în condiții ambientale normale.

AMBALARE

Găleți din plastic de 8 kg (52 bucăți/palet) și 12 kg (39 bucăți/palet).
Începând din 14 septembrie 2012 s-a renunțat la ambalajul de 6 kg.

DEȘEURI

Nu turnați în canalizare. Păstrați produsul pentru o utilizare ulterioară, iar dacă a depășit termenul de garanție amestecați-l și aruncați-l conform regulamentelor locale. Aruncați bidoanele goale conform regulamentelor locale sau în tomberoanele corespunzătoare.

Informația conținută mai sus este generală și nu este potrivită oricărei suprafețe suport, proiect sau sistem. Informația se bazează pe experiența noastră de până azi și pe rezultatele unor continue și atente teste. Variatele condiții și metode de utilizare vor influența aplicarea acestui produs. Performanța optimă a produsului depinde de judecata profesională a utilizatorului și a conformității ei cu: practica comercială, standardele aplicabile și codurile de practică pentru instalare (care sunt factori în afara controlului nostru).

Apariția acestei fișe tehnice Ceresit face ca informația anterioară referitoare la produs să devină perimată.


Trebuie respectate instrucțiunile de utilizare ale producătorilor de parchet!

DATE TEHNICE

Culoare:	albă (componenta A) maron (componenta B)
Vâscozitate:	pastă (componenta A) lichid (componenta B)
Densitate:	aprox. 1,6 kg/litru (componenta A) aprox. 1,2 kg/litru (componenta B)
Consum acoperire cu spatula B3: cu spatula B11:	800 - 1.100 grame/mp 1.000-1.300 grame/mp
Timpi de uscare condiții ambientale normale	
Timp deschis:	nu
Întărire:	aproximativ 60 minute
Gata pentru trafic:	aproximativ 24 ore
Întărire totală:	aproximativ 7 zile
Stabilitate termică la transport și depozitare:	între 0°C și +50°C
Stabilitate termică după uscare:	până la +50°C

Informațiile sus menționate se aplică unor condiții ambientale normale; temperatura 20°C și 55% umiditate relativă a aerului.

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ

 Xn=Periculos, conține 4.4' - Metil- difenildiisocianat
Nu înghițiți. Dacă produsul a intrat în contact cu ochii clătiți cu multă apă și consultați un medic imediat.
Nu inhalați vapori. Purtați echipament de protecție adecvat: mănuși, ochelari de protecție, îmbrăcăminte etc. Pentru alte sfaturi, vă rugăm să citiți fișele de siguranță Ceresit, disponibile la cerere.

Informația conținută mai sus este generală și nu este potrivită oricărei suprafețe suport, proiect sau sistem. Informația se bazează pe experiența noastră acumulată până azi și pe rezultatele unor continue și atente teste. Variatele condiții și metode de utilizare vor influența aplicarea acestui produs.
Performanța optimă a produsului depinde de judecata profesională a utilizatorului și a conformității ei cu: practica comercială, standardele aplicabile și codurile de practică, care sunt factori în afara controlului nostru. Aplicarea, folosirea și prelucrarea produselor noastre se realizează în afara posibilității noastre de control și supervizare și reprezintă exclusiv responsabilitatea dumneavoastră. Apariția acestei fișe tehnice Ceresit face ca informația anterioară referitoare la produs să devină perimată.

