



MOMENT CF 850

Ancoră chimică pentru ancorări puternice

PENTRU FIXAREA OBIECTELOR SUSPENDATE

CARACTERISTICI

- proprietăți termice și mecanice foarte bune
- după întărire, devine impermeabilă
- soluția ideală pentru fixări dificile în interiorul și exteriorul casei

DOMENII DE UTILIZARE

- fixare obiecte sanitare suspendate, instalații de aer condiționat, balustrade, antene satelit, iluminat stradal, uși de grilaj, rafturi, cabluri, legături conducte etc.
- cărămidă, beton sau piatră (Atenție! Piatra naturală se poate decolora; verificați în prealabil).

AMBALARE

- cartuș din plastic 850 ml, 12 buc. / bax



Moment_CF 850_TDS_08_2020



PROPRIETĂȚI

Se aplică cu pistol normal aplicator de cartușe și cu mixerul static. Rezistă la temperaturi de până la +80°C, pentru perioade scurte de timp rezistă până la +120°C. Temperatura de aplicare a tubului trebuie să fie de minimum +20°C. Rezistența chimică redusă. Temperatură de depozitare de la +5°C până la +25°C. Termen de valabilitate: 18 luni de la data de fabricație.

RECOMANDĂRI

A se folosi la temperaturi de peste +10°C. Curățați uneltele cu apă imediat după folosire. Nu este recomandat pentru polietilenă,

polipropilenă și oglinzi. După folosire, cartușele trebuie închise. Resturile de material nu se aruncă în rețeaua de canalizare. Conține metacrilat de 2-hidroxietil. Iritant pentru ochi și pentru piele. Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea. Persoanele care sunt alergice la acrilati și la peroxizi trebuie să evite lucrul cu acest produs. În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă și consultați medicul. Purtați echipament de protecție corespunzător, mănuși și mască de protecție pentru ochi/față. Păstrați ambalajul închis ermetic, într-un loc răcoros. A se păstra departe de murdărie, rugină, baze, acizi și acceleratori.

DATE TEHNICE / BETON							
greutate recomandată maximă				bolțuri de ancorare			
diametru bolț (mm)			M8	M10	M12	M16	M20
încărcare	beton ≥ C20/25	F _{rec.} [kN]	4,7	7,1	10,0	11,2	18,8

F_{rec.} [kN] = factor de siguranță calculat după ETAG.
Valori valabile pentru bolțuri de ancorare de 5,8 din zinc galvanizat / A4-70

DATE TEHNICE / CĂRĂMIDĂ CU GOLURI						
greutate recomandată maximă			diblu de ancorare			
diametru bolț (mm)			M6	M8	M10	M12
greutate recomandată (tensiune transversală, tensiune angulară sub orice unghi)	cărămidă cu goluri	F _{rec.} [kN] ≥ Hlz 4	0,3	0,3	0,3	0,3
		F _{rec.} [kN] ≥ Hlz 6	0,4	0,4	0,4	0,4
		F _{rec.} [kN] ≥ Hlz 12	0,7	0,8	0,8	0,8
	cărămidă cu goluri tencuită	F _{rec.} [kN] ≥ KSL 4	0,3	0,4	0,4	0,4
		F _{rec.} [kN] ≥ KSL 6	0,4	0,6	0,6	0,6
		F _{rec.} [kN] ≥ KSL 12	0,7	0,8	0,8	0,8
	bloc beton ușor cu goluri	F _{rec.} [kN] ≥ Hbl 2	0,3	0,3	0,3	0,3
		F _{rec.} [kN] ≥ Hbl 4	0,5	0,6	0,6	0,6
	bloc beton cu goluri	F _{rec.} [kN] ≥ Hbn 4	0,5	0,6	0,6	0,6