

LOCTITE 60sec. Universal

Najbrži Loctite univerzalni lepak

OSOBINE

LOCTITE 60 sec. Universal Glue je brz, univerzalan, jednokomponentan lepak koji stvara snažne veze između širokog izbora materijala. Lepak je idealan za kućnu upotrebu u gel formuli koja ne kaplje i stoga se može koristiti za vertikalne površine. Idealan je za lepljenje materijala kao što su plastika, guma, metal, drvo, porcelan, koža, tekstil, karton i papir. Nije nužno da je barem jedna od površina upijajuća.

LOCTITE 60 sec. Universal je otporan na udarce i savršen za primene gde je potrebno malo fleksibilnosti. Proizvod je formulisan tako da omogućava repozicioniranje za vreme lepljenja. LOCTITE 60sec. odgovara standardima EN204 D3 za lepkove za drvo čineći ga vodootpornim, ali neprikladnim za konstantnu izloženost vlaži.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

1. Osigurajte da su sve površine koje se lepe čiste, suve i dobro prianjajuće.
2. Izbegavajte kontakt kože s lepkom.
3. Laganim pritiskom tubice nanesite minimalnu količinu lepka (1 kap na 6.5 cm²) LOCTITE 60 sec. Universal Glue na jednu od površina koje se lepe.
4. Odmah spojite delove i držite spojenima bez prekidanja najmanje jedan minut.
5. Ostavite 10 minuta ili po mogućnosti preko noći kako bi se postigla potpuna snaga lepljenja.
6. Izbegavajte razливanje lepka i zaštiti radnu površinu. Stvrdnute ostatke lepka uklonite mehanički.
7. Za najbolje rezultate, radove lepljenja izvodite pri sobnoj temperaturi (15-25°C) i minimalnoj relativnoj vlažnosti vazduha od 30%. Pri hladnim i/ili suvim uslovima, vreme lepljenja se može povećati.
8. Za optimalan rok trajanja, koristite minimalnu količinu lepka, obrišite vrh lepka papirnim ubrusom kako biste uklonili višak lepka, vratite poklopac i ostavite na suvo i hladno mesto.



PREPORUKA

Informacije sadržane u ovom listu, preporuke za rukovanje i korišćenje našim proizvodima, temelje se na našem profesionalnom iskustvu. Kako materijali i uslovi mogu varirati pri primenama, i stoga su izvan našeg uticaja, preporučujemo probno testiranje kako biste proverili prikladnost naših proizvoda. Pravna odgovornost ne može biti prihvaćena na osnovu sadržaja ovoga lista, osim ako postoji slučaj nepažnje s naše strane. Ovaj tehnički list zamenjuje sva prethodna izdanja relevantna za ovaj proizvod.

Pre upotrebe proizvoda pogledajte Sigurnosno-tehnički list. Sigurnosno-tehnički list je dostupan na zahtev.

SKLADIŠTENJE

Pobrinite se da je vrh lepka očišćen i zatvoren poklopcom nakon korišćenja.
Skladištiti na suvom i hladnom mestu van domaćaja dece.

ZDRAVLJE I SIGURNOST

Pre upotrebe proizvoda pogledajte povezani sigurnosni list materijala koji je dostupan na zahtev.

OGRANIČENJA

- Ne koristiti na prašnjavim, prljavim ili mokrim površinama.
- Nije prikladno za lepljenje polipropilena, polietilena, PTFE, silikonske gume, stakla ili pene.
- Nikada ne koristiti za lepljenje predmeta koji će držati vruću tečnost.
- Nije prikladno za lepljenje predmeta koji imaju pukotine.

TEHNIČKI PODACI

Sastav: Etil cijanoacrilat

Pojava: Prozirni gel

Gustina : 1.1 g/cm³ pri 20 °C

Viskoznost: Ne-kapajuća gel formula

Pakovanje: 20g aluminij tubica

Rok trajanja pri 2-8 °C: 18 mesec i u neotvorenom pakovanju

