

# CS 23

## Staklo & Akvarijum

Pakovanje: 300 ml kartuša

**Ceresit CS23 Staklo & Akvarijum** je 100% silikonski polimer, jednokomponenetno silikonsko sredstvo za zaptivanje na bazi sirčetne kiseline koje se formira pod uticajem vlage iz vazduha, veoma široke primene. Predstavlja kombinaciju odlične otpornosti na starenje, skupljanje, pucanje i gubljenje boje. Ne sadrži rastvarač.

### KARAKTERISTIKE

- Odlična adhezija na većinu materijala
- Specifičan miris tokom vulkanizacije
- Otporan na ozon, ultra-ljubičasto zračenje i ekstremne temperature
- Velika čvrstoća

### OBLASTI PRIMENE

- Zastakljivanje aluminijumskih okvira
- Građevinske i konstruktivne spojnice
- Zaptivanje prozora i vrata
- Opšti radovi zastakljivanja
- Zaptivanje akvarijuma
- Pruža dobru adheziju na razne neporozne podlove kao što je staklo, glazirane keramičke pločice, aluminijum, metal

### ROK UPOTREBE

Kvalitet proizvoda ostaje nepromenjen 18 meseci od datuma proizvodnje ako se skladišti na suvom mestu u neotvorenim kartušama.

### NAČIN UPOTREBE

Temperatura materijala u kartuši prilikom nanošenja silikona treba da iznosi najmanje +20°C. Za popunjavanje spojnica prepoučuje se temperatura između +5°C i +40°C. Na temperaturama ispod +5°C, popunjavanje spojnica je moguće samo ako su ivice spojnice čiste i suve - bez kondenzacije, snega i leda. Izrazito masne površine je potrebno očistiti acetonom ili CERESIT Sredstvom za čišćenje. Beli spiritus može da se koristi za čišćenje metalnih površina. Ako je spojница prethodno punjena stariim sredstvom za zaptivanje, koje može da oslabi adheziju, ostatke je potrebno potpuno ukloniti i očistiti površinu.

**PRAJMER:** nije potreban prajmer kod neporoznih površina.



### POPUNJAVANJE SPOJNICA

Odseći kapicu (vrh) na kartuši i zašrafiti dozer-levak na kartušu. Ukoso preseći vrh levka (na oko 45 stepeni) na delu čija širina odgovara širini spojnice. Postaviti kartuš u pištolj za silikon. Čvrsto istisnuti silikon u spojnicu. Posebno obratiti pažnju na adheziju ivica. Zagladiti silikon špatulom ili prstom. Površina silikona neće dostići potpunu adheziju nakon 15 minuta. Ne preporučuje se farbanje Ceresit CS 23 jer boja ne prijanja za silikon zbog elastičnosti. Alat i umazane površine očistiti belim spiritusom pre potpune vulkanizacije silikona.

#### VELIČINA SPOJNICA:

minimalna širina 6 mm / maksimalna širina 30 mm  
/ min dubina 2 mm

**ČIŠĆENJE:** belim spiritusom odmah nakon upotrebe.

## OGRANIČENJA UPOTREBE

### CERESIT CS 23 ne treba koristiti:

- Kod poroznih površina kao što je beton, kamen ili mermer
- Ne koristiti na bitumenskim površinama, površinama na bazi prirodne gume, hloroprena ili EPDM-a, ili na građevinskim materijalima, koji mogu da ispuštaju ulja, plastifikator ili rastvarače. Ne koristiti u potpuno zatvorenom prostoru jer sredstva za zaptivljanje zahtevaju atmosfersku vlagu prilikom sušenja.
- Zbog otpuštanja sirčetne kiseline prilikom sušenja, može da dođe do korozije srebra i osjetljivih metala kao što je bakar, bronza ili olovo. Ne preporučuje se upotreba na spojnicama gde postoji velika verovatnoća fizičkog habanja ili abražije.

## BEZBEDNOST

Isparenja sirčetne kiseline koja se oslobađaju tokom solidifikacije mogu da dovedu do iritacije respiratornog sistema ako se udiše velika količina ili tokom dužeg vremenskog perioda i zato se radovi izvode u prostorijama sa dobrom ventilacijom ili noseći zaštitnu masku. Ako nevulkanizovani silikon dođe u dodir sa očima ili sluzokožom, neophodno je dobro isprati vodom kako ne bi došlo do iritacije. Vulkanizovana silikonska guma može da se obrađuje bez ikakvog rizika po zdravlje.

## TEHNIČKI PODACI

### NEVULKANIZOVANA GUMA

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Sistem                                       | na bazi sirčetne kiseline     |
| Gustina (ISO1183)                            | 1,02 - 1,05 g/cm <sup>3</sup> |
| Temperatura nanošenja                        | +5°C ... +40°C                |
| Brzina istiskivanja                          | 200 g/min                     |
| Formiranje suvog filma (23°C, 50% rel.vl.v.) | maks. 25 min                  |
| Brzina vulkanizacije (23°C, 50% rel.vl.v.)   | 3 mm/24h                      |

### VULKANIZOVANA GUMA

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Otpornost na temperaturu    | -40°C ... +200°C |
| Čvrstoća (Shore A, ISO 868) | 22               |
| Modul pri 100% izduženju    | 0,45 MPa         |
| Pucanje pri izduženju       | 170%             |
| Zatezna čvrstoća            | 0,59 MPa         |

## PREDVIĐENA POTROŠNJA

Broj linearnih metara po kartuši od 300 ml

| Debljina sredstva za zaplivanje (mm) | Širina spojnica (mm) |    |    |    |    |    |      |      |
|--------------------------------------|----------------------|----|----|----|----|----|------|------|
|                                      | 3                    | 4  | 6  | 8  | 10 | 12 | 15   | 20   |
| 4                                    | 25                   | 18 | 13 | 10 | 7  | 6  | 5    | 3,5  |
| 5                                    | 20                   | 15 | 10 | 7  | 6  | 5  | 4    | 3    |
| 6                                    | 17                   | 13 | 8  | 6  | 5  | 4  | 3,25 | 2,25 |
| 8                                    | 13                   | 10 | 6  | 3  | 4  | 3  | 2,4  | 1,75 |
| 10                                   | 10                   | 8  | 5  | 4  | 3  | 2  | 2    | 1,5  |



Kvalitet za profesionalce