

Лист Технической Информации

Пена монтажная Момент 65 Профессиональная Однокомпонентная полиуретановая пена с увеличенным выходом



Упаковка:
Баллон 850 мл

I. Описание

МОМЕНТ 65 проф. представляет собой готовую к применению однокомпонентную полиуретановую пену, затвердевающую под воздействием влажности воздуха. Баллон имеет специальное устройство для пистолета-аппликатора. Пена - саморасширяющийся продукт, время образования поверхностной пленки около 20 мин. Максимальное время полного затвердевания 24 ч. Выход пены из одного баллона примерно на 35% выше по сравнению с обычной монтажной пеной. Выход главным образом зависит от рабочих условий — температуры, влажности воздуха, доступного для расширения пространства и т. д. Увеличенный выход достигается благодаря

обновленной рецептуре. Затвердевшая пена не токсична.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прекрасная адгезия ко многим материалам
- Высокая тепло- и звукоизоляция
- Устойчивость к влажности
- Очень хорошая способность к заполнению
- Очень аккуратное дозирование

Импортер и уполномоченная организация:
ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, г. Москва,
Колокольников переулок, д.11
+7 495 745 22 34
www.moment.ru

- Минимальные потери вследствие хорошего дозирования
- Устойчивость к старению

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Монтаж оконных и дверных проемов

- Герметизация щелей
 - Герметизация мест соединения кровельных конструкций и изолирующих материалов.
 - Создание звукоизолирующих экранов
 - Герметизация швов и стыков вокруг труб
- Монтаж строительных панелей, соединение кровельных материалов и т. д.
-

II. Характерные свойства

Внешний вид	Вязкая смесь, которая пенится при выходе из баллона и затвердевает под действием влажности воздуха
Основа	Полиуретан
Запах	Легкий специфический запах во время затвердевания, в затвердевшем состоянии запаха не имеет
Плотность	< 18 кг/м ³
Время отверждения до исчезновения прилипания	5 ... 12 мин (20 °C/ RH 50 %)
Время отверждения	ок. 1 ч (93% RH) ок. 18 ч (15% RH), max 24 ч
Вторичное расширение	Менее 80%
Давление при расширении	< 30 Н/дм ²
Стабильность размеров	+/- 5%
Долговременное впитывание воды отвердевшей пеной	Max 7,5% EN ISO 12087 (1997)
Термостойкость затвердевшей пены	от - 55°C до + 90°C
Класс пожароопасности отвердевшей пены	B2 (DIN 4102)
Температура вспышки отвердевшей пены	> +400°C
Прочность при растяжении	10 Н/см ² EVS EN 1609 (1999)
Прочность при сжатии	min 3,5 Н/см ²
Теплопроводность (затвердевшая пена)	0,030 В/м К
Выход пены	Ок. 60 л

Импортер и уполномоченная организация:
 ООО «Хенкель Рус»
 107045, Россия, г. Москва,
 Колокольников переулок, д.11
 +7 495 745 22 34
 www.moment.ru

III. Указания по применению

Перед использованием необходимо выдержать баллон при комнатной температуре не менее 12 часов. Тщательно взболтайте баллон в течение 15 секунд. Удалите пластиковый колпачок с баллона и надежно присоедините пистолет-аппликатор к баллону. Во время работы всегда держите баллон в положении «дном вверх». Обрабатываемые поверхности должны быть чистыми и непыльными. Они могут быть влажными, но не покрытыми льдом. Увлажнение поверхностей и пены улучшает адгезию и пористость затвердевшей пены. Не рекомендуется удалять пистолет до полного использования баллона. При установке нового баллона его следует тщательно встряхнуть. Открутите пустой баллон и немедленно замените его на новый, убедившись, что в пистолете не осталось воздуха. Если вы не собираетесь менять баллон, удалите пену из пистолета при помощи очищающего средства Момент. **Затвердевшую пену можно удалить только механическим путем.**

РАЗМЕРЫ СОЕДИНЕНИЙ

Максимальная ширина соединений при использовании должна быть до 4 см шириной и до 10 см глубиной. Рекомендуется заполнять соединения слой за слоем, сбрызгивая водой каждый слой.

IV. Особые указания

Меры безопасности:

Содержит дифенилметан-4,4'-диизоцианат. Оказывает вредное действие при вдыхании. Поражает глаза, дыхательную систему и кожу. Может вызывать раздражение кожи. При попадании в глаза немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу. При попадании на кожу промойте большим количеством воды с мылом. Из-за выделения газообразных соединений обеспечьте хорошую вентиляцию во время работы. Все газы – CO₂, пропан, бутан – тяжелее воздуха. Пена МОМЕНТ не разрушает озоновый слой земли. Содержимое баллона находится под давлением. Нагревание выше +50°C может привести к взрыву. Не вскрывать и не сжигать пустой баллон. Не распыляйте содержимое баллона на огонь или раскаленные предметы! Храните в недоступном для детей месте!

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Температура продукта при применении должна быть не ниже +5°C. Не хранить при температуре выше +50°C. Для продолжительного хранения складировать в помещении с температурой не выше +25°C, но не ниже -5°C (-20°C для кратковременного хранения).

Срок хранения: 18 месяцев

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности



Импортер и уполномоченная организация:
ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, г. Москва,
Колокольников переулок, д.11
+7 495 745 22 34
www.moment.ru