



Pattex

Pattex Crocodile 1 Minute Epoxy

KARAKTERISTIKE

- Zelo hiter (1 minuta)
- Dvokomponenten, razmerje mešanja 1:1
- Brez toplil
- Strjeni material je mogoče obdelati (brusiti, vrtati) in barvati

PODROČJE UPORABE

Hitro lepljenje in popravilo večine materialov, kot so kovine, les, keramika, kamen in več vrst plastike (razen PP, PE, Teflon® in podobnih).

PRIPRAVA POVRŠINE

Površina za lepljenje mora biti suha, brez praha in olja. Za boljše rezultate je potrebno površino grobo obdelati.

UPORABA

Izdelek se nanese kot mešanica obeh komponent v razmerju 1:1. Nanesite mešanico lepila na eno površino in brez odlašanja končajte lepljenje. V približno 1 minuti mešanja, se bo izdelek pričel strjevati.

OMEJITVE

Epoksi lepila niso primerna za uporabo na mehki plastiki, kot je PE, PP ali Teflon®.

ČIŠČENJE: Že strjena smola, se lahko odstrani mehansko (brušenje, strganje ipd.). Odvečen material lahko odstranite z etanolom ali katerim drugim alkoholom primernim za čiščenje toplil.

SHRANJEVANJE: Izdelek se naj hrani v prostoru s temperaturo od 10°C do 30°C. Za maksimalno življenjsko dobo, ga hranite pri spodnjem koncu temperaturnega območja.



ZDRAVJE IN VARNOST

Pred uporabo izdelka prosimo preberite ustrezen varnostni list, ki je na voljo na zahtevo.



Quality for Professionals

TEHNIČNI PODATKI

Sestava	Epoksi Smola & utrjevalec
Gostota (del A, B)	1.15g/ml, 1.14g/ml
Toplotna odpornost	-30°C do 150°C (Maks. 70°C za nosilne spoje)
Odprti čas:	40 sekund
Barva	Prosojna
Čas strjevanja	30 minut do trdnosti. Končna moč po 24 urah
Končna moč (EN 1465, RTC)	do 21 N/mm ² (odvisno od podlage)
Rok uporabe (@20°C)	2 leti, zaprt, od datuma proizvodnje

"Podatki, navedeni v teh tehničnih listih (TDS), vključno s priporočili za uporabo in uporabo izdelka, temeljijo na našem znanju in izkušnjah izdelka na dan tega TDS. Izdelek ima lahko različne aplikacije, pa tudi različne pogoje uporabe in delovnega okolja v vašem okolju, ki so zunaj našega nadzora. Henkel zato ni odgovoren za primernost našega izdelka za proizvodne procese in pogoje, v zvezi s katerimi jih uporabljate, ter o predvidenih aplikacijah in rezultatih. Priporočamo vam, da izvedete svoje predhodne preskuse, da potrdite takšno primernost našega izdelka.

Vsaka odgovornost v zvezi s podatki v tehničnem listu ali katera koli druga pisna ali ustna

Henkel Slovenija, d.o.o.

Industrijska 23, 2506 Maribor

Tel.: 02/222 22 96

lepilamb@henkel.com



Quality for Professionals