



# СТ 63

## ACRYLIC ELASTIC

### Штукатурка декоративна акрилова «короїд»

Для влаштування декоративного тонкошарового оздоблення поверхонь фактурою «короїд» всередині та зовні будівель (зерно 3 мм).

#### ВЛАСТИВОСТІ

- Стійка до атмосферних впливів
- Стійка до ударних навантажень
- Гідрофобна (водовідштовхувальна)
- Еластична
- Зручна та легка в застосуванні



#### СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Штукатурка полімерна Ceresit СТ 63 призначена для декоративного оздоблення бетонних, цементно-піщаних, цементно-вапняних, гіпсових та інших мінеральних поверхонь, а також гіпсокартону чи OSB всередині та зовні будівель. Рекомендується для влаштування оздоблювально-захисного шару в системі фасадної теплоізоляції. Використовується для декоративного оздоблення стін у приміщеннях з нормальною та підвищеною вологістю.

#### ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка поверхні здійснюється згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1–23:2013 і ДСТУ-Н Б В.2.6–212:2016. Поверхня має бути сухою, міцною, рівною, з низьким та однорідним водопоглинанням. Перед застосуванням штукатурки поверхню очищають від пилу, напливів, масляних плям та інших речовин, що зменшують адгезію. За необхідності поверхню відремонтувати, застосовуючи матеріали ТМ Ceresit згідно з призначенням. Неміцні основи обробити ґрунтовкою Ceresit СТ 17 Супер методом «мокрый по мокрому» до повного насичення. Основи з високою поглинаючою здатністю попередньо обробити ґрунтовкою Ceresit СТ 17 у два шари методом «мокрый по сухому». Перед нанесенням штукатурки поверхню обробити Ceresit СТ 16, тонованою в колір, наближений до кольору штукатурки. Декоративну штукатурку наносять після висихання Ceresit СТ 16 приблизно через 3–6 годин.

#### ВИКОНАННЯ РОБІТ

Штукатурку Ceresit СТ 63 перед нанесенням протягом 2 хвилин ретельно перемішати. За необхідності в штукатурку можна додати воду, але не більше 150 мл на 25 кг, та знову пере-



мішати. Штукатурку наносять на поверхню металевою теркою з нержавіючої сталі та розподіляють рівномірним суцільним шаром завтовшки не менш ніж розмір зерна заповнювача. Формування фактури штукатурки пластиковою теркою розпочинають не раніше ніж через 10 хвилин після її нанесення, після зняття зайвого шару, але не пізніше ніж через 20 хвилин (за нормальних умов). Фактуру «короїд» формують горизонтальними або вертикальними, круговими та перехресними рухами за допомогою пластмасової терки, тримаючи її паралельно поверхні. Роботи на одній площині повинні виконуватися безперервно — від кута до кута будівлі чи приміщення або в межах декоративних елементів огорожувальної конструкції. Якщо необхідна незапланована технологічна перерва, вздовж лінії закінчення робіт потрібно приклеїти малярну стрічку, яка видаляється разом із залишками затверділої суміші після її нанесення та надання фактури. Після закінчення перерви роботу продовжити з місця припинення робіт. Свіжонанесену штукатурку не зволожувати водою. Затверділу штукатурку можна видалити лише механічним способом. Після закінчення або зупинення робіт інструмент ретельно вимити.

#### ПРИМІТКИ

Штукатурку Ceresit СТ 63 не можна змішувати з іншими матеріалами (фарби, штукатурки та ін.). Не використовувати для оздоблення цоколю. Роботи необхідно виконувати за відносної вологості повітря не вище 80% та температури основи від +5 °С до +30 °С. Ві наведені вище рекомендації ефективні за температури +20 °С

і відносної вологості повітря  $55 \pm 5\%$ . За інших умов час твердіння може змінитися. Заявлених фізико-механічних характеристик штукатурка набуває через 28 діб за нормальних умов. **Під час роботи зі штукатуркою Ceresit CT 63 необхідно берегти очі та шкіру. У разі потрапляння суміші в очі необхідно промити їх водою та звернутися по допомогу до лікаря.**

### РЕКОМЕНДАЦІЇ

**Для збереження рівномірності кольору рекомендовано при роботі на однорідних і великих поверхнях використовувати матеріали однієї партії, вказаної на упаковці.**

Не наносити штукатурку безпосередньо під прямими сонячними променями.

Свіжонасену штукатурку протягом 24 годин потрібно захищати від дощу, а також надмірного пересихання та від'ємних температур. У разі використання матеріалу в умовах, не розглянутих у цьому технічному описі, потрібно самостійно провести випробування чи звернутися за консультацією до виробника.

### УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

У фірмовій герметичній упаковці в сухих приміщеннях за температури від  $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$  до  $+35\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

**Не допускати заморожування.**

### СТРОК ПРИДАТНОСТІ

18 місяців від дати виготовлення, вказаної на упаковці.

### УТИЛІЗАЦІЯ

Сухі залишки і пилу тару утилізувати як будівельні відходи. Рідкі залишки матеріалів можна здати в пункт збору вторинної сировини або пересувний пункт збору шкідливих відходів. Якщо здати залишки як вторинну сировину неможливо, то відкрийте кришку ємності з продуктом, дайте йому висохнути та утилізуйте як будівельне сміття. Додавши в матеріал невелику кількість гіпсу або цементу, ви прискорите висихання.

### УПАКОВКА

Суміш Ceresit CT 63 фасується у пластикові відра по 25 кг.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад:	водна дисперсія синтетичних смол із мінеральними наповнювачами та модифікаторами
Густина:	$1,6 \div 1,8\text{ кг/дм}^3$
Температура основи при застосуванні суміші:	від $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$
Стійкість до дощу та дії прямих сонячних променів:	за 24 години
Термін утворення поверхневої плівки:	близько 15 хвилин
Еквівалент опору дифузії водяної пари повітряного прошарку, $S_d$ :	0,16 м
Водопроникність, не більше:	$0,15\text{ кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{год}^{0,5})$
Клас за водопроникністю (відповідно до ДСТУ EN 1062-1):	W2
Адгезія до бетону, не менше (у сухих та вологих умовах):	0,5 МПа
Витрата Ceresit CT 63*:	приблизно $4,2\text{ кг/м}^2$

\* Витрата продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові й не можуть бути підставою для претензій. Продукція торгової марки Ceresit постійно вдосконалюється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього сповіщення.

Штукатурка Ceresit CT 63 є базою для тонування.  
ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009

### ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність штукатурки Ceresit CT 63 вказаним технічним характеристикам при виконанні правил зберігання, приготування та нанесення, що наведені в цьому описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання суміші, а також за її використання з іншою метою та в умовах, що не передбачені цим описом. Із моменту появи цього технічного опису всі попередні стають недійсними.



Quality for Professionals

Квалітеті фо Профешеналс