

Primertabelle für Dicht- und Klebstoffe sowie profilierte Dichtstoffe

- ✕ Type nicht empfohlen bzw. für den entsprechenden Untergrund nicht geeignet
 Im Allgemeinen Haftung ohne Primer, nicht saugende Untergründe vorher mit geeignetem Lösemittel reinigen
 ● Saugende Untergründe mit Wasser vornässen
 ■ Vor Einsatz Haftungsversuch empfohlen
 P 800 Vor Einsatz TEROSON PR PRIMER P 800 verwenden (filmbildend), z.B. für saugende Untergründe
 SB 450 Vor Einsatz TEROSON SB 450 verwenden zur Haftungsverbesserung (nicht filmbildend)

Einsatzbereiche		TEROSON SE 108 ^{alt}	TEROSON SE 2000 MF	TEROSON SE 20	TEROSON SE 139	TEROSON SB 412	TEROSON RB 4006	TEROSON AD KDS	TEROSON AD KDS FR	TEROSON AD MS 2100	TEROSON TA ALU	TEROSON RB 81	TEROSON RB VII
Mineralische Untergründe	Beton	P 800	P 800	●	●	●	●	●	●	●	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S
	Betonwerkstein	✕	●	●	●	●	✕	●	●	●	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S
	Faserzement (Eternit)	P 800	P 800	●	●	●	P 800	●	●	■	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S
	Glaser	●		✕	✕	■	■	■	■	■	●	●	●
	Klinker glasiert	●	●	●	●	■	●	●	●	●	●	●	●
	Klinker unglasiert	P 800	P 800	●	●	■	■	■	■	●	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S
	Naturstein: Marmor	✕	✕	✕	✕	■	✕	✕	✕	■	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S
	Naturstein: Basalt	✕	✕	●	●	■	✕	✕	✕	■	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S
	Naturstein: Quarzit	✕	✕	●	✕	■	✕	✕	✕	■	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S
	Naturstein: Sandstein	✕	✕	●	●	■	✕	✕	✕	SB 450	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S
	Porenbeton	✕	✕	●	●	■	■	■	■	●	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S
	Putz	P 800	P 800	●	●	■	■	■	■	●	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S
	Steinzeug (unglasiert)	P 800	P 800	●	●	■	■	■	■	■	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S
	Ziegelstein	P 800	●	●	●	■	■	●	■	●	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S
Metalle	Alu blank	●	●	●	●	●	✕	●	●	SB 450	●	●	●
	Alu eloxiert	●	●	●	●	●	●	●	●	SB 450	●	●	●
	Alu pulverbeschichtet	■	■	■	■	■	■	●	●	SB 450	●	●	●
	Baustahl verzinkt	P 800	●	●	●	●	●	●	●	SB 450	●	●	●
	Baustahl grundiert	●	●	●	●	●	●	●	●	SB 450	●	●	●
	Blei	P 800	●	✕	✕	■	●	●	●	SB 450	●	●	●
	Edelstahl	P 800	●	✕	✕	●	●	●	●	SB 450	●	●	●
	Kupfer	P 800	●	✕	✕	●	●	●	●	SB 450	●	●	●
	Messing	P 800	●	✕	✕	●	●	●	●	SB 450	●	●	●
	Zink	P 800	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●
Kunststoffe	EPDM	✕	●	✕	✕	●	✕	●	●	■	P 800	P 800	P 800
	GFK (Polyester, Epoxyharz)	●	✕	✕	✕	●	●	✕	✕	SB 450	●	●	●
	Polystyrol expandiert (Styropor)	✕	●	✕	✕	■	✕	■	■	■	●	●	●
	PVC hart	●	■	●	●	●	●	■	■	●	●	●	●
	PVC weich (polymer)	✕	■	✕	✕	✕	●	■	■	✕	✕	✕	✕
	PUR hart	■	✕	■	■	●	■	■	■	■	●	●	●
	PUR weich	■	✕	■	■	●	■	■	■	■	●	●	●
Glas, glasierte Flächen	HPL	●	P 800	●	●	●	■	■	■	■	●	●	●
	Glas	●	✕	✕	✕	●	●	✕	✕	SB 450	●	●	●
	Keramik/Porzellan	●	●	✕	✕	●	●	●	●	SB 450	●	●	●
	Emaile	●	●	✕	✕	●	●	●	●	■	●	●	●
	Fliesen glasiert	●	✕	✕	✕	●	✕	✕	✕	●	●	●	●
Holz	Holz lasiert	●	✕	●	●	●	✕	✕	✕	●	●	●	●
	Holz lackiert	●	✕	●	●	●	●	✕	✕	●	●	●	●
	Holz roh	■	✕	■	■	■	✕	✕	✕	●	■	■	■
	Bitumen	✕	●	✕	✕	✕	●	●	●	✕	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S
Sonstige	Silikon ausgehärtet	■	✕	✕	✕	■	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕

Details zu den Produkten auf Seite: 202 199 201 200 196 193 189 190 192 177 207 208
 P 800 = TEROSON PR PRIMER P 800 PR PRIMER M+S = TEROSON PRIMER M+S; TEROSON PR PRIMER SPRAY M+S SB 450 = TEROSON SB 450