



TEROSON VR 625 – Перетворювач іржі

Властивості

- **Спрей, що перетворює іржу**
- На основі розчинників, створює плівку на поверхні
- Догляд за всіма видами заіржавілих поверхонь
- Забезпечує обробку важкодоступних місць
- Використання на всіх поверхнях, що містять залізо (промислове використання, догляд та ремонт автомобілів)
- Плівка, що добре сохне, додаткового покриття не потребує або може бути пофарбована більшістю звичайних промислових та авторемонтних фарб (не раніше, ніж через 16 годин)

Опис процесу

- 1) Органічні діючі речовини перетворюють іржу на стабільну комплексну речовину
- 2) Прозора, світло-коричнева → темно-синя → чорно-коричнева плівка
- 3) Синтетична смола створює після висихання захисну плівку, подібну до лакового покриття
- 4) Ця захисна плівка з відмінною адгезією залишається на поверхні металів та може використовуватись як базове покриття (використання іншого праймера або ґрунта не потрібно)
- 5) У разі подальшої обробки лакофарбовими матеріалами поверхні надається шорсткість відповідна до технології фарбування
- 6) Бажано нанесення 2-х шарів з інтервалом 10 хвилин

Переваги

- Спрей – легке використання
- Створює більш тверду та компактну поверхню
- Вироблений на основі розчинників, які є більш стійкими, ніж засоби на водній основі
- Непотрібно використання праймера → висохлу плівку можна покривати лаком, але це не є необхідним через гарний «косметичний вигляд»
- Блискуча поверхня навіть через 1 рік



НАЙМЕНУВАННЯ ПРОДУКТУ	ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР	ПАКУВАННЯ (СПРЕЙ)
TEROSON VR 625	2142441	400 мл



ТЕХНІЧНІ ПОКАЗНИКИ

КОЛІР	прозора, світло-коричнева рідина
ЗАПАХ	після розчинника
ПИТОМА ВАГА	приблизно 0,91 г/см ³
ОБСЯГ ТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ	приблизно 27%
РН-ПОКАЗНИК	3
ТОВЩИНА ПЛІВКИ	від 0,1 до 0,2 мм за одне збризування
ПОКРИТТЯ	приблизно 0,25 л/м ²
ЧАС ВИСИХАННЯ	приблизно 20 хв.
НЕЛИПКА ПОВЕРХНЯ ЗА УМОВИ ПОВНОГО ВИСИХАННЯ	16 годин
ТЕМПЕРАТУРА ВИКОРИСТАННЯ	від 15 до 30°C
ДІАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ЗБЕРІГАННЯ КОРОТКОЧАСНО (МАКС. 1 Г.)	від -30 до 80°C 100°C

ТОВ «Хенкель Україна»
 01032, м. Київ
 вул. Саксаганського, 120
 Тел.: + 38 044 569 96 57
 Факс: +38 044 569 96 07
www.loctite.ua
www.repair-automobile.com.ua

